

## الباب الثاني

### الإضافات Admixtures

تتركب الخرسانة من الركام والأسمنت وماء الخلط وفي بعض الأحيان تستخدم بعض الإضافات الكيميائية بغرض تحسين بعض الصفات المعينة في الخرسانة. وفي هذا الباب سنتناول ببعض التفصيل الإضافات الكيميائية من حيث أنواعها ووظائفها وخصائصها وكيفية الإستفادة منها.

#### ١-٢ تعريف

الإضافات هي مواد - غير الركام والأسمنت والماء- تضاف إلى الخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط بكميات صغيرة جداً بغرض إعطاء الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتصلدة خواص معينة مطلوبة مثل:

- تحسين القابلية للتشغيل للخرسانة الطازجة دون زيادة ماء الخلط.
- التعجيل أو التأخير في الشك.
- تقليل معدل فقد الهبوط للخرسانة.
- تحسين القدرة على ضخ الخرسانة.
- الحد من حدوث الانفصال الحبيبي.
- زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة.
- الحصول على خرسانة عالية المقاومة.
- تحسين خواص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البرى.
- الحصول على خرسانة غير منفذة للماء أو خرسانة خلوية أو خرسانة ذات صفات خاصة.

## ٢-٢ الاشتراطات العامة المطلوبة عند استخدام الإضافات

- ١- يجب أن لا تؤثر تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو حديد التسليح.
- ٢- أن تتناسب الفوائد الناتجة من استخدام الإضافات مع الزيادة في التكاليف.
- ٣- يجب عدم إضافة كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التي أساسها من الكلوريدات بتاتاً إلى الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد أو الخرسانة التي بها معادن مدفونة.
- ٤- يجب التأكد من مدى ملائمة وفاعلية أى من الإضافات بواسطة خلطات تجريبية.
- ٥- إذا استخدم نوعين أو أكثر من الإضافات فى نفس الخلطة الخرسانية فيلزم أن تتواجد معلومات كافية لبيان مدى تداخلهما والتأكد من مدى توافقهما.
- ٦- يراعى أن سلوك الإضافات مع الأسمنتات المخلوطة أو عالية المقاومة للكبريتات يختلف عنه فى حالة الأسمنت البورتلاندى. لذلك يجب أن تتوافر معلومات كافية عن مدى الأداء السليمة للإضافات مع الأنواع المختلفة من الأسمنت.
- ٧- يلزم توريد الإضافات معبأة داخل براميل أو أوعية محكمة الغلق ومطبوع عليها الإسم التجارى وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وكذلك شهادة بخواص الإضافة الموردة ومطابقتها للمواصفات القياسية ذات الصلة. كما يجب تخزين الإضافات بطريقة تحميها من الرطوبة ومن أشعة الشمس والحرارة.

## ٣-٢ أهم الأنواع الشائعة من الإضافات

يوجد العديد من الإضافات الكيميائية التي تستخدم مع الخرسانة ويمكن تقسيمها إلى المجموعات الآتية:

- ١- إضافات تخفيض الماء والتحكم فى الشك (سبعة أنواع).
- ٢- إضافات الهواء المحبوس.
- ٣- إضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة.
- ٤- إضافات لمقاومة إجتفاف الأسمنت بفعل الماء.
- ٥- إضافات لتلوين الخرسانة.
- ٦- إضافات أخرى متنوعة.

## ١-٣-٢ إضافات تخفيض الماء والتحكم فى الشك

### Water Reducing and Set Controlling Admixtures (ASTM C494)

وهذه الإضافات هى أهم وأكثر أنواع الإضافات إستخداماً وشيوعاً فى مجال الخرسانة وهى تختص بتقليل ماء الخلط (بدرجات متفاوتة) والتحكم فى تصلب الخرسانة بالتأخير أو التعجيل. وتنقسم هذه المجموعة إلى سبعة أنواع مختلفة وتميزها المواصفات الأمريكية ASTM C494 بالحروف من A إلى G كما يلى:

ASTM C494 - Type A	١- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة
ASTM C494 - Type B	٢- إضافات تأخير الشك
ASTM C494 - Type C	٣- إضافات تعجيل الشك
ASTM C494 - Type D	٤- إضافات تخفيض ماء الخلط وتأخير الشك
ASTM C494 - Type E	٥- إضافات تخفيض ماء الخلط وتعجيل الشك
ASTM C494 - Type F	٦- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة بدرجة عالية
ASTM C494 - Type G	٧- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة بدرجة عالية وتأخير الشك

وكما نرى فإن الأنواع السبعة السابقة بهذه المجموعة من الإضافات ينحصر تأثيرها فى واحد أو أكثر من التأثيرات الثلاث الرئيسية الآتية:

- ١- تخفيض ماء الخلط (الملدنات والملدنات الفائقة) **ASTM Type A, F**
- ٢- تأخير الشك (الموجلات) **ASTM Type B**
- ٣- تعجيل الشك (المعجلات) **ASTM Type C**

ف نجد مثلاً أن النوع D عبارة عن مزيج من النوعين A , B .

أما النوع E عبارة عن مزيج من النوعين A , C .

فى حين نجد أن النوع G عبارة عن مزيج من النوعين B , F .

وفىما يلى شرح موجز للأنواع الرئيسية من هذه المجموعة

## أولاً: مخفضات الماء (الملدنات والملدنات الفائقة) Plasticizers and Superplasticizers

### ASTM C494 Type A & F

توجد الملدنات (البلاستيسيزر) و الملدنات الفائقة (السوبربلاستيسيزر) عموماً في صورة سائلة وتضاف الى الخلطة الخرسانية بنسبة تتراوح من ١% إلى ٣% من وزن الأسمنت وهي أكثر وأهم أنواع الإضافات إستخداماً وشيوعاً. وقد وجد أن نسبة ٣% من الملدنات الفائقة تعطي أفضل النتائج. وتوجد الملدنات في السوق تحت أسماء تجارية عديدة منها أدكريت - كونيبلاست - سيكامنت - ملمينت ٠٠٠ إلخ. والفرق بين النوعين A , F هو أن ان درجة تخفيض ماء الخلط بالنسبة للنوع A (الملدنات) تتراوح من ٦ إلى ١٢% عند ثبات قوام الخلطة الخرسانية. أما بالنسبة للنوع F (الملدنات الفائقة) فإن درجة تخفيضها للماء تزيد عن ١٢% وقد تصل إلى ٣٠% عند نفس قوام الخلطة الخرسانية.

### □ وظيفتها □

- تحسين خواص الخرسانة الطازجة وذلك بزيادة القابلية للتشغيل وزيادة السيولة مع ثبات نسبة (م/س) كما في شكل (٢-١).
- الحصول على خرسانة ذاتية الدمك.
- تحسين خواص الخرسانة المتصلدة وذلك بتخفيض نسبة (م/س) في الخلطة مع ثبات درجة القابلية للتشغيل وبالتالي الحصول على خرسانة عالية المقاومة (شكل ٢-٢).
- الحصول على خرسانة ذات مقاومة مبكرة عالية (شكل ٢-٣).
- الحصول على خرسانة عالية الأداء قليلة النفاذية.
- الحصول على خرسانة بدون انفصال حبيبي أو نضح.

## □ طبيعة الملدنات □

الملدنات (A) والملدنات الفائقة (F) عبارة عن مواد بوليمرية تأخذ تركيبات كيميائية متنوعة من أهمها:

- الأساس الكيماوي للنوع A

Ligno-Sulfonate	- لجنوسلفونيت
Hydroxycarboxylic Acids	- أحماض الهيدروإكسيكربوإكسك
Carbohydrates	- كربوهيدرات

- الأساس الكيماوي للنوع F


Modified Ligno-Sulfonate	- لجنوسلفونيت معدل
Melamine Formaldehyde	- ميلامين فورمالدهيد
Naphthaline Formaldehyde	- نفتالين فورمالدهيد
Phenol Formaldehyde	- فينول فورمالدهيد
Beta-naphthaline Sulfonate	- ناتج تكثيف بيتا نفتالين سلفونيت

ويمكن الحصول على النوع الأول (لجنوسلفونيت) كمنتج ثانوي من مصانع الورق. و تجدر الإشارة هنا إلى إمكانية مزج النفثالين والميلامين بكبريتات السليلوز التي تعتبر أقل تكلفة من النفثالين والميلامين بالإضافة أن كمية السكر الموجودة في كبريتات السليلوز في معظم الحالات تكون مبطنة للشك مما يعنى إحتفاظ الخرسانة بتشغيليتها لفترة طويلة والتحكم بدرجة معينة في معدل فقد الهبوط Control of Slump Loss وهو مناسب للإستخدام في المناطق الحارة (Type D or G). وتجدر الإشارة أن تأثير الملدنات الفائقة على قوام الخرسانة لا يستمر إلا لمدة من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة من لحظة إضافته إلى الخرسانة ، و تقل هذه المدة بارتفاع درجة الحرارة حيث أن معدل فقد الهبوط في الخرسانة المحتوية على الملدنات الفائقة يزداد بإزداد درجة الحرارة.


## □ أسس إختيار الملدنات والملدنات الفائقة □

ينبغي أن يكون إختيار نوع مادة الملدن على الأسس الآتية:

- ١- معدل تخفيض ماء الخلط
- ٢- معدل فقد القابلية للتشغيل
- ٣- التأثير على زمن الشك
- ٤- التوافق مع الأسمنت المستخدم
- ٥- المقاومة الناتجة للخرسانة
- ٦- الثمن و التكاليف.



شكل (١-٢) الوظائف الرئيسية للملدنات أو الملدنات الفائقة.



شكل (٢-٢) تأثير الملدنات الفائقة على كل من مقاومة الضغط ونسبة الماء إلى الأسمنت.

## □ كيف تعمل الملدنات □


إن كيفية عمل الملدنات أو الملدنات الفائقة في تسييل الخرسانة يأخذ واحداً أو أكثر من الصور الآتية:

- ١- تشتت حبيبات الأسمنت المتكتلة وإطلاق المياه المحبوسة بينها.
- ٢- إحداث التناثر الكهروستاتيكي بين الجزيئات.
- ٣- العمل على تشحيم الطبقة الرقيقة بين حبيبات الأسمنت.
- ٤- تأجيل عملية الإماهة السطحية لحبيبات الأسمنت مع ترك المزيد من المياه لتسييل الأسمنت.
- ٥- تقليل الشد السطحي للمياه.
- ٦- تغيير البنية التركيبية في منتجات تفاعلات الإماهة.


إن جزيئات الأسمنت البورتلاندى العادى تتميز بميلها الشديد للتكتل عندما تخلط مع الماء وهذا الميل هو حصيلة لتفاعلات داخلية متنوعة مثل التفاعلات الالكتروستاتيكية بين الشحنات المتضادة وكذلك تفاعلات عملية الإماهة المتنوعة. إن عملية التكتل تقود إلى تشكيل شبكة من الجزيئات كما هو موضح فى الشكل (٢-٤-أ) حيث تقوم هذه الشبكة بحجز نسبة من الماء حيث يكون هذا مطلوباً لإتمام عملية الإماهة وكذلك توفير التشغيلية المطلوبة فى الخرسانة. ويترتب على ذلك حدوث زيادة فى اللزوجة الظاهرية للنظام الأسمنتى. ودور الملدنات أو الملدنات الفائقة هنا هو العمل على فصل حبيبات الأسمنت المتكتلة عن بعضها ومن ثم الحصول على توزيع متجانس للمياه وإتصال مثالى بين المياه وحبيبات الأسمنت كما هو موضح بشكل (٢-٤-ب).

## □ إختبار عملى □

يمكن الوصول إلى طبيعة عمل الملدنات أو الملدنات الفائقة من حيث القيام بفصل حبيبات الأسمنت المتكتلة عن بعضها وذلك بإجراء تجربة ترسيب بسيطة حيث تؤخذ كمية ثابتة من الأسمنت وتُخلط مع الماء خلطاً جيداً ويترك العالق فى مخبر مدرج وسنلاحظ أن جزيئات الأسمنت تكتلت وهبطت إلى القاع فى خلال وقت صغير نسبياً قد يصل إلى حوالى ٢٠ دقيقة فقط كما نلاحظ أن حجم هذه الحبيبات قد أصبح أكبر مما كان عليه ويتضح ذلك من الفارق فى الحجم المشغول فى المخبر المدرج بالأسمنت الجاف عند مقارنته بالأسمنت الرطب. بينما إذا استخدمنا نوع معين من الملدنات أو الملدنات الفائقة مع نفس كمية الأسمنت السابقة يلاحظ أنه بعد مضى نفس الزمن السابق أن جزيئات الأسمنت ما تزال معلقة فى الماء ولا يتم ترسيبها كلياً إلا بعد وقت يتراوح من ٢٤ ساعة إلى ٤٨ ساعة وفى هذه الحالة شكلت جزيئات الأسمنت طبقة كثيفة لها نفس حجم الأسمنت الجاف وهذه التجربة تشير بوضوح إلى أن الملدنات أو الملدنات الفائقة تكون فعالة جداً فى تفكيك جزيئات الأسمنت وتشتيتها ويمكن إستغلال هذه التجربة أيضاً فى تحديد نسبة الإضافة المطلوبة للأسمنت.



شكل (٢-٣) استخدام المعدنات الفائقة للحصول على مقاومة مبكرة عالية.



شكل (٢-٤) دور المعدنات أو المعدنات الفائقة في فصل وتشيت حبيبات الأسمنت المتكئة.

## ثانياً: إضافات تأخير الشك (المؤجلات) Retarders

### ASTM C494 Type B

#### □ وظيفتها □

تؤخر شك الأسمنت أى تزيد زمن شك و تصلد الخرسانة وتقلل درجة حرارة الإماهة للأسمنت فيقل معدل زيادة المقاومة Rate of Strength Gain وقد تسبب المؤجلات زيادة الإنكماش اللدن فى الخرسانة ولكن ليس لها تأثير يذكر على الخواص الطبيعية والميكانيكية للخرسانة المتصلدة.

#### □ الهدف منها □

- عمل خرسانة فى الأجواء الحارة حيث يحدث الشك الإبتدائى للأسمنت سريعاً جداً.
- إذا كانت ظروف صب الخرسانة صعبة ويلزم جعل المونة الأسمنتية لدنة أو سائلة لمدة طويلة.
- إذا كانت هناك رسالة من الأسمنت ذات زمن شك صغير جداً.
- الحصول على خرسانة ذات ركام بارز ظاهر بسطحها.

#### □ أهم المركبات المستخدمة □

المواد الكربوهيدراتية Carbohydrates والسكر Sugar  
وألاح الزنك Zink والفوسفات Phosphates.

## ثالثاً: إضافات تعجيل الشك (المعجلات) Accelerators

### ASTM C494 Type C

#### □ وظيفتها □

تعجل أو تسرع من شك الأسمنت أى تقلل زمن شك و تصلد الخرسانة وبالتالي يزداد معدل التصلد وكذلك تزداد الحرارة المنبعثة المبكرة.

## □ الهدف منها □

أ- تستخدم بغرض التعجيل بالشك كما في الأحوال الآتية:

- إزالة تأثير تأخر الشك الناتج من درجات الحرارة المنخفضة.
- إزالة تأثير تأخر الشك الناتج من إستخدام اضافة أخرى.
- أعمال الطوارئ مثل وقف رشح المياه فى الخزانات.

ب- تستخدم بغرض الحصول على خرسانة مبكرة المقاومة كما في حالة:

- إزالة الفرغ مبكراً.
- التعجيل بزمن إستخدام المنشأ الخرساني.
- تقليل المدة المطلوبة للمعالجة.

ج- تستخدم بغرض الحصول على خرسانة تقاوم الصقيع وذلك نتيجة احمرارة المنبعثة المبكرة.

## □ أهم المركبات المستخدمة □

المركبات المستخدمة كمعجلات للشك فى الخرسانة هى الهيدروكسيدات القلوية وأملاح الكربونات الذائبة والسليكات ونترات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم و هو الأكثر شهرة نظراً لرخص سعره و كفاءته العالية فى رفع المقاومة المبكرة وتقليل زمن الشك وأملاح الكربونات الذائبة وتستخدم بنسب ١ إلى ٢% وبعده أقصى ٤% من وزن الأسمنت. ولكن من عيوب إستخدام كلوريد الكالسيوم فى الخرسانة المسلحة هو إمكانية حدوث تآكل وصدأ فى حديد التسليح نتيجة تواجد أيونات الكلور فى وجود الرطوبة والأكسجين. لذلك يجب عدم إستخدام كلوريد الكالسيوم فى الخرسانة المحتوية على حديد تسليح. ويوجد مركبات أخرى بديلة ولكنها أقل كفاءة وأعلى ثمناً مثل نيتريت الكالسيوم وأملاح النترات والبروميدات والفلوريدات والكربونات والسليكات.

## □ إحتياطات □

- عدم زيادة نسبة هذه الإضافات عن الحد الأقصى وذلك مخافة حدوث الشك الخاطف Flash Set.
- استخدامها فى الأجواء الحارة بحساب وحذر لتلافى حدوث شروخ الاتكماش.

## ٢-٣-٢ إضافات الهواء المحبوس Air Entraining Admixtures


### □ الهدف منها □

تقليل وزن الخرسانة وزيادة المتانة Durability وخاصة المقاومة للصقيع Frost Resistance ويتم ذلك عن طريق إحداث فقاعات Bubbles هوائية دقيقة (غير متصلة) موزعة توزيعاً منتظماً خلال الكتلة الخرسانية وتبقى كذلك بعد تصد الخرسانة كما في شكل (٥-٢).

### □ ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين □

- ١- إضافة مواد تحدث رغاوى Foaming وذلك أثناء خلط الخرسانة مثل بعض المركبات العضوية كالأصماغ الخشبية Resins والزيوت والمنظفات الصناعية.
- ٢- استخدام مواد صلبة تتفاعل مع الأسمنت وتنتج غاز الهيدروجين على هيئة فقاعات دقيقة كثيرة مثل مسحوق بودرة الألمنيوم وبودرة الزنك والماغنسيوم.

وتستخدم هذه المواد بنسب تتراوح من ٠,٠١% إلى ٠,٠٣% من وزن الأسمنت وتحدث هواء محبوس يتراوح من ٥% إلى ١٥% من حجم الخرسانة. ولا تؤثر هذه الإضافات على زمن الشك للخرسانة بينما تؤدي إلى زيادة إنكماش الجفاف وتقل المقاومة فقد وجد أن هناك علاقة عكسية بين نسبة الهواء المحبوس في الخلطة ومقاومة الضغط للخرسانة ، حيث تقل المقاومة بمعدل حوالي ٥% تقريباً لكل نسبة هواء محبوس مقدارها ١%.



شكل (٥-٢) تأثير إضافات الهواء المحبوس في تحسين مقاومة الصقيع.

## ٢-٣-٣ إضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة Permeability-Reducing Admixtures

### □ الهدف منها □

تساعد على مقاومة نفاذ الماء إلى الخرسانة ولكنها لا تمنع نفاذ الماء تماماً. وللوصول إلى درجة عالية من مقاومة النفاذية ينبغي العناية بتصميم الخلطة الخرسانية ثم العناية بعملية الدمك والمعالجة.

### □ ويمكن تحسين منفذية الخرسانة من خلال المحاور الثلاثة الآتية □

#### ١- إضافات صادة للماء، Water Proofing Agents


وهي تعمل على منع الخرسانة من امتصاص ماء المطر والمياه السطحية الملامسة ومن أمثلتها زيوت البترول والشمع Wax وتضاف بنسبة تتراوح من ٠,١% إلى ٠,٤% من وزن الأسمنت. وتستخدم المواد البوليمرية أيضاً لهذا الغرض وذلك في صورة دهانات لأسطح الخرسانة لسد الفجوات الهوائية والشروخ الشعرية الموجودة بالسطح.

#### ٢- استعمال المددات الفائقة Superplasticizers

وهي تفيد هنا بطريقة غير مباشرة حيث أنها تعمل على تقليل ماء الخلط وبالتالي الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة بالخلطة ومن ثم تتحسن منفذية الخرسانة.

#### ٣- استعمال مواد بوزولانية مألنة للفراغات Pozzolan Materials (Filling Effect)

والمواد البوزولانية هي المواد التي تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات وألومنيات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية ومن أمثلتها مادة غبار السيليكا Silica Fume وهي مادة تتكون من حبيبات دقيقة جداً مساحتها السطحية حوالى أربعة إلى خمسة أمثال المساحة السطحية للأسمنت (٢٠٠٠٠ سم<sup>٢</sup>/جم) وهي ناتج ثانوى Byproduct فى صناعة سبائك السيليكون والفيروسليكون. وتتفاعل مادة غبار السيليكا مع هيدروكسيد الكالسيوم مكونة سيليكات الكالسيوم المماهة والتي لاتذوب فتؤدى إلى تقليل الفجوات الداخلية والمسام الشعرية كما هو موضح فى شكل (٢-٦).



عملية الإماهة للخرسانة المحتوية على غبار السيليكا

عملية الإماهة للخرسانة المحتوية على أسمنت بورتلاندى

### شكل (٢-٦) دور غبار السيليكا فى تحسين منفذية الخرسانة.

#### ٤-٣-٢ إضافات لمنع إجتفاف الأسمنت بفعل الماء، Antiwashout Admixtures

عند صب الخرسانة تحت الماء يعمل الماء على إجتفاف الأسمنت من الخرسانة وينتج عن ذلك نقص فى مقاومتها و تعكر فى المياه المحيطة بها. ولهذا السبب يستخدم هذا النوع من الإضافات التى تعتبر من أحدث أنواع الإضافات الموجودة فى السوق حالياً. وتعمل هذه الإضافات على تكوين جل فى الماء المحيط بحبيبات الأسمنت فتحميه من الإجتفاف بفعل الماء كما تعمل على زيادة اللزوجة و التماسك بين جزيئات الخرسانة و تحسن من مقاومتها للإنفصال. ويستخدم هذا النوع من الإضافات أيضاً فى إنتاج الخرسانة عالية السيولة أو الخرسانة ذاتية الدمك حيث تقوم هذه الإضافات بمقاومة الإنفصال الحبيبي وزيادة التماسك للخرسانة. وتتكون هذه الإضافات من بوليمرات أكريليكية أو مركبات سليولوزية على هيئة بودرة قابلة للذوبان فى الماء وتضاف إلى الخلطة بنسبة تقريبية ١% من وزن الأسمنت.

ولتقييم كفاءة هذه الإضافات لمقاومة الخرسانة لإجتفاف الأسمنت بفعل الماء يتم إجراء إختبار سقوط الخرسانة فى الماء حيث يتم وضع كمية من الخرسانة حجمها ٣ لتر فى سلة مثقبة ثم يسمح بسقوطها ورفعها خمس مرات خلال الماء الموجود فى وعاء قطره ٣٠ سم وإرتفاعه ٥٠ سم. يتم قياس النقص فى وزن الخرسانة نتيجة إجتفاف الأسمنت و تقاس درجة العكارة للماء حيث ينبغى أن لا تزيد عن ٥٠ مجم/لتر كما يقاس الأس الهيدروجيني pH للماء الذى يجب أن يقل عن ١٢,٥. كذلك تقاس مقاومة الضغط للخرسانة بعد إخراجها من الماء ، حيث يلزم أن تكون النسبة بين مقاومة الضغط للخرسانة المصبوبة تحت الماء و مقاومة الضغط للخرسانة المماثلة المصبوبة فى الهواء أكبر من ٨٠%.

ويمكن تلخيص تأثير هذا النوع من الإضافات فيما يلي:

- ١- تتحسن قدرة الخرسانة على مقاومة انفصال مكوناتها.
- ٢- تتحسن مقاومة الخرسانة للنزيف بدرجة كبيرة.
- ٣- الخرسانة المحتوية على هذه الإضافات يكون لها القدرة على الإسياب والتسوية الذاتية.
- ٤- النوع السليولوزي من هذه الإضافات يعمل على تأخير الشك الابتدائي والنهائي ، حيث قد يصل الشك الابتدائي إلى أكثر من ١٨ ساعة بينما يزيد الشك النهائي إلى ما يقرب من ٤٨ ساعة.
- ٥- تؤدي هذه الإضافات إلى نقص مقاومة الضغط للخرسانة المصبوبة تحت الماء بنسبة قد تصل إلى ٢٠% إذا ما قورنت بمقاومة الضغط للخرسانة المماثلة و المصبوبة في الهواء.

### ٥-٣-٢ إضافات لتلوين الخرسانة Coloring Admixtures

وهي عبارة عن أكاسيد معدنية Metallic Oxide وهي متوفرة في صورة مواد طبيعية أو صناعية ويشترط فيها أن تكون خاملة كيميائياً وأن لا تزيد نسبتها عن ١٠% من وزن الخرسانة. ومن أهم المواد المستخدمة في ذلك:

ألون الرصاصى أو الأسود	←	أكسيد الحديد الأسود و الكربون
ألون الأبيض	←	ثانى أكسيد التيتانيوم
ألون الأخضر	←	أكسيد الكروم
ألون الأحمر	←	أكسيد الحديد الأحمر
لون الكريم أو لون سن الفيل	←	أكسيد الحديد الأصفر
ألون البنى	←	أكسيد الحديد البنى

## ٦-٣-٢ إضافات أخرى متنوعة Miscellaneous Admixtures

يوجد العديد من الإضافات الأخرى التي تستخدم مع الخرسانة نذكر منها الآتي:

- ١- إضافات حقن الخرسانة.
- ٢- إضافات للمساعدة في ضخ الخرسانة.
- ٣- إضافات لمنع تكون الرطوبة بالخرسانة.
- ٤- إضافات لمنع تكون الفطريات والبكتريا على الأسطح الخرسانية للمنشآت المائية.
- ٥- إضافات لمنع التآكل والصدأ في حديد التسليح.
- ٦- إضافات لتقليل التفاعل القلوي بين الركام والأسمنت.
- ٧- إضافات لتكوين الغازات داخل الخرسانة.
- ٨- إضافات لتحسين التماسك بين حديد التسليح والخرسانة.

\*\*\*\*\*

## الباب الثالث

### الأنواع المختلفة (الخاصة) من الخرسانة

### *Special Types of Concrete*

يوجد العديد من أنواع الخرسانة ويمكن تصنيف أهم هذه الخرسانات كما يلي:

Plain Concrete	١- الخرسانة العادية
Reinforced Concrete	٢- الخرسانة المسلحة
Prestressed Concrete	٣- الخرسانة سابقة الإجهاد
Precast Concrete	٤- الخرسانة الجاهزة (سابقة الصب)
High Strength Concrete	٥- الخرسانة عالية المقاومة
Fibrous Concrete	٦- الخرسانة الليفية
Self-Compacting Concrete	٧- الخرسانة ذاتية الدمك
Polymer Concrete	٨- الخرسانة البوليمرية
Shotcrete	٩- الخرسانة المقذوفة (خرسانة الرش)
Light-Weight Concrete	١٠- الخرسانة الخفيفة
Heavy-Weight Concrete	١١- الخرسانة الثقيلة
Mass Concrete	١٢- الخرسانة الكتلية
Prepacked Concrete	١٣- الخرسانة المعبأة
Gap Concrete	١٤- خرسانة الركام ناقص التدرج
Architectural Concrete	١٥- الخرسانة المعمارية
Nailing Concrete	١٦- خرسانة التسجير
Sulfur Concrete	١٧- الخرسانة الكبريتية


فيما يلي نبذة مختصرة عن أهم هذه الأنواع:

### ١-٣ الخرسانة العادية Plain Concrete

وهي خرسانة بدون أي حديد تسليح وتستخدم في أعمال الفرشات الخرسانية تحت الأساسات والأرصفة وعمل الكتل الخرسانية الغير معرضة لإجهادات شد وعمل الأرضيات والسدود. ومقاومتها تتراوح من ١٥٠ إلى ٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> حسب الغرض المستخدمة من أجله. ويمكن تحسين بعض الخواص فيها لكي تناسب غرض الاستخدام ، مثلاً أن تكون مقاومة للكبريتات أو مقاومة لعوامل التعرية والتآكل كما في حالة المصدات البحرية.

### ٢-٣ الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete

وهي خرسانة عادية ويشترك معها حديد تسليح لمقاومة إجهادات الشد وهذا النوع من الخرسانة هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في العالم وذلك لسهولة تنفيذه ورخص تصنيعه. ويمكن أن يُصب في الموقع مباشرة أو يُصب في المصنع لعمل وحدات خرسانية جاهزة. وينبغي تحقيق الاتزان Equilibrium و التوافق Compatibility بين الإجهادات و الانفعالات في كل من الخرسانة و الحديد. ومعظم كودات التصميم تهمل تماماً مقاومة الخرسانة للشد وبالتالي فإن الحديد يتحمل كل قوى الشد المؤثرة ، أما الخرسانة فتتحمل قوى الضغط. شكل (١-٣) يوضح توزيع الإجهادات والانفعالات على قطاع مستطيل من الخرسانة المسلحة.



شكل (١-٣) الإجهاد والإنفعال لعنصر من الخرسانة المسلحة ذو قطاع مستطيل معرض لعزم إنحناء .

## ٣-٣ الخرسانة سابقة الإجهاد Prestressed Concrete

وهي خرسانة عادية يتم إكسابها إجهادات ضغط قبل تحميلها وهذه الإجهادات تكون كفيلة بملاشاة إجهادات الشد الناتجة من تأثير الأحمال وبالتالي لا نحتاج إلى حديد تسليح حيث تكون المحصلة النهائية للإجهادات على طول القطاع الخرساني بعد التحميل (التشغيل) هي غالباً إجهادات ضغط وبالتالي تكون الخرسانة كفيلة بتحملها. وبناءً عليه يجب أن تكون الخرسانة ذات مقاومة عالية للضغط تتراوح من ٣٥٠ إلى ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وذلك حتى يمكنها تحمل إجهادات ضغط التصنيع وإجهادات ضغط التشغيل. وأسياخ الصلب المستخدمة في الخرسانة سابقة الإجهاد تسمى كابلات Tendons وهي عبارة عن أسلاك Wires أو حبال مجدولة من مجموعة أسلاك Strands أو قضبان من الصلب Bars. وتمتاز الخرسانة سابقة الإجهاد بقلّة الشروخ السطحية مع مقاومة عالية للأحمال. وهي مناسبة للاستخدام في الكبارى والمستودعات المائية والوحدات الجاهزة مثل فلنكات السكك الحديدية وأعمدة التلغراف. وعموماً يوجد طريقتان لإكساب الخرسانة لإجهادات الضغط:




### أ- طريقة الشد السابق Pre-tension

وفيها يتم شد كابلات الصلب قبل صب الخرسانة وقبل تصلدها. وتترك هذه الكابلات مشدودة (في حدود المرونة) حتى تتصلد الخرسانة وتكتسب مقاومتها القصوى ثم بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب الذي يحاول أن ينكمش داخل الخرسانة المتصلدة مما يؤدي إلى حدوث إجهادات ضغط في الخرسانة عن طريق قوى التماسك بين الحديد و الخرسانة كما بشكل (٢-٣). وتستخدم طريقة الشد السابق في إنتاج الوحدات سابقة الصب سابقة الإجهاد حيث تسمح المعالجة بالبخار واستخدام خرسانة عالية المقاومة المبكرة في الإزالة المبكرة لتلك الوحدات والاستغلال اليومي للقوالب.


### ب- طريقة الشد اللاحق Post-tension

وفيها يتم عمل أنابيب مفرغة (مواسير أو أجربة) داخل الخرسانة وتوضع كابلات الصلب حرة الحركة بداخلها بدون شد حتى تتصلد الخرسانة تماماً (شكل ٣-٣). يتم شد الكابلات بعد تصلد الخرسانة حيث لا يكون هناك أي قوى تماسك بين الصلب و الخرسانة. بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب حيث يسبب إجهادات ضغط على ألواح الصلب المثبتة في طرفي العنصر الخرساني والتي تنتقل بدورها إلى الخرسانة بالتحميل. بعد ذلك تملأ الفراغات بين كابلات الصلب والمواسير بمونة الجراوت التي تتصلد وتقلل من فرصة صدأ صلب الكابلات.

هذا وفي الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة - طبعة ٢٠٠١ - فقد تم تخصيص الباب العاشر للخرسانة سابقة الإجهاد حيث التعرف على كافة الاعتبارات الخاصة بالمواد المستخدمة في هذه الخرسانة وتصميم قطاعاتها ونظم التحليل الإنشائي لها و التفتيش وضبط الجودة الخاص بهذه الخرسانة.



شكل (٢-٣) توضيح لطريقة الشد السابق.





شكل (٣-٣) توضيح لطريقة الشد اللاحق.

### ٤-٣ الخرسانة الجاهزة (سابقة الصب) Precast Concrete

تصب الخرسانة وتعالج حتى تمام تصلدها في المصنع ثم بعد ذلك تنقل إلى المنشأ ويمكن أن تكون خرسانة عادية أو مسلحة أو سابقة الإجهاد وتشمل البلاطات والأعمدة والحوائط والبلوكات الخرسانية والفلنكات ووحدات الأسوار والسلالم. وفيها يتم التحكم في عملية جودة الخرسانة والتصنيع مثل:

- ١- استخدام ركام جيد متدرج
- ٢- تقليل الماء
- ٣- إجراء الدمك والخلط ميكانيكا
- ٤- معالجة بالبخار
- ٥- استخدام إضافات للتلوين
- ٦- استخدام المواد العازلة المطلوبة

وتوضح الأشكال (٤-٣) ، (٥-٣) بعض التطبيقات التي تستخدم فيها الخرسانة سابقة الصب بنجاح. وعند تصنيع العناصر المختلفة من الخرسانة الجاهزة فيجب الأخذ في الاعتبار كافة الأحمال الخارجية المؤثرة على العنصر في مراحل التصنيع والتخزين والنقل و التركيب والتنفيذ والاستخدام.



شكل (٤-٣) بعض الحوائط من الخرسانة سابقة الصب .




سور من الخرسانة سابقة الصب بمدينة السادس من أكتوبر



حلقات خرسانية ذات تجويف بقطر ٨,٣٥ متر  
(مترو أنفاق القاهرة)



مجارى خرسانية لتصريف مياه الأمطار  
(نفق الأزهر)



سلام خرسانية سابقة الصب (فندق الميريديان)

شكل (٣-٥) بعض التطبيقات المختلفة للخرسانة سابقة الصب .

## ٣-٥ الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete

وهي خرسانة ذات مقاومة تزيد عن ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وقد تصل أو تزيد عن ٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> ويمكن الحصول عليها باستخدام المواد المحلية المتاحة والتي تستخدم في صناعة الخرسانة التقليدية (٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>) من ركام وأسمنت وماء إلا أن الخرسانة عالية المقاومة تحتوي على مادة إضافية أخرى وهي الملدنات Superplasticizers وذلك حتى يمكننا تقليل ماء الخلط إلى أقصى درجة مع الحصول على نفس القابلية للتشغيل وبالتالي الحصول على المقاومة العالية (أنظر البابين الأول والثاني). أما المواد البوزولانية مثل مادة غبار السيليكا Silica fume فقد توجد أولاً توجد في كل من نوعي الخرسانة. إن أهم شيء يجب أخذه في الاعتبار عند إنتاج خرسانة عالية المقاومة هو اختيار مجموعة المواد التي تتجانس مع بعضها لتعطي خرسانة جيدة لها المقاومة و المتانة وكذلك القابلية للتشغيل المطلوبة.

### ٣-٥-١ الخصائص المطلوب توافرها في المكونات:

أ- الركام الكبير يجب أن يكون قوى ومتمين لأنه يعمل كعامل يحدد مقاومة الخرسانة القصوى حيث أن الشروخ في حالة الخرسانة عالية المقاومة تمر خلال حبيبات الركام الكبيرة وليس حولها كما في حالة الخرسانة التقليدية. وقد وجد أن الخرسانة المصنوعة من الصخر (مثل الجرانيت أو الدولوميت) تعطي مقاومة أكبر بحوالي ١٠ إلى ٢٠% من تلك المصنوعة من الزلط.

ب- الركام الصغير أو الرمل يجب أن يكون خشن نوعاً ما حيث يكون معايير النعومة له من ٢,٨ إلى ٣,٠ وذلك لأن الخلطة تكون غنية بالمواد الناعمة مثل الأسمنت وغبار السيليكا إن وجدت.

ج- الأسمنت يجب أن يكون عالي الجودة وأن يكون متوافق مع أي إضافات مستخدمة. ولقد وجد أن النسبة المثلى التي تعطي أكبر مقاومة للخرسانة تقع بين ٤٥٠ إلى ٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup> (٩ : ١٠ شكاير). ويعتمد ذلك على خصائص وكميات ونسب باقي المكونات وعمّا إذا كانت الخلطة تحتوي على مادة غبار السيليكا أم لا.

د- غبار السيليكا Silica fume وهي مادة بوزولانية تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية وبالتالي زيادة المقاومة وتحسين النفاذية. وعموماً فإن الزيادة في مقاومة الضغط بتأثير مادة غبار السيليكا قد لا تتجاوز ٢٠%. وتجدر الإشارة أن النسبة المثلى من غبار السيليكا تتراوح من ١٠ إلى ١٥% من وزن الأسمنت.

هـ- الملدنات Superplasticizers وهي أهم مكون للحصول على خرسانة عالية المقاومة حيث بواسطتها نستطيع خفض نسبة ماء الخلط إلى ٠,٢٥ من وزن الأسمنت فقط وبالتالي يمكننا الحصول على أعلى مقاومة. ويجب عمل تحقيق وتأكد من مدى توافق هذه المادة مع الأسمنت المستخدم.

### ٣-٥-٢ تطبيقات الخرسانة عالية المقاومة

ظل استخدام الخرسانة عالية المقاومة فترة طويلة محصوراً في عدة تطبيقات تقليدية Classical Applications هدفها الأودح هو استغلال قيمة المقاومة العالية في الحصول على أقل مساحة قطاع وأقل حجم للمنشأ وكذلك أقل وزن للمنشأ. ولذلك كانت هذه التطبيقات محددة في ثلاثة أشياء رئيسية هي:






High Rise Buildings	* المباني عالية الارتفاع
Bridges	* الكبارى
Offshore Structures	* المنشآت البحرية

وحديثاً تم استخدام الخرسانة عالية المقاومة في تطبيقات أخرى متنوعة (شكل ٣-٦) للاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مميزات العديدة. وهذه التطبيقات قد تأخذ اسم "تطبيقات غير تقليدية" Non-Classical Applications ومن هذه التطبيقات:

High Early Strength	* الحصول على مقاومة مبكرة عالية
Arch Girder	* إعادة إحياء العناصر الإنشائية القديمة مثل الأرش
Improving Stiffness	* استخدامها مع قطاعات الحديد لزيادة جساءة المنشأ
Screwing Piles	* عمل خوازيق لولبية لتنفيذها بدون إهتزازات أو ضوضاء
Nuclear Power Plants	* محطات الطاقة النووية
Underground Concrete Pipes	* الأنابيب الخرسانية تحت الأرض
Pavements	* الأرصفة والطرق

#### ملحوظة :

ينبغي أن نفرق بين الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete والخرسانة عالية الأداء High Performance Concrete فالخرسانة عالية الأداء هي الخرسانة التي لها صفات وخصائص معينة تسمح لها بالعمل في وسط محدد وفي ظروف معينة. والخصائص التي تميز الخرسانة عالية الأداء عن الخرسانات الأخرى قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة الطازجة مثل القابلية للتشغيل أو القوام أو قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البرى والخدش أو المقاومة للصقيع أو المقاومة للانكماش. وهذه الخصائص قد تكون منفصلة أو مجتمعة بحيث تعطى خرسانة لها أداء مختلف عن أداء الخرسانة التقليدية المعتادة. والخرسانة عالية الأداء لا يشترط فيها أن تكون عالية المقاومة.



شكل (٦-٣) بعضاً من التطبيقات غير التقليدية للخرسانة عالية المقاومة.

### ٣-٥-٣ الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في مصر

إن الخرسانة عالية المقاومة تحتاج إلى تكلفة أكثر نتيجة استخدام مواد ذات جودة عالية وكذلك ثمناً للإضافات المستخدمة أيضاً لضبط الجودة العالي. وبالرغم من ذلك فقد ثبت عملياً أن استخدام الخرسانة عالية المقاومة يكون له عائد إقتصادي أو عائد فني كبير بالمقارنة بالخرسانات التقليدية الأخرى. ولقد تم دراسة هذه النقطة في عدة أبحاث تختص بدراسة الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في الأعمدة والكمرات وذلك تحت الظروف والأسعار الموجودة في مصر. ومن الأبحاث التي تناولت هذه النقطة بالتحليل الأبحاث رقم ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ بقائمة المراجع. وفيما يلي عرض موجز لأهم النتائج في هذا الصدد.

#### أولاً العناصر المعرضة لقوى ضغط مثل الأعمدة

إن الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في العناصر المعرضة لقوى ضغط مثل الأعمدة تكون أقصى ما يمكن حيث يمكن الاستفادة من ذلك اقتصادياً (بتوفير التكاليف) وفنياً (بعمل تخفيض في المساحات والمقاطع) ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:


١- على الرغم من زيادة تكاليف المتر المكعب من الخرسانة عالية المقاومة وكذلك زيادة تكاليف ضبط الجودة إلا أن التكاليف النهائية للعمود تقل كثيراً. فباستخدام خرسانة مقاومتها للضغط  $1000 \text{ كج/سم}^2$  فإن التكاليف النهائية للأعمدة تصل إلى حوالي ٥٥% فقط من التكاليف في حالة استخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط  $250 \text{ كج/سم}^2$  كما هو مبين بشكل (٣-٧).

٢- مساحة القطاع الخرساني للأعمدة المعرضة إلى حمل ضغط محوري تقل إلى ما يقرب من ٥٤% و ٣٧% نتيجة استخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط تساوي ٥٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> و ٧٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> بدلاً من ٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> على الترتيب (أنظر شكل ٣-٨ ، شكل ٣-٩).


٣- أثبتت الدراسات التحليلية أنه بالنسبة لعمود ذو مقطع ثابت و معرض إلى حمل ضغط محوري فإن هناك انخفاض في نسبة حديد التسليح مقداره ٢,٢% لكل  $100 \text{ كج/سم}^2$  زيادة في مقاومة الضغط للخرسانة.

٤- إن الانخفاض الملحوظ في أبعاد القطاع الخرساني (خاصة في الطوابق السفلى) ذو أهمية خاصة لخدمة الأغراض المعمارية وزيادة المساحة المستغلة (شكل ٣-٩).

٥- ثبات القطاع الخرساني مع زيادة المقاومة يسمح بزيادة عدد الطوابق للمنشأ نفسه.




شكل (٣-٧) اقتصاديات الخرسانة عالية المقاومة في الأعمدة.



شكل (٣-٨) انخفاض أبعاد القطاع الخرساني في الأعمدة.

□ المثال الآتى يوضح مدى الفوائد من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى تقليل قطاعات الأعمدة وكذلك تقليل كمية حديد التسليح المستخدمة. نفترض أن هناك عمود قصير يؤثر عليه حمل ضغط محوري مقداره ٤٠٠ طن والمطلوب تصميم قطاع العمود باستخدام خرسانات ذات مقاومة للضغط مقدارها ٢٥٠ ، ٥٠٠ ، ٧٥٠ ، ١٠٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> إذا علم أن مقاومة الخضوع للحديد تساوى ٢٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وأن نسبة الحديد فى القطاع تساوى ١%.



شكل (٣-٩) تأثير الخرسانة عالية المقاومة فى تقليل قطاعات الأعمدة.

## ثانياً العناصر المعرضة لعزوم إنحناء مثل الكمرات

إن استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى العناصر المعرضة لعزوم إنحناء مثل الكمرات لا ينتج عنه خفض كبير فى التكاليف كما فى حالة الأعمدة وإنما تكون الاستفادة فى هذه الحالة من الناحية الفنية أكثر من الناحية الاقتصادية. ويمكن تلخيص ذلك فى النقاط الآتية:

١- الاستفادة الاقتصادية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات تتحقق فقط عندما يتم تقليل عرض القطاع مع ثبات العمق وثبات نسبة حديد التسليح فى القطاع. فقد وجد أنه بزيادة مقاومة الضغط ثلاثة مرات فإن عرض القطاع يمكن أن يقل إلى حوالى الثلث كما تقل التكاليف النهائية بنسبة ١٤%.


٢- إن استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات يستلزم زيادة نسبة الحديد الرئيسي حتى نتجنب حدوث انفعال زائد فى الحديد وبالتالي نتجنب حدوث شروخ أكثر وأوسع. ولقد وجد أنه عند زيادة مقاومة الخرسانة إلى الضعف فإن حديد التسليح ينبغي زيادته بنسبة ٥٣% كما هو واضح بشكل (٣-١٠) ، وذلك حتى نحصل على نفس قيمة الانفعال فى حديد التسليح.

٣- تتحقق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات وذلك بتقليل عمق القطاع وزيادة نسبة حديد التسليح. فقد وجد أنه عند زيادة مقاومة الضغط للخرسانة ثلاثة مرات فإن عمق القطاع يمكن أن يقل إلى حوالى ٦٤% من العمق الأصلي (شكل ٣-١١) ولكن نسبة الحديد تزيد وتصل إلى حوالى ٢٢٩% من النسبة الأصلية. وعليه فإن التكاليف تزيد بنسبة ٤٢%.


٤- أيضاً تتحقق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات وذلك بزيادة بحر الكمرات عند ثبات الحمل المؤثر وثبات القطاع الخرساني. فقد وجد أنه يمكن زيادة بحر الكمرات إلى ١,٨ مرة عندما تزيد مقاومة الضغط للخرسانة ٤ مرات.

٥- شكل (٣-١٢) يوضح تحقيق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات من خلال زيادة السعة التحميلية للكمرة عند ثبات القطاع وزيادة نسبة حديد التسليح. فنجد أنه بزيادة مقاومة الضغط للخرسانة أربع مرات فإن السعة التحميلية لها تتضاعف ٣,٢٤ مرة.


٦- يمكن إجراء تخفيض جزئي لكل من عرض وعمق القطاع فى آن واحد كما هو مبين بشكل (٣-١٣) وذلك حتى يتم إسفاء شروط التشغيل المختلفة.




شكل (٣-١٠) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على نسبة الحديد الرئيسي في الكمرات.



شكل (٣-١١) تأثير الخرسانة عالية المقاومة في تقليل عمق القطاع في الكمرات.



شكل (٣-١٢) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على السعة التحميلية للكمرات.



شكل (٣-١٣) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على كلٍ من عرض وعمق القطاع في الكمرات.

### ٣-٥-٤ المميزات العامة للخرسانة عالية المقاومة:

- ١- مقاومة الضغط فيها من ٦٠٠ إلى ١٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> (٥-٧ مرات مقاومة الخرسانة التقليدية).
- ٢- معايير المرونة يساوى تقريبا مرتين إلى مرتين ونصف معايير المرونة للخرسانة التقليدية مما يساعد فى تقليل الترخيم Deflection والتشكّل Deformation.
- ٣- تمتاز بمتانة عالية Durability ومقاومة للاحتكاك ومقاومة للكيمياويات.
- ٤- الفوائد الناتجة منها (مثل تقليل القطاعات وزيادة الأبحر وتقليل الوزن) أكثر من الزيادة فى تكاليف إنتاجها.
- ٥- تعطى مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الثمن - وبالنسبة لوحدة الحجم - وبالنسبة لوحدة الوزن Strength / unit Cost - Strength / unit volume - Strength / unit weight

ويمكن توضيح النقطة السابقة كما يلي:

#### - مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الثمن

خرسانة ذات مقاومة ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> تتكلف مثلاً ٢٠٠ جنيه/م<sup>٣</sup> يعنى ١,٠ كج/سم<sup>٢</sup>/جنيه. بينما خرسانة ذات مقاومة ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> تتكلف ٣٠٠ جنيه/م<sup>٣</sup> أى ٢,٠ كج/سم<sup>٢</sup>/جنيه.

#### - مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الحجم

قاعدة عمود من خرسانة مقاومتها ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون حجمها حوالى ٤م<sup>٣</sup> يعنى ٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>/م<sup>٣</sup>. بينما قاعدة من خرسانة مقاومتها ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون حجمها حوالى ٢م<sup>٣</sup> يعنى ٣٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>/م<sup>٣</sup>.

#### - مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الوزن

عمود من خرسانة ذات مقاومة ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون وزنه حوالى ٤ طن يعنى ٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>/طن. بينما عمود من خرسانة مقاومتها ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون وزنه حوالى ٣ طن أى ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>/طن.


ومن عيوب الخرسانة عالية المقاومة أنها أكثر قسافة Brittleness من الخرسانة التقليدية والانهيار بها مفاجئ حيث يكون الكسر فيها خلال الركام الكبير وليس حوله كما فى الخرسانة التقليدية ويمكن التغلب على هذه المشكلة بطرق عديدة منها استخدام الألياف مع الخرسانة. كذلك فإن استخدام الخرسانة عالية المقاومة يتطلب درجة عالية من ضبط الجودة والتحكم فيها.

### ٦-٣ الخرسانة الليفية Fiber Concrete

وهي الخرسانة المصنوعة من الأسمنت والركام و المحتوية على ألياف غير مستمرة و موزعة توزيعاً عشوائياً في جميع الاتجاهات خلال الكتلة الخرسانية وتنقسم الألياف إلى قسمين رئيسيين من حيث النوع:

- ألياف الصلب وهي قطع من الصلب بطول ٣ إلى ٨ سم وقطر من ٠,٥ إلى ٠,٨ مم كما بالشكل (٣-١٤).

- والألياف الصناعية مثل ألياف البولي بروبيلين والبوليستر والبوليثيلين والأكريلك وتأخذ نفس شكل ألياف الصلب ولكنها مصنوعة من مواد صناعية.




شكل (٣-١٤) ألياف صلب غير مستقيمة الأطراف.


والألياف لها القدرة على تحسين مقاومة الخرسانة في القص والشد والانحناء والصدم والانتكاش. كما أنها تعمل على تقليل اتساع الشروخ وإعادة توزيعها كما يتضح ذلك من الرسم الكروكي بشكل (٣-١٥)، ولكن الألياف لا تؤثر بدرجة كبيرة على مقاومة الضغط. وأهم وظيفة للألياف أنها تزيد من قيمة معايير المتانة للمادة زيادة كبيرة جداً. شكل (٣-١٦) يوضح منحنى الحمل والتشكل للخرسانة الليفية ومدى زيادة المتانة Toughness في الخرسانة الليفية.

وبالتالي فهي تحول ميكانيكية الكسر في الخرسانة من كسر قصف مفاجئ وخطر Dangerous Sudden Failure إلى كسر غير قصف وتدرجي Ductile Failure. شكل (٣-١٧) يوضح مقارنة بين كمرتين متشابهتين من الخرسانة المسلحة (بدون كانات) أحدهما بدون ألياف والأخرى تحتوي على ألياف. ويتضح التأثير الكبير والفعال للألياف في مقاومة قوى القص وزيادة معايير المتانة Toughness. وتستخدم الخرسانة الليفية على نطاق واسع في الطرق والمطارات والمنشآت العسكرية وقواعد الماكينات. كما تستخدم في الأسقف القشرية ومناطق

الاتصال بين الكمرة والعمود في الإطارات. وتستخدم الألياف أيضاً في المواسير الخرسانية والوحدات سابقة الصب و في العناصر الخرسانية المعرضة لقوى القص والصدم. وبالرغم من أن الألياف تزيد من مقاومة قوى الشد في الانحناء إلا أن هذه الزيادة غير جديرة بالاعتبار وبالتالي فإنه ليس من الحكمة أن تستخدم الألياف كبديل كلي أو إستعاضى لأسياخ صلب التسليح.



شكل (٣-١٥) دور الألياف في تقليل اتساع الشروخ وإعادة توزيعها.



شكل (٣-١٦) منحنى الحمل والتشكل للخرسانة الليفية.



شكل (٣-١٧) تأثير الألياف الفعال في مقاومة قوى القص وزيادة المتانة.

## ٧-٣ الخرسانة ذاتية الدمك Self-Compacting Concrete

### ١-٧-٣ تعريف:

الخرسانة ذاتية الدمك هي الخرسانة التي لها درجة عالية من السيولة والإنسياب Deformability كما أن لها مقاومة عالية للإنفصال الحبيبي Stability ويمكن صبها بنجاح في القطاعات الضيقة والمزدحمة بحديد التسليح Filling Capacity وذلك بدون الإستعانة بأى وسيلة دمك خارجية.

وتعتبر الخرسانة ذاتية الدمك نتاج التقدم التكنولوجي في مجال إضافات الخرسانة حيث تعتبر كل من إضافات تحسين اللزوجة وإضافات تقليل ماء الخلط (الملدنات الفائقة) هما العنصرين الأساسيين اللازمين لإنتاج هذه الخرسانة. ويعتبر اليابانيون هم رواد صناعة هذه الخرسانة حيث قاموا في السنوات العشر الأخيرة باستخدامها في منشآت وتطبيقات عديدة ومفيدة. بعد ذلك تم إنتاج هذه الخرسانة في العديد من الدول مثل تركيا وأمريكا. وفي مصر تم حديثاً إجراء بعض الأبحاث في جامعة المنصورة لإنتاج الخرسانة ذاتية الدمك باستخدام المواد المحلية كما تم دراسة المتطلبات الخاصة للقابلية للتشغيل وكذلك الاختبارات الخاصة والضرورية لهذه الخرسانة. وبصفة عامة فلقد أظهرت نتائج الاختبارات إمكانية صناعة الخرسانة ذاتية الدمك بالمواد المحلية المتاحة في مصر بدرجة نجاح عالية. والبحث رقم ٣٨ بقائمة المراجع يختص بهذا الموضوع.

### ٢-٧-٣ الخواص المطلوب تحقيقها في الخرسانة ذاتية الدمك:

#### أولاً: درجة إنسياب وسيولة عالية High Deformability

ويتحقق ذلك بالآتي:

- ١- زيادة سيولة العجينة --- باستخدام الملدنات الفائقة و/أو استخدام نسبة عالية من ماء الخلط.
- ٢- تقليل الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات --- بتقليل نسبة الركام الكبير في الخلطة و/أو استخدام نسبة من البودرة الناعمة المتدرجة.

## ثانياً: درجة مقاومة عالية للإنفصال الحبيبي Good Stability

ويتحقق ذلك بالآتي:

- 1- تقليل الانفصال بين المواد الصلبة في الخلطة عن طريق --- تقليل المقاس الإعتباري الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام و/أو استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- 2- تقليل النضح (الماء الحر) إلى أقل درجة ممكنة عن طريق --- استخدام نسبة أقل من ماء الخلط و/أو استخدام بوردرة ذات مساحة سطحية عالية و/أو زيادة نسبة إضافات تحسين اللزوجة.

## ثالثاً: لها قدرة عالية على الصب والملاء في القطاعات الضيقة أو المزدحمة بحديد التسليح وذلك

### تحت تأثير وزنها وبدون حدوث إنسداد أو توقف للخرسانة Blockage

ويتحقق ذلك بالآتي:

- 1- أن يكون لها مقاومة عالية للانفصال الحبيبي أثناء صب وتدفق الخرسانة عن طريق --- استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- 2- التوافق بين مقاس القطاعات والمسافة بين الأسياخ من ناحية ومقاس الركام الكبير ونسبته في الخلطة من ناحية أخرى وذلك عن طريق --- تقليل المقاس الإعتباري الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام في الخلطة.

## ٣-٧-٣ مميزات الخرسانة ذاتية الدمك:

- 1- سهولة الصب في القطاعات المزدحمة بحديد التسليح والقطاعات الضيقة.
- 2- القدرة على صب كمية كبيرة من الخرسانة في فترة زمنية قصيرة.
- 3- تحتاج عمالة أقل.
- 4- لا يوجد بها انفصال حبيبي.
- 5- لا تحتاج إلى استخدام هزازات في الموقع مما يؤدي إلى سهولة الصب والتغلب على مشكلة الضوضاء الناتجة عن الهزازات.
- 6- لها شكل ومظهر أفضل كما أنها لا تحتاج إلى تسوية سطحها بعد صبها .
- 7- لا تعطى فرصة للتدخل في الموقع لإضافة ماء للخلطة نظراً لسيولتها.
- 8- أكثر معمرية من الخرسانة التقليدية.

### ٣-٧-٤ الاختبارات المطلوبة والغرض منها:

وتجدر الإشارة أنه بالنسبة للخرسانة ذاتية الدمك فإن تحقيق متطلبات وخواص الخرسانة الطازجة يكون له الأولوية إذا قورن بمتطلبات وخواص الخرسانة المتصلدة حيث تعتبر المرحلة الطازجة هنا هي الغاية المنشودة ومن ثم توجد إختبارات خاصة لقياس خواص المرحلة الطازجة من الخرسانة ذاتية الدمك وفيما يلي نبذة مختصرة وسريعة عن بعض هذه الإختبارات:

#### ١- إختبار الإنسياب الحر Slump Flow

وذلك لقياس الإنسياب الحر في حالة عدم وجود عوائق في طريق الخرسانة. ويستخدم في ذلك جهاز مخروط الهبوط التقليدي الموضح في الباب السابع من هذا الكتاب. ويلزم أن يكون قطر الإنسياب في حدود من ٦٠ إلى ٧٠ سم.

#### ٢- إختبار إنسياب الخرسانة في القمع V-Funnel Test


ويقيس قدرة الخرسانة على تغيير مسارها والإنتشار خلال منطقة ضيقة بدون حدوث إنسداد أو توقف. ويستخدم لذلك الجهاز الموضح بشكل (٣-١٨) حيث يتم قياس زمن مرور الخرسانة بالكامل في القمع ، وهذا الزمن يجب أن لا يتجاوز عشر ثوان.

#### ٣- إختبار القدرة على الصب والملاء Filling Capacity


وذلك لقياس قدرة الخرسانة على الصب والتدفق في وجود منطقة مزدحمة بحديد التسليح دون حدوث توقف أو إنسداد للخرسانة. ويستخدم في ذلك جهاز خاص كما هو مبين بشكل (٣-١٩) حيث يتم قياس النسبة المئوية للخرسانة التي تملء الصندوق والتي ينبغي أن لا تقل عن ٨٠%.

#### ٤- رصد الهبوط في سطح الخرسانة Surface Settlement

وذلك لقياس الثبات في الخرسانة بعد الصب وحتى حدوث التصلب. حيث ينبغي بقاء الركام معلق في العجينة دون حدوث هبوط. وتستخدم أجهزة القياس الميكانيكية للتحكم في رصد الحركة النسبية لسطح الخرسانة.



شكل (٣-١٨) الجهاز المستخدم في اختبار إنسياب الخرسانة في القمع V-Funnel Test



شكل (٣-١٩) الجهاز المستخدم في اختبار القدرة على الصب والملء Filling Capacity Test

### ٣-٨ الخرسانة المقذوفة (خرسانة الرش) Shotcrete

هي خرسانة (أو مونة) تقذف بضغط الهواء من فوهة القاذف بسرعة عالية إلى السطح المراد تغطيته بالخرسانة. وتستخدم غالباً في أعمال الإصلاحات والترميم Repair وتبطين الأنفاق Tunnels وتبطين الترع وفي كثير من الأحوال التي يصعب فيها استخدام الطرق التقليدية في الصب فمثلاً عندما يكون مطلوب صب طبقات غير سميكة أو متغيرة السمك أو عندما يصعب الوصول إلى منطقة العمل أو عندما يكون استخدام الشدات صعباً أو مكلفاً. كما تستخدم الخرسانة المقذوفة في إصلاح الخرسانة المتداعية في الكبارى والأهوسة والسدود والمنشآت المواجهة للمياه وكذلك مباني الطوب المتآكلة. كما تستخدم في تبطين الأفران بكافة أنواعها.


ويوجد نوعين رئيسيين لطريقة تنفيذ الخلطة ، أسلوب الخلط الجاف وأسلوب الخلط المبتل. ففي الطريقة الجافة يتم خلط الركام و الأسمنت وأي مكونات أخرى على الجاف أولاً وتدفع باستخدام ضغط الهواء خلال القاذف ثم يضاف الماء عند فوهة القاذف ويدفع الجميع إلى السطح المراد صبه. أما في الطريقة الرطبة فيتم خلط جميع المكونات بما فيها الماء خلطاً جيداً أولاً (معداً معجلات الشك إن وجدت) ويدفع الجميع باستخدام ضغط الهواء خلال القاذف إلى السطح المراد قذفه. وفي جميع الأحوال يلزم إعداد السطح المقذوف عليه الخرسانة لضمان جودة ترابطها معه. ويمكن القول أن خواص وسلوك الخرسانة المقذوفة يعتمد كثيراً على صفات المعدات المستخدمة وعلى مهارة القائمين بها كما يعتمد على الظروف التي يتم بها الصب.

و تتميز خلطة الخرسانة المقذوفة بإحتوائها على محتوى أسمنت أعلى لتعويض نسبة الفقد منه عند الإرتداد من السطح. كذلك فإن ركامها يتميز بصغر المقاس حيث يفضل أن لايزيد عن ١٢ مم. كما أنها قد تحتوى على إضافات معينة (معداً المؤجلات Retarders) لتحسين بعض الخواص المرغوبة وغالباً فإن الخرسانة المقذوفة تحتوى على المعجلات Accelerators وذلك لتسريع عملية الشك للخرسانة المقذوفة. ويفضل أن تكون فوهة القاذف عمودية على السطح المقذوف ولا تتعدى زاوية ميل القاذف على السطح ٤٥ درجة وذلك لضمان التوزيع المنتظم للخرسانة ولتجنب حدوث تكور و دحرجة للخرسانة على السطح مما يؤدي إلى سطح متعرج غير منتظم. كما يفضل أن تكون المسافة بين فوهة القاذف والسطح في حدود ٠,٦ إلى ١,٨ متر. شكل (٣-٢٠) ، شكل (٣-٢١) يوضحان استخدام الخرسانة المقذوفة و التحكم في القاذف.

ويعيب هذه الخرسانة تعرضها للإتكماش بقيمة كبيرة نتيجة لكثرة كمية الماء بها وكذلك زيادة محتوى الأسمنت مع نقص الركام الكبير. كما يعيب هذه الخرسانة أيضاً احتمال عدم الإلتصاق والتماسك التام بمادة السطح الذي ترش فوقه وللتغلب على مشكلة الإتكماش يمكن استخدام الألياف مع هذه الخرسانة والتي أثبتت نجاحاً كبيراً في الوقت الحال.



شكل (٣-٢٠) صورة توضح إستخدام الخرسانة المقذوفة في أحد الأنفاق.



حركة دورانية خفيفة في فوهة الدفع لإنتاج خرسانة مقذوفة جيدة

شكل (٣-٢١) كروكي يوضح طريقة قذف الخرسانة والتحكم في فوهة الدفع.

### ٩-٣ الخرسانة البوليمرية Polymer-Concrete

البوليمر أو الراتنج هو إسم لمادة عضوية تتكون من العديد من الجزيئات المتشابهة ذات الوزن الجزيئي المرتفع والجزئ الواحد من هذه الجزيئات يسمى مونومر.

أما الخرسانة الراتنجية فهي خرسانة خاصة يتم الحصول عليها بمعاملة الخرسانة العادية بمواد البوليمر التي تعمل كمواد لاحمة أو مألنة للفراغات بين حبيبات الركام. وتمثل المواد البوليمرية حوالي ٦ إلى ١٥% من وزن الخرسانة ومن أمثلتها مواد أو مركبات البوليستر Polyester و الأيبوكسي Epoxy وقد تصل تكاليف خرسانة البوليمر حوالى من ٢ - ٣ مرات تكاليف الخرسانة العادية وتمتاز بالآتى:

- مقاومة عالية للعوامل الخارجية مثل مقاومة التآكل و نفاذ الماء والمقاومة للكبريتات.
- مقاومة عالية جداً للإكماش.
- مقاومة ضغط عالية قد تصل إلى ١٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>
- مقاومة شد تصل إلى ١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>

وعموماً يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من الخرسانة المحتوية على راتنجات:

- ١- الخرسانة البلاستيكية (PC) Plastic Concrete
- ٢- الخرسانة البوليمرية الأسمنتية (PCC) Polymer Cement Concrete
- ٣- الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليمرات (PIC) Polymer Impregnated Concrete

### ١-٩-٣ الخرسانة البلاستيكية PC


وفيهما تحل الراتنجات محل الأسمنت كمادة رابطة لجزيئات الركام. أى أنها عبارة عن ركام متماسك مع بعضه بواسطة مادة رابطة من البوليمرات. والخرسانة البلاستيكية لها خواص ميكانيكية عالية وزمن معالجتها قصير ولها إنكماش متناهى فى الصغر ومقاومة عالية للكيمواويات وتتوقف الخواص على نوع الراتنج المستخدم وكميته فى الخلطة ومن أهم الأنواع المستخدمة:

- الأيبوكسي
- الفينول فورمالدهيد
- البولى إستر
- فورفورال أستيون

وهذه الخرسانة لها مقاومة تزيد بدرجة كبيرة عن الخرسانة الأسمنتية وتتوقف الزيادة على نوع الراتنج المستخدم وكميته فى الخلطة (أنظر شكل ٣-٢٢).

## أهم تطبيقات الخرسانة البلاستيكية

- ١- طبقة حماية سطحية لأسطح الكبارى والمصانع وأماكن الخدمات والسلام والخرسانة المسلحة و سابقة الإجهاد.
- ٢- ترميم الخرسانات التي حدث بها شروخ نتيجة الحرارة أو الإنكماش أو الأهتزازات.
- ٣- لصق الخرسانة الحديثة والقديمة أو الوحدات سابقة الصب.
- ٤- لصق الخرسانة على المعادن كطريقة للتقوية والتسليح الخارجى.



شكل (٢٢-٣) مقاومة الضغط لبعض الأنواع من الخرسانة البلاستيكية.

### ٣-٩-٢ - الخرسانة البوليميرية الأسمنتية PCC

وهي التي تصنع بخلط الأسمنت والركام ويضاف إليها ماء الخلط المضاف إليه الراتنج. أي أنها خرسانة تقليدية مع إحلال جزء من ماء الخلط بواسطة مواد راتنجية. والراتنج المضاف يكون في عبوتين: إحداهما تحتوي على المونومر والأخرى تحتوي على المصلد اللازم للتفاعل الكيميائي وإتمام عملية البلمرة (إتحاد الجزيئات) وتتم عملية البلمرة أثناء عملية التصد للخرسانة. ومن ثم تتكون شبكة مستمرة من البوليمرات تملء أغلب فراغات الخرسانة. ويجب لذلك الحذر بأن لاتعطل عملية البلمرة طور الإماهة للأسمنت. ومن أهم المونومرات الشائعة الإستخدام كإضافة للخرسانة:

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ١- فينيل اسيتات | ٢- الإكريلات          |
| ٣- فينيل كلوريد | ٤- مستحلبات البيتومين |
| ٥- المطاط       | ٦- الإيبوكسيات        |

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء الروس قد توصلوا إلى خرسانة أسمنتية بوليميرية ذات خواص عالية وذلك بإدماج فورفريل الكحول "Furfryl Alcohol" وهيدروكلوريد الإيثيلين في خليط الخرسانة مما نتج عنه خرسانة كثيفة ومعدومة الإنكماش تقريباً وذات مقاومة عالية للصدأ وذات مسامية منخفضة ومقاومة للاهتزازات. وعموماً فإن النتائج التي تم الحصول عليها نتيجة إستخدام المونومرات كإضافات للخرسانة العادية أثناء الخلط قد أعطت تأثيراً محدوداً على خواصها الميكانيكية وإن كان التأثير أكثر وضوحاً على القوام والقابلية للتشغيل.

### ٣-٩-٣ - الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليميرات PIC

وهي الخرسانة الأسمنتية المتصلدة والتي سبق صبها ويتم حقنها أو غلغلتها بواسطة مونومرات ذات لزوجة منخفضة ثم تتم البلمرة لهذه المونومرات بعد ذلك وهي داخل الخرسانة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

#### أ - الخرسانة المغلغلة كلياً :

وتستخدم لمقاومة درجات الحرارة العالية أو عند التعرض إلى المياه المالحة. وفيها يتم بدء تنشيط عملية البلمرة وذلك أما بالإشعاع Radiation أو بالحرارة Thermal method وأهم المونومرات التي تستخدم في هذه الطريقة هي:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Methyl methacrylate | - الميثيل ميثا كريات |
| Styrene             | - الستيرين           |
| Chlorostyrene       | - الكلوروستيرين      |

وقد أوضحت التجارب أن الخرسانة المغلطة بالميثيل ميثاكريلات والتي تتم بلمرتها بالإشعاع لها مقاومة ضغط تصل إلى حوالي ٣٠٠ % عند درجة تشبع بالبوليميرات مقدارها ٦,٦ % . وأوضحت النتائج أيضا أن هناك زيادة وتحسينات مناظرة لكل من مقاومة الشد ومعايير المرونة ومقاومة التجمد والذوبان ومقاومة البرى والتفادية ومقاومة الكيماويات.

### ب - الخرسانة المغلطة جزئيا:

وقد تم عمل هذه الخرسانة كأسلوب لتبسيط عملية الغلطة وتقليل التكاليف وذلك لإستيفاء التطبيقات التي تتطلب المتانة أكثر من القوة وأهم المواد المستخدمة فى هذه الطريقة هى البولى إسترسترين و الميثيل ميثاكريلات وتتأثر خواص الخرسانة الناتجة بدرجة كبيرة بعمق الغلطة بالبوليمر وبالتالي مقدار التشبع به. وبصفة عامة فإن الخرسانة المغلطة جزئيا تعطى نتائج عالية جداً وإن كانت أقل نسبيا من الخرسانة المغلطة كليا.

### ج - الخرسانة المغلطة سطحيا:

وهى شبيهة بالخرسانة المغلطة جزئيا وإن كانت المونومرات المستخدمة فى هذه الطريقة لها لزوجة منخفضة وبالتالي فهى أكثر تطاير ولها معدلات بطيئة فى الإختراق داخل الخرسانة وهذه الطريقة من الغلطة مناسبة لكبارى الطرق السريعة.

## تطبيقات الخرسانة المغلطة بالبوليمر

- ١ - خرسانة محطات تنقيه المياه المالحة (مقاومة الحرارة + المواد الكيماوية)
- ٢ - أرضيات الكبارى السابقة الإجهاد
- ٣ - الدعامات الخرسانية لأسقف مناجم الفحم
- ٤ - الأنفاق والمنشآت تحت الماء
- ٥ - قواعد المضخات والمنشآت البحرية والخرسانات الخفيفة
- ٦ - مواسير المجارى والضغط

### ٣-١٠ الخرسانة الخفيفة Lightweight Concrete

من أهم عيوب الخرسانة التقليدية ( ٢٢٠٠ إلى ٢٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup> ) كمادة إنشائية بالمقارنة مع الخشب والحديد أن الخرسانة التقليدية ثقيلة الوزن نسبياً حيث تكون نسبة الوزن الذاتى لأجزاء المبنى Own weight بالمقارنة مع الأحمال المؤثرة هي نسبة عالية في جميع الأحوال. ولذلك تم التفكير في إنتاج وإستخدام خرسانة خفيفة وزنها أقل من ٢٠٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. ولذلك فقد أمكن تصنيع خرسانة إنشائية تزن ١٤٠٠ إلى ١٩٠٠ كج/م<sup>٣</sup> بزيادة بسيطة في التكاليف وكذلك إنتاج خرسانة نصف إنشائية للبلوكات الداخلية تزن ٩٠٠ كج/م<sup>٣</sup> وتستعمل بكفاءة كحوائط داخلية. وعموماً فإن الخرسانة الخفيفة هي تلك التي يقل وزنها عن ٢٠٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. والغرض من إستخدامها هو تقليل وزن المنشأ وبالتالي تقليل تكاليف الأساسات وكذلك لأغراض العزل الحرارى والصوتى.

#### أنواع الخرسانة الخفيفة

يمكننا تخفيض وزن الخرسانة عن طريق واحد أو أكثر من الطرق الآتية:

- ١- إيجاد فراغات بين حبيبات الركام (خرسانة خالية من المواد الرفيعة Finless Concrete)
- ٢- إيجاد فراغات داخل الركام (خرسانة ذات ركام خفيف Lightweight Aggregate Concrete)
- ٣- إيجاد فراغات داخل العجينة الأسمنتية (الخرسانة المهواة أو الخلوية Cellular Concrete)

#### ٣-١٠-١ خرسانة خالية من المواد الرفيعة Finless Concrete

تتكون من الأسمنت والركام الكبير فقط وأحيانا يستخدم فيها الهواء عن طريق إضافة مواد رغوية أو بإستعمال تدرجات خاصة من الركام. والركام الكبير يمكن أن يكون زلط أو أحجار مكسرة أو ركام خفيف. وينحصر تدرج الركام بين ١٠ مم ، ٢٠ مم ولا تتعدى نسبة المار من المنخل الصغير عن ٥% وهذا النوع من الخرسانة ذو كثافة تتراوح من ٣/٢ إلى ٤/٣ كثافة الخرسانة التقليدية المصنوعة من نفس الركام. وهذا النوع يحتاج إلى تصميم دقيق وخصوصاً بالنسبة لمحتوى الماء.

## ٣-١٠-٢ خرسانة الركام الخفيف Lightweight Aggregate Concrete

خرسانة الركام خفيف الوزن هي أكثر أنواع الخرسانات الخفيفة شيوعاً وإستخداماً إذ يمكن إستعمالها كخرسانة إنشائية. والركام المستخدم في الخرسانة الإنشائية الخفيفة هو في أغلب الأحوال ركام صناعي. وصناعة الركام تعتبر أحد أجزاء التصنيع للخرسانة الخفيفة ومن أمثلة الركام الخفيف:

- الطين الممد (الليكا) - الفيرموكليت - القوم (بوليسترين)

شكل (٣- ٢٣) يوضح بعض أنواع الركام خفيف الوزن.

### الصفات الواجب توافرها في الركام الخفيف

- ١- يجب أن تكون حبيبات الركام متجانسة من حيث التركيب والصفات.
- ٢- ذات وزن نوعي منخفض.
- ٣- ذات مقاومة مناسبة (عامل مؤثر على مقاومة الخرسانة).
- ٤- ذات قدرة على التماسك مع حبيبات الأسمنت.
- ٥- ذات مقاومة جيدة للعوامل الجوية.
- ٦- يجب أن تحتوى الحبيبات على أكبر عدد ممكن من الفراغات الداخلية الصغيرة المنفصلة وعلى أقل عدد ممكن من الفراغات الكبيرة المتصلة.



## ٣-١٠-٣ الخرسانة المسهواة (ذات الخلايا) Cellular Concrete

وفي هذا النوع تتكون فقاعات من الغازات والهواء في وسط الخرسانة وهي في الحالة الطازجة ويظل التركيب مسامى بعد أن تشك الخرسانة. والطريقتين الرئيسيتين لإنتاج هذا النوع هما:

أ - إنتاج غازات في الخلطة بتفاعلات كيميائية

ب- إضافة مواد رغوية للخلطة.

ومن المواد الشائعة المولدة للغازات المسحوق الناعم من بودرة الألمونيوم أو بودرة الزنك (٢,٠% من وزن الأسمنت) وعند خلطها بالأسمنت تتكون فقاعات من الهيدروجين فتنفخ الكتلة مكونة عند تصلدها مادة ذات تركيب خلوي. وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة طردية بين وزن الخرسانة ومقاومتها للضغط.



شكل (٣-٢٣) بعض انواع الركام خفيف الوزن.

### ١١-٣ الخرسانة الثقيلة Heavy Weight Concrete

وهي خاصة بالوقاية من الإشعاع الذرى والنوى حيث تتناسب قدرة الخرسانة لإمتصاص هذه الإشعاعات مع وزنها أو كثافتها وبالتالي تكون حوائط وبلاطات الأرضيات والأسقف من الخرسانة الثقيلة. وتصنع الخرسانة الثقيلة من ركام من مواد ثقيلة من خامات الحديد أو خام الرصاص. وتجدر الإشارة أن خام الحديد يعطى خرسانة وزنها من ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ كج/م<sup>٣</sup> ، وقد تستخدم قطع من الحديد كركام وتصل كثافة خرسانتة الى ٥٦٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. ومن الممكن أيضاً استخدام النواتج الثانوية للفرن العالى مثل جليخ المحولات الأوكسجينية وخرده سى لإنتاج خرسانة ذات كثافة حوالى ٢٨٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. ويستخدم فى بعض الأحيان ركام من صخر السربنتين (سليكات الماغنسيوم المماهة) وبصفة عامة فلا بد لركام الخرسانة ثقيلة الوزن أن يوفى بمتطلبات الكثافة والتركيب وذلك للوقاية من الإشعاع . ويستخدم الأسمنت البورتلاندى العادى ولكن يفضل الأسمنت منخفض الحرارة فى حالة الخرسانة الكتلية ثقيلة الوزن كما لا يستخدم الأسمنت سريع التصلد. أيضاً لا تستخدم إضافات المعجلات أو إضافات الهواء المحبوس وإنما يمكن استخدام المدنات و المؤجلات.

ونظراً لأن الركام المكون من قطع الحديد يميل دائماً إلى الانفصال عند خلطه أو صبه بالطرق التقليدية فإنه يفضل استخدام الخرسانة الثقيلة سابقة الرص Prepacked Concrete والتي تعتبر أكثر مناسبة فى هذه الحالة. وتصنع الخرسانة سابقة الرص من دفع وضخ المونة خلال فراغات ركام نظيف ومرصوص و مدموك جيداً و مشبع بالماء. وعندما تضخ المونة خلال القوالب أو الفرغ فتزيج ما بها من ماء وهواء وتملأ الفراغات وبذلك تنتج خرسانة ذات كثافة عالية بها نسبة عالية من الركام. ويميز هذه الخرسانة سهولة صبها فى بعض المناطق أو الأحوال التى يصعب فيها صب الخرسانة التقليدية.

## ٣-١٢ الخرسانة الكتلية Mass Concrete

وهي خرسانة ذات كتل كبيرة مثل خرسانة السدود والخزانات الأرضية أو أي خرسانة بحيث يكون حجمها من الكبر بحيث يتطلب ذلك أخذ الاحتياطات من تولد الحرارة الناتجة من إمهاء الأسمنت وما يتبع ذلك من إنكماش وتشريح للخرسانة. ويستخدم في الخرسانة الكتلية ركام كبير قد يصل مقاسه حوالى ١٥ سم. ونظرا لوجود حرارة تفاعل عالية من الأسمنت فإنه ينبغي أخذ بعض الاحتياطات الضرورية مثل:

- استخدام أسمنت من النوع منخفض الحرارة Low heat.
- استخدام محتوى قليل من الأسمنت خلطة فقيرة Lean mix.
- إحلال نسبة من ١٠ إلى ٢٠% من الأسمنت بمادة بوزولانية مثل غبار السلسكا أو الرماد المتطاير.
- استخدام الثلج المجروش بدلاً من جزء من ماء الخلط وتسمى هذه العملية بالتبريد السابق.
- وجود مواسير رفيعة من الصلب رقيق الجدران داخل الكتلة الخرسانية تمر خلالها دورات من الماء البارد لخفض الحرارة وتسمى هذه العملية بالتبريد اللاحق.
- الصب على طبقات قليلة الإرتفاع بحد أقصى واحد متر.
- العزل السطحى للخرسانة برقائق من البوليسترين أو اليوريثان وذلك بغرض تنظيم معدل هبوط الحرارة (وليس خفض الحرارة) بحيث يقل فرق الإجهاد الناتج من الهبوط السريع لدرجة الحرارة عند سطح الخرسانة وداخلها.

\*\*\*\*\*

## الباب الثالث

### الأنواع المختلفة (الخاصة) من الخرسانة

### *Special Types of Concrete*

يوجد العديد من أنواع الخرسانة ويمكن تصنيف أهم هذه الخرسانات كما يلي:

Plain Concrete	١- الخرسانة العادية
Reinforced Concrete	٢- الخرسانة المسلحة
Prestressed Concrete	٣- الخرسانة سابقة الإجهاد
Precast Concrete	٤- الخرسانة الجاهزة (سابقة الصب)
High Strength Concrete	٥- الخرسانة عالية المقاومة
Fibrous Concrete	٦- الخرسانة الليفية
Self-Compacting Concrete	٧- الخرسانة ذاتية الدمك
Polymer Concrete	٨- الخرسانة البوليمرية
Shotcrete	٩- الخرسانة المقذوفة (خرسانة الرش)
Light-Weight Concrete	١٠- الخرسانة الخفيفة
Heavy-Weight Concrete	١١- الخرسانة الثقيلة
Mass Concrete	١٢- الخرسانة الكتلية
Prepacked Concrete	١٣- الخرسانة المعبأة
Gap Concrete	١٤- خرسانة الركام ناقص التدرج
Architectural Concrete	١٥- الخرسانة المعمارية
Nailing Concrete	١٦- خرسانة التسجير
Sulfur Concrete	١٧- الخرسانة الكبريتية


فيما يلي نبذة مختصرة عن أهم هذه الأنواع:

### ١-٣ الخرسانة العادية Plain Concrete

وهي خرسانة بدون أي حديد تسليح وتستخدم في أعمال الفرشات الخرسانية تحت الأساسات والأرصفة وعمل الكتل الخرسانية الغير معرضة لإجهادات شد وعمل الأرضيات والسدود. ومقاومتها تتراوح من ١٥٠ إلى ٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> حسب الغرض المستخدمة من أجله. ويمكن تحسين بعض الخواص فيها لكي تناسب غرض الاستخدام ، مثلاً أن تكون مقاومة للكبريتات أو مقاومة لعوامل التعرية والتآكل كما في حالة المصدات البحرية.

### ٢-٣ الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete

وهي خرسانة عادية ويشترك معها حديد تسليح لمقاومة إجهادات الشد وهذا النوع من الخرسانة هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في العالم وذلك لسهولة تنفيذه ورخص تصنيعه. ويمكن أن يُصب في الموقع مباشرة أو يُصب في المصنع لعمل وحدات خرسانية جاهزة. وينبغي تحقيق الاتزان Equilibrium و التوافق Compatibility بين الإجهادات و الانفعالات في كل من الخرسانة و الحديد. ومعظم كودات التصميم تهمل تماماً مقاومة الخرسانة للشد وبالتالي فإن الحديد يتحمل كل قوى الشد المؤثرة ، أما الخرسانة فتتحمل قوى الضغط. شكل (١-٣) يوضح توزيع الإجهادات والانفعالات على قطاع مستطيل من الخرسانة المسلحة.



شكل (١-٣) الإجهاد والإنفعال لعنصر من الخرسانة المسلحة ذو قطاع مستطيل معرض لعزم إنحناء .

## ٣-٣ الخرسانة سابقة الإجهاد Prestressed Concrete

وهي خرسانة عادية يتم إكسابها إجهادات ضغط قبل تحميلها وهذه الإجهادات تكون كفيلة بملاشاة إجهادات الشد الناتجة من تأثير الأحمال وبالتالي لا نحتاج إلى حديد تسليح حيث تكون المحصلة النهائية للإجهادات على طول القطاع الخرساني بعد التحميل (التشغيل) هي غالباً إجهادات ضغط وبالتالي تكون الخرسانة كفيلة بتحملها. وبناءً عليه يجب أن تكون الخرسانة ذات مقاومة عالية للضغط تتراوح من ٣٥٠ إلى ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وذلك حتى يمكنها تحمل إجهادات ضغط التصنيع وإجهادات ضغط التشغيل. وأسياخ الصلب المستخدمة في الخرسانة سابقة الإجهاد تسمى كابلات Tendons وهي عبارة عن أسلاك Wires أو حبال مجدولة من مجموعة أسلاك Strands أو قضبان من الصلب Bars. وتمتاز الخرسانة سابقة الإجهاد بقلّة الشروخ السطحية مع مقاومة عالية للأحمال. وهي مناسبة للاستخدام في الكبارى والمستودعات المائية والوحدات الجاهزة مثل فلنكات السكك الحديدية وأعمدة التلغراف. وعموماً يوجد طريقتان لإكساب الخرسانة لإجهادات الضغط:




### أ- طريقة الشد السابق Pre-tension

وفيها يتم شد كابلات الصلب قبل صب الخرسانة وقبل تصلدها. وتترك هذه الكابلات مشدودة (في حدود المرونة) حتى تتصلد الخرسانة وتكتسب مقاومتها القصوى ثم بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب الذي يحاول أن ينكمش داخل الخرسانة المتصلدة مما يؤدي إلى حدوث إجهادات ضغط في الخرسانة عن طريق قوى التماسك بين الحديد و الخرسانة كما بشكل (٢-٣). وتستخدم طريقة الشد السابق في إنتاج الوحدات سابقة الصب سابقة الإجهاد حيث تسمح المعالجة بالبخار واستخدام خرسانة عالية المقاومة المبكرة في الإزالة المبكرة لتلك الوحدات والاستغلال اليومي للقوالب.


### ب- طريقة الشد اللاحق Post-tension

وفيها يتم عمل أنابيب مفرغة (مواسير أو أجربة) داخل الخرسانة وتوضع كابلات الصلب حرة الحركة بداخلها بدون شد حتى تتصلد الخرسانة تماماً (شكل ٣-٣). يتم شد الكابلات بعد تصلد الخرسانة حيث لا يكون هناك أي قوى تماسك بين الصلب و الخرسانة. بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب حيث يسبب إجهادات ضغط على ألواح الصلب المثبتة في طرفي العنصر الخرساني والتي تنتقل بدورها إلى الخرسانة بالتحميل. بعد ذلك تملأ الفراغات بين كابلات الصلب والمواسير بمونة الجراوت التي تتصلد وتقلل من فرصة صدأ صلب الكابلات.

هذا وفي الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة - طبعة ٢٠٠١ - فقد تم تخصيص الباب العاشر للخرسانة سابقة الإجهاد حيث التعرف على كافة الاعتبارات الخاصة بالمواد المستخدمة في هذه الخرسانة وتصميم قطاعاتها ونظم التحليل الإنشائي لها و التفتيش وضبط الجودة الخاص بهذه الخرسانة.



شكل (٢-٣) توضيح لطريقة الشد السابق.





شكل (٣-٣) توضيح لطريقة الشد اللاحق.

### ٤-٣ الخرسانة الجاهزة (سابقة الصب) Precast Concrete

تصب الخرسانة وتعالج حتى تمام تصلدها في المصنع ثم بعد ذلك تنقل إلى المنشأ ويمكن أن تكون خرسانة عادية أو مسلحة أو سابقة الإجهاد وتشمل البلاطات والأعمدة والحوائط والبلوكات الخرسانية والفلنكات ووحدات الأسوار والسلالم. وفيها يتم التحكم في عملية جودة الخرسانة والتصنيع مثل:

- ١- استخدام ركام جيد متدرج
- ٢- تقليل الماء
- ٣- إجراء الدمك والخلط ميكانيكا
- ٤- معالجة بالبخار
- ٥- استخدام إضافات للتلوين
- ٦- استخدام المواد العازلة المطلوبة

وتوضح الأشكال (٤-٣) ، (٥-٣) بعض التطبيقات التي تستخدم فيها الخرسانة سابقة الصب بنجاح. وعند تصنيع العناصر المختلفة من الخرسانة الجاهزة فيجب الأخذ في الاعتبار كافة الأحمال الخارجية المؤثرة على العنصر في مراحل التصنيع والتخزين والنقل و التركيب والتنفيذ والاستخدام.



شكل (٤-٣) بعض الحوائط من الخرسانة سابقة الصب .




سور من الخرسانة سابقة الصب بمدينة السادس من أكتوبر



حلقات خرسانية ذات تجويف بقطر ٨,٣٥ متر  
(مترو أنفاق القاهرة)



مجارى خرسانية لتصريف مياه الأمطار  
(نفق الأزهر)



سلام خرسانية سابقة الصب (فندق الميريديان)

شكل (٣-٥) بعض التطبيقات المختلفة للخرسانة سابقة الصب .

## ٣-٥ الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete

وهي خرسانة ذات مقاومة تزيد عن ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وقد تصل أو تزيد عن ٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> ويمكن الحصول عليها باستخدام المواد المحلية المتاحة والتي تستخدم في صناعة الخرسانة التقليدية (٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>) من ركام وأسمنت وماء إلا أن الخرسانة عالية المقاومة تحتوي على مادة إضافية أخرى وهي الملدنات Superplasticizers وذلك حتى يمكننا تقليل ماء الخلط إلى أقصى درجة مع الحصول على نفس القابلية للتشغيل وبالتالي الحصول على المقاومة العالية (أنظر البابين الأول والثاني). أما المواد البوزولانية مثل مادة غبار السيليكا Silica fume فقد توجد أولاً توجد في كل من نوعي الخرسانة. إن أهم شيء يجب أخذه في الاعتبار عند إنتاج خرسانة عالية المقاومة هو اختيار مجموعة المواد التي تتجانس مع بعضها لتعطي خرسانة جيدة لها المقاومة و المتانة وكذلك القابلية للتشغيل المطلوبة.

### ٣-٥-١ الخصائص المطلوب توافرها في المكونات:

أ- الركام الكبير يجب أن يكون قوى ومتمين لأنه يعمل كعامل يحدد مقاومة الخرسانة القصوى حيث أن الشروخ في حالة الخرسانة عالية المقاومة تمر خلال حبيبات الركام الكبيرة وليس حولها كما في حالة الخرسانة التقليدية. وقد وجد أن الخرسانة المصنوعة من الصخر (مثل الجرانيت أو الدولوميت) تعطي مقاومة أكبر بحوالي ١٠ إلى ٢٠% من تلك المصنوعة من الزلط.

ب- الركام الصغير أو الرمل يجب أن يكون خشن نوعاً ما حيث يكون معايير النعومة له من ٢,٨ إلى ٣,٠ وذلك لأن الخلطة تكون غنية بالمواد الناعمة مثل الأسمنت وغبار السيليكا إن وجدت.

ج- الأسمنت يجب أن يكون عالي الجودة وأن يكون متوافق مع أي إضافات مستخدمة. ولقد وجد أن النسبة المثلى التي تعطي أكبر مقاومة للخرسانة تقع بين ٤٥٠ إلى ٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup> (٩ : ١٠ شكاير). ويعتمد ذلك على خصائص وكميات ونسب باقي المكونات وعمماً إذا كانت الخلطة تحتوي على مادة غبار السيليكا أم لا.

د- غبار السيليكا Silica fume وهي مادة بوزولانية تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية وبالتالي زيادة المقاومة وتحسين النفاذية. وعموماً فإن الزيادة في مقاومة الضغط بتأثير مادة غبار السيليكا قد لا تتجاوز ٢٠%. وتجدر الإشارة أن النسبة المثلى من غبار السيليكا تتراوح من ١٠ إلى ١٥% من وزن الأسمنت.

هـ- الملدنات Superplasticizers وهي أهم مكون للحصول على خرسانة عالية المقاومة حيث بواسطتها نستطيع خفض نسبة ماء الخلط إلى ٠,٢٥ من وزن الأسمنت فقط وبالتالي يمكننا الحصول على أعلى مقاومة. ويجب عمل تحقيق وتأكد من مدى توافق هذه المادة مع الأسمنت المستخدم.

### ٣-٥-٢ تطبيقات الخرسانة عالية المقاومة

ظل استخدام الخرسانة عالية المقاومة فترة طويلة محصوراً في عدة تطبيقات تقليدية Classical Applications هدفها الأودح هو استغلال قيمة المقاومة العالية في الحصول على أقل مساحة قطاع وأقل حجم للمنشأ وكذلك أقل وزن للمنشأ. ولذلك كانت هذه التطبيقات محددة في ثلاثة أشياء رئيسية هي:






High Rise Buildings	* المباني عالية الارتفاع
Bridges	* الكبارى
Offshore Structures	* المنشآت البحرية

وحديثاً تم استخدام الخرسانة عالية المقاومة في تطبيقات أخرى متنوعة (شكل ٣-٦) للاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مميزات العديدة. وهذه التطبيقات قد تأخذ اسم "تطبيقات غير تقليدية" Non-Classical Applications ومن هذه التطبيقات:

High Early Strength	* الحصول على مقاومة مبكرة عالية
Arch Girder	* إعادة إحياء العناصر الإنشائية القديمة مثل الأرش
Improving Stiffness	* استخدامها مع قطاعات الحديد لزيادة جساءة المنشأ
Screwing Piles	* عمل خوازيق لولبية لتنفيذها بدون إهتزازات أو ضوضاء
Nuclear Power Plants	* محطات الطاقة النووية
Underground Concrete Pipes	* الأنابيب الخرسانية تحت الأرض
Pavements	* الأرصفة والطرق

#### ملحوظة :

ينبغي أن نفرق بين الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete والخرسانة عالية الأداء High Performance Concrete فالخرسانة عالية الأداء هي الخرسانة التي لها صفات وخصائص معينة تسمح لها بالعمل في وسط محدد وفي ظروف معينة. والخصائص التي تميز الخرسانة عالية الأداء عن الخرسانات الأخرى قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة الطازجة مثل القابلية للتشغيل أو القوام أو قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البرى والخدش أو المقاومة للصقيع أو المقاومة للانكماش. وهذه الخصائص قد تكون منفصلة أو مجتمعة بحيث تعطى خرسانة لها أداء مختلف عن أداء الخرسانة التقليدية المعتادة. والخرسانة عالية الأداء لا يشترط فيها أن تكون عالية المقاومة.



شكل (٦-٣) بعضاً من التطبيقات غير التقليدية للخرسانة عالية المقاومة.

### ٣-٥-٣ الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في مصر

إن الخرسانة عالية المقاومة تحتاج إلى تكلفة أكثر نتيجة استخدام مواد ذات جودة عالية وكذلك ثمناً للإضافات المستخدمة أيضاً لضبط الجودة العالي. وبالرغم من ذلك فقد ثبت عملياً أن استخدام الخرسانة عالية المقاومة يكون له عائد إقتصادي أو عائد فني كبير بالمقارنة بالخرسانات التقليدية الأخرى. ولقد تم دراسة هذه النقطة في عدة أبحاث تختص بدراسة الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في الأعمدة والكمرات وذلك تحت الظروف والأسعار الموجودة في مصر. ومن الأبحاث التي تناولت هذه النقطة بالتحليل الأبحاث رقم ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ بقائمة المراجع. وفيما يلي عرض موجز لأهم النتائج في هذا الصدد.

#### أولاً العناصر المعرضة لقوى ضغط مثل الأعمدة

إن الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في العناصر المعرضة لقوى ضغط مثل الأعمدة تكون أقصى ما يمكن حيث يمكن الاستفادة من ذلك اقتصادياً (بتوفير التكاليف) وفنياً (بعمل تخفيض في المساحات والمقاطع) ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:


١- على الرغم من زيادة تكاليف المتر المكعب من الخرسانة عالية المقاومة وكذلك زيادة تكاليف ضبط الجودة إلا أن التكاليف النهائية للعمود تقل كثيراً. فباستخدام خرسانة مقاومتها للضغط  $1000 \text{ كج/سم}^2$  فإن التكاليف النهائية للأعمدة تصل إلى حوالي ٥٥% فقط من التكاليف في حالة استخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط  $250 \text{ كج/سم}^2$  كما هو مبين بشكل (٣-٧).

٢- مساحة القطاع الخرساني للأعمدة المعرضة إلى حمل ضغط محوري تقل إلى ما يقرب من ٥٤% و ٣٧% نتيجة استخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط تساوي ٥٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> و ٧٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> بدلاً من ٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> على الترتيب (أنظر شكل ٣-٨ ، شكل ٣-٩).


٣- أثبتت الدراسات التحليلية أنه بالنسبة لعمود ذو مقطع ثابت و معرض إلى حمل ضغط محوري فإن هناك انخفاض في نسبة حديد التسليح مقداره ٢,٢% لكل  $100 \text{ كج/سم}^2$  زيادة في مقاومة الضغط للخرسانة.

٤- إن الانخفاض الملحوظ في أبعاد القطاع الخرساني (خاصة في الطوابق السفلى) ذو أهمية خاصة لخدمة الأغراض المعمارية وزيادة المساحة المستغلة (شكل ٣-٩).

٥- ثبات القطاع الخرساني مع زيادة المقاومة يسمح بزيادة عدد الطوابق للمنشأ نفسه.




شكل (٧-٣) اقتصاديات الخرسانة عالية المقاومة في الأعمدة.



شكل (٨-٣) انخفاض أبعاد القطاع الخرساني في الأعمدة.

□ المثال الآتى يوضح مدى الفوائد من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى تقليل قطاعات الأعمدة وكذلك تقليل كمية حديد التسليح المستخدمة. نفترض أن هناك عمود قصير يؤثر عليه حمل ضغط محوري مقداره ٤٠٠ طن والمطلوب تصميم قطاع العمود باستخدام خرسانات ذات مقاومة للضغط مقدارها ٢٥٠ ، ٥٠٠ ، ٧٥٠ ، ١٠٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> إذا علم أن مقاومة الخضوع للحديد تساوى ٢٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وأن نسبة الحديد فى القطاع تساوى ١%.



شكل (٣-٩) تأثير الخرسانة عالية المقاومة فى تقليل قطاعات الأعمدة.

## ثانياً العناصر المعرضة لعزوم إنحناء مثل الكمرات

إن استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى العناصر المعرضة لعزوم إنحناء مثل الكمرات لا ينتج عنه خفض كبير فى التكاليف كما فى حالة الأعمدة وإنما تكون الاستفادة فى هذه الحالة من الناحية الفنية أكثر من الناحية الاقتصادية. ويمكن تلخيص ذلك فى النقاط الآتية:

١- الاستفادة الاقتصادية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات تتحقق فقط عندما يتم تقليل عرض القطاع مع ثبات العمق وثبات نسبة حديد التسليح فى القطاع. فقد وجد أنه بزيادة مقاومة الضغط ثلاثة مرات فإن عرض القطاع يمكن أن يقل إلى حوالى الثلث كما تقل التكاليف النهائية بنسبة ١٤%.


٢- إن استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات يستلزم زيادة نسبة الحديد الرئيسي حتى نتجنب حدوث انفعال زائد فى الحديد وبالتالي نتجنب حدوث شروخ أكثر وأوسع. ولقد وجد أنه عند زيادة مقاومة الخرسانة إلى الضعف فإن حديد التسليح ينبغي زيادته بنسبة ٥٣% كما هو واضح بشكل (٣-١٠) ، وذلك حتى نحصل على نفس قيمة الانفعال فى حديد التسليح.

٣- تتحقق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات وذلك بتقليل عمق القطاع وزيادة نسبة حديد التسليح. فقد وجد أنه عند زيادة مقاومة الضغط للخرسانة ثلاثة مرات فإن عمق القطاع يمكن أن يقل إلى حوالى ٦٤% من العمق الأصلي (شكل ٣-١١) ولكن نسبة الحديد تزيد وتصل إلى حوالى ٢٢٩% من النسبة الأصلية. وعليه فإن التكاليف تزيد بنسبة ٤٢%.


٤- أيضاً تتحقق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات وذلك بزيادة بحر الكمرات عند ثبات الحمل المؤثر وثبات القطاع الخرساني. فقد وجد أنه يمكن زيادة بحر الكمرات إلى ١,٨ مرة عندما تزيد مقاومة الضغط للخرسانة ٤ مرات.

٥- شكل (٣-١٢) يوضح تحقيق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات من خلال زيادة السعة التحميلية للكمرة عند ثبات القطاع وزيادة نسبة حديد التسليح. فنجد أنه بزيادة مقاومة الضغط للخرسانة أربع مرات فإن السعة التحميلية لها تتضاعف ٣,٢٤ مرة.


٦- يمكن إجراء تخفيض جزئي لكل من عرض وعمق القطاع فى آن واحد كما هو مبين بشكل (٣-١٣) وذلك حتى يتم إسفاء شروط التشغيل المختلفة.




شكل (٣-١٠) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على نسبة الحديد الرئيسي في الكمرات.



شكل (٣-١١) تأثير الخرسانة عالية المقاومة في تقليل عمق القطاع في الكمرات.



شكل (٣-١٢) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على السعة التحميلية للكمات.



شكل (٣-١٣) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على كلٍ من عرض وعمق القطاع في الكمرات.

### ٣-٥-٤ المميزات العامة للخرسانة عالية المقاومة:

- ١- مقاومة الضغط فيها من ٦٠٠ إلى ١٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> (٥-٧ مرات مقاومة الخرسانة التقليدية).
- ٢- معايير المرونة يساوى تقريبا مرتين إلى مرتين ونصف معايير المرونة للخرسانة التقليدية مما يساعد فى تقليل الترخيم Deflection والتشكّل Deformation.
- ٣- تمتاز بمتانة عالية Durability ومقاومة للاحتكاك ومقاومة للكيمياويات.
- ٤- الفوائد الناتجة منها (مثل تقليل القطاعات وزيادة الأبحر وتقليل الوزن) أكثر من الزيادة فى تكاليف إنتاجها.
- ٥- تعطى مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الثمن - وبالنسبة لوحدة الحجم - وبالنسبة لوحدة الوزن Strength / unit Cost - Strength / unit volume - Strength / unit weight

ويمكن توضيح النقطة السابقة كما يلي:

#### - مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الثمن

خرسانة ذات مقاومة ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> تتكلف مثلاً ٢٠٠ جنيه/م<sup>٣</sup> يعنى ١,٠ كج/سم<sup>٢</sup>/جنيه. بينما خرسانة ذات مقاومة ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> تتكلف ٣٠٠ جنيه/م<sup>٣</sup> أى ٢,٠ كج/سم<sup>٢</sup>/جنيه.

#### - مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الحجم

قاعدة عمود من خرسانة مقاومتها ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون حجمها حوالى ٤م<sup>٣</sup> يعنى ٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>/م<sup>٣</sup>. بينما قاعدة من خرسانة مقاومتها ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون حجمها حوالى ٢م<sup>٣</sup> يعنى ٣٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>/م<sup>٣</sup>.

#### - مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الوزن

عمود من خرسانة ذات مقاومة ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون وزنه حوالى ٤ طن يعنى ٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>/طن. بينما عمود من خرسانة مقاومتها ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون وزنه حوالى ٣ طن أى ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>/طن.


ومن عيوب الخرسانة عالية المقاومة أنها أكثر قسافة Brittleness من الخرسانة التقليدية والانهيار بها مفاجئ حيث يكون الكسر فيها خلال الركام الكبير وليس حوله كما فى الخرسانة التقليدية ويمكن التغلب على هذه المشكلة بطرق عديدة منها استخدام الألياف مع الخرسانة. كذلك فإن استخدام الخرسانة عالية المقاومة يتطلب درجة عالية من ضبط الجودة والتحكم فيها.

### ٦-٣ الخرسانة الليفية Fiber Concrete

وهي الخرسانة المصنوعة من الأسمنت والركام و المحتوية على ألياف غير مستمرة و موزعة توزيعاً عشوائياً في جميع الاتجاهات خلال الكتلة الخرسانية وتنقسم الألياف إلى قسمين رئيسيين من حيث النوع:

- ألياف الصلب وهي قطع من الصلب بطول ٣ إلى ٨ سم وقطر من ٠,٥ إلى ٠,٨ مم كما بالشكل (٣-١٤).

- والألياف الصناعية مثل ألياف البولي بروبيلين والبوليستر والبوليثيلين والأكريلك وتأخذ نفس شكل ألياف الصلب ولكنها مصنوعة من مواد صناعية.




شكل (٣-١٤) ألياف صلب غير مستقيمة الأطراف.


والألياف لها القدرة على تحسين مقاومة الخرسانة في القص والشد والانحناء والصدم والانتكماش. كما أنها تعمل على تقليل اتساع الشروخ وإعادة توزيعها كما يتضح ذلك من الرسم الكروكي بشكل (٣-١٥)، ولكن الألياف لا تؤثر بدرجة كبيرة على مقاومة الضغط. وأهم وظيفة للألياف أنها تزيد من قيمة معايير المتانة للمادة زيادة كبيرة جداً. شكل (٣-١٦) يوضح منحنى الحمل والتشكل للخرسانة الليفية ومدى زيادة المتانة Toughness في الخرسانة الليفية.

وبالتالي فهي تحول ميكانيكية الكسر في الخرسانة من كسر قصف مفاجئ وخطر Dangerous Sudden Failure إلى كسر غير قصف وتدرجي Ductile Failure. شكل (٣-١٧) يوضح مقارنة بين كمرتين متشابهتين من الخرسانة المسلحة (بدون كانات) أحدهما بدون ألياف والأخرى تحتوي على ألياف. ويتضح التأثير الكبير والفعال للألياف في مقاومة قوى القص وزيادة معايير المتانة Toughness. وتستخدم الخرسانة الليفية على نطاق واسع في الطرق والمطارات والمنشآت العسكرية وقواعد الماكينات. كما تستخدم في الأسقف القشرية ومناطق

الاتصال بين الكمرة والعمود في الإطارات. وتستخدم الألياف أيضاً في المواسير الخرسانية والوحدات سابقة الصب و في العناصر الخرسانية المعرضة لقوى القص والصدم. وبالرغم من أن الألياف تزيد من مقاومة قوى الشد في الانحناء إلا أن هذه الزيادة غير جديرة بالاعتبار وبالتالي فإنه ليس من الحكمة أن تستخدم الألياف كبديل كلي أو إستعاضى لأسياخ صلب التسليح.



شكل (٣-١٥) دور الألياف في تقليل اتساع الشروخ وإعادة توزيعها.



شكل (٣-١٦) منحنى الحمل والتشكل للخرسانة الليفية.



شكل (٣-١٧) تأثير الألياف الفعال في مقاومة قوى القص وزيادة المتانة.

## ٧-٣ الخرسانة ذاتية الدمك Self-Compacting Concrete

### ١-٧-٣ تعريف:

الخرسانة ذاتية الدمك هي الخرسانة التي لها درجة عالية من السيولة والإنسياب Deformability كما أن لها مقاومة عالية للإنفصال الحبيبي Stability ويمكن صبها بنجاح في القطاعات الضيقة والمزدحمة بحديد التسليح Filling Capacity وذلك بدون الإستعانة بأى وسيلة دمك خارجية.

وتعتبر الخرسانة ذاتية الدمك نتاج التقدم التكنولوجي في مجال إضافات الخرسانة حيث تعتبر كل من إضافات تحسين اللزوجة وإضافات تقليل ماء الخلط (الملدنات الفائقة) هما العنصرين الأساسيين اللازمين لإنتاج هذه الخرسانة. ويعتبر اليابانيون هم رواد صناعة هذه الخرسانة حيث قاموا في السنوات العشر الأخيرة باستخدامها في منشآت وتطبيقات عديدة ومفيدة. بعد ذلك تم إنتاج هذه الخرسانة في العديد من الدول مثل تركيا وأمريكا. وفي مصر تم حديثاً إجراء بعض الأبحاث في جامعة المنصورة لإنتاج الخرسانة ذاتية الدمك باستخدام المواد المحلية كما تم دراسة المتطلبات الخاصة للقابلية للتشغيل وكذلك الاختبارات الخاصة والضرورية لهذه الخرسانة. وبصفة عامة فلقد أظهرت نتائج الاختبارات إمكانية صناعة الخرسانة ذاتية الدمك بالمواد المحلية المتاحة في مصر بدرجة نجاح عالية. والبحث رقم ٣٨ بقائمة المراجع يختص بهذا الموضوع.

### ٢-٧-٣ الخواص المطلوب تحقيقها في الخرسانة ذاتية الدمك:

#### أولاً: درجة إنسياب وسيولة عالية High Deformability

ويتحقق ذلك بالآتي:

- ١- زيادة سيولة العجينة --- باستخدام الملدنات الفائقة و/أو استخدام نسبة عالية من ماء الخلط.
- ٢- تقليل الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات --- بتقليل نسبة الركام الكبير في الخلطة و/أو استخدام نسبة من البودرة الناعمة المتدرجة.

## ثانياً: درجة مقاومة عالية للإنفصال الحبيبي Good Stability

ويتحقق ذلك بالآتي:

- 1- تقليل الانفصال بين المواد الصلبة في الخلطة عن طريق --- تقليل المقاس الإعتباري الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام و/أو استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- 2- تقليل النضح (الماء الحر) إلى أقل درجة ممكنة عن طريق --- استخدام نسبة أقل من ماء الخلط و/أو استخدام بوردرة ذات مساحة سطحية عالية و/أو زيادة نسبة إضافات تحسين اللزوجة.

## ثالثاً: لها قدرة عالية على الصب والملاء في القطاعات الضيقة أو المزدحمة بحديد التسليح وذلك

### تحت تأثير وزنها وبدون حدوث إنسداد أو توقف للخرسانة Blockage

ويتحقق ذلك بالآتي:

- 1- أن يكون لها مقاومة عالية للانفصال الحبيبي أثناء صب وتدفق الخرسانة عن طريق --- استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- 2- التوافق بين مقاس القطاعات والمسافة بين الأسياخ من ناحية ومقاس الركام الكبير ونسبته في الخلطة من ناحية أخرى وذلك عن طريق --- تقليل المقاس الإعتباري الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام في الخلطة.

## ٣-٧-٣ مميزات الخرسانة ذاتية الدمك:

- 1- سهولة الصب في القطاعات المزدحمة بحديد التسليح والقطاعات الضيقة.
- 2- القدرة على صب كمية كبيرة من الخرسانة في فترة زمنية قصيرة.
- 3- تحتاج عمالة أقل.
- 4- لا يوجد بها انفصال حبيبي.
- 5- لا تحتاج إلى استخدام هزازات في الموقع مما يؤدي إلى سهولة الصب والتغلب على مشكلة الضوضاء الناتجة عن الهزازات.
- 6- لها شكل ومظهر أفضل كما أنها لا تحتاج إلى تسوية سطحها بعد صبها .
- 7- لا تعطى فرصة للتدخل في الموقع لإضافة ماء للخلطة نظراً لسيولتها.
- 8- أكثر معمرية من الخرسانة التقليدية.

### ٣-٧-٤ الاختبارات المطلوبة والغرض منها:

وتجدر الإشارة أنه بالنسبة للخرسانة ذاتية الدمك فإن تحقيق متطلبات وخواص الخرسانة الطازجة يكون له الأولوية إذا قورن بمتطلبات وخواص الخرسانة المتصلدة حيث تعتبر المرحلة الطازجة هنا هي الغاية المنشودة ومن ثم توجد إختبارات خاصة لقياس خواص المرحلة الطازجة من الخرسانة ذاتية الدمك وفيما يلي نبذة مختصرة وسريعة عن بعض هذه الإختبارات:

#### ١- إختبار الإنسياب الحر Slump Flow

وذلك لقياس الإنسياب الحر في حالة عدم وجود عوائق في طريق الخرسانة. ويستخدم في ذلك جهاز مخروط الهبوط التقليدي الموضح في الباب السابع من هذا الكتاب. ويلزم أن يكون قطر الإنسياب في حدود من ٦٠ إلى ٧٠ سم.

#### ٢- إختبار إنسياب الخرسانة في القمع V-Funnel Test


ويقيس قدرة الخرسانة على تغيير مسارها والإنتشار خلال منطقة ضيقة بدون حدوث إنسداد أو توقف. ويستخدم لذلك الجهاز الموضح بشكل (٣-١٨) حيث يتم قياس زمن مرور الخرسانة بالكامل في القمع ، وهذا الزمن يجب أن لا يتجاوز عشر ثوان.

#### ٣- إختبار القدرة على الصب والملء Filling Capacity


وذلك لقياس قدرة الخرسانة على الصب والتدفق في وجود منطقة مزدحمة بحديد التسليح دون حدوث توقف أو إنسداد للخرسانة. ويستخدم في ذلك جهاز خاص كما هو مبين بشكل (٣-١٩) حيث يتم قياس النسبة المئوية للخرسانة التي تملء الصندوق والتي ينبغي أن لا تقل عن ٨٠%.

#### ٤- رصد الهبوط في سطح الخرسانة Surface Settlement

وذلك لقياس الثبات في الخرسانة بعد الصب وحتى حدوث التصلب. حيث ينبغي بقاء الركام معلق في العجينة دون حدوث هبوط. وتستخدم أجهزة القياس الميكانيكية للتحكم في رصد الحركة النسبية لسطح الخرسانة.



شكل (٣-١٨) الجهاز المستخدم في اختبار إنسياب الخرسانة في القمع V-Funnel Test



شكل (٣-١٩) الجهاز المستخدم في اختبار القدرة على الصب والملء Filling Capacity Test

### ٣-٨ الخرسانة المقذوفة (خرسانة الرش) Shotcrete

هي خرسانة (أو مونة) تقذف بضغط الهواء من فوهة القاذف بسرعة عالية إلى السطح المراد تغطيته بالخرسانة. وتستخدم غالباً في أعمال الإصلاحات والترميم Repair وتبطين الأنفاق Tunnels وتبطين الترع وفي كثير من الأحوال التي يصعب فيها استخدام الطرق التقليدية في الصب فمثلاً عندما يكون مطلوب صب طبقات غير سميكة أو متغيرة السمك أو عندما يصعب الوصول إلى منطقة العمل أو عندما يكون استخدام الشدات صعباً أو مكلفاً. كما تستخدم الخرسانة المقذوفة في إصلاح الخرسانة المتداعية في الكبارى والأهوسة والسدود والمنشآت المواجهة للمياه وكذلك مباني الطوب المتآكلة. كما تستخدم في تبطين الأفران بكافة أنواعها.


ويوجد نوعين رئيسيين لطريقة تنفيذ الخلطة ، أسلوب الخلط الجاف وأسلوب الخلط المبتل. ففي الطريقة الجافة يتم خلط الركام و الأسمنت وأي مكونات أخرى على الجاف أولاً وتدفع باستخدام ضغط الهواء خلال القاذف ثم يضاف الماء عند فوهة القاذف ويدفع الجميع إلى السطح المراد صبه. أما في الطريقة الرطبة فيتم خلط جميع المكونات بما فيها الماء خلطاً جيداً أولاً (معداً معجلات الشك إن وجدت) ويدفع الجميع باستخدام ضغط الهواء خلال القاذف إلى السطح المراد قذفه. وفي جميع الأحوال يلزم إعداد السطح المقذوف عليه الخرسانة لضمان جودة ترابطها معه. ويمكن القول أن خواص وسلوك الخرسانة المقذوفة يعتمد كثيراً على صفات المعدات المستخدمة وعلى مهارة القائمين بها كما يعتمد على الظروف التي يتم بها الصب.

و تتميز خلطة الخرسانة المقذوفة بإحتوائها على محتوى أسمنت أعلى لتعويض نسبة الفقد منه عند الإرتداد من السطح. كذلك فإن ركامها يتميز بصغر المقاس حيث يفضل أن لايزيد عن ١٢ مم. كما أنها قد تحتوى على إضافات معينة (معداً المؤجلات Retarders) لتحسين بعض الخواص المرغوبة وغالباً فإن الخرسانة المقذوفة تحتوى على المعجلات Accelerators وذلك لتسريع عملية الشك للخرسانة المقذوفة. ويفضل أن تكون فوهة القاذف عمودية على السطح المقذوف ولا تتعدى زاوية ميل القاذف على السطح ٤٥ درجة وذلك لضمان التوزيع المنتظم للخرسانة ولتجنب حدوث تكور و دحرجة للخرسانة على السطح مما يؤدي إلى سطح متعرج غير منتظم. كما يفضل أن تكون المسافة بين فوهة القاذف والسطح في حدود ٠,٦ إلى ١,٨ متر. شكل (٣-٢٠) ، شكل (٣-٢١) يوضحان استخدام الخرسانة المقذوفة و التحكم في القاذف.

ويعيب هذه الخرسانة تعرضها للإتكماش بقيمة كبيرة نتيجة لكثرة كمية الماء بها وكذلك زيادة محتوى الأسمنت مع نقص الركام الكبير. كما يعيب هذه الخرسانة أيضاً احتمال عدم الإلتصاق والتماسك التام بمادة السطح الذي ترش فوقه وللتغلب على مشكلة الإتكماش يمكن استخدام الألياف مع هذه الخرسانة والتي أثبتت نجاحاً كبيراً في الوقت الحال.



شكل (٣-٢٠) صورة توضح إستخدام الخرسانة المقذوفة في أحد الأنفاق.



حركة دورانية خفيفة في فوهة الدفع لإنتاج خرسانة مقذوفة جيدة

شكل (٣-٢١) كروكي يوضح طريقة قذف الخرسانة والتحكم في فوهة الدفع.

### ٩-٣ الخرسانة البوليمرية Polymer-Concrete

البوليمر أو الراتنج هو إسم لمادة عضوية تتكون من العديد من الجزيئات المتشابهة ذات الوزن الجزيئي المرتفع والجزئ الواحد من هذه الجزيئات يسمى مونومر.

أما الخرسانة الراتنجية فهي خرسانة خاصة يتم الحصول عليها بمعاملة الخرسانة العادية بمواد البوليمر التي تعمل كمواد لاحمة أو مألنة للفراغات بين حبيبات الركام. وتمثل المواد البوليمرية حوالي ٦ إلى ١٥% من وزن الخرسانة ومن أمثلتها مواد أو مركبات البوليستر Polyester و الأيبوكسي Epoxy وقد تصل تكاليف خرسانة البوليمر حوالى من ٢ - ٣ مرات تكاليف الخرسانة العادية وتمتاز بالآتى:

- مقاومة عالية للعوامل الخارجية مثل مقاومة التآكل و نفاذ الماء والمقاومة للكبريتات.
- مقاومة عالية جداً للإكماش.
- مقاومة ضغط عالية قد تصل إلى ١٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>
- مقاومة شد تصل إلى ١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>

وعموماً يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من الخرسانة المحتوية على راتنجات:

- ١- الخرسانة البلاستيكية (PC) Plastic Concrete
- ٢- الخرسانة البوليمرية الأسمنتية (PCC) Polymer Cement Concrete
- ٣- الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليمرات (PIC) Polymer Impregnated Concrete

### ١-٩-٣ الخرسانة البلاستيكية PC


وفيها تحل الراتنجات محل الأسمنت كمادة رابطة لجزيئات الركام. أى أنها عبارة عن ركام متماسك مع بعضه بواسطة مادة رابطة من البوليمرات. والخرسانة البلاستيكية لها خواص ميكانيكية عالية وزمن معالجتها قصير ولها إنكماش متناهى فى الصغر ومقاومة عالية للكيمواويات وتتوقف الخواص على نوع الراتنج المستخدم وكميته فى الخلطة ومن أهم الأنواع المستخدمة:

- الأيبوكسي
- الفينول فورمالدهيد
- البولى إستر
- فورفورال أستيون

وهذه الخرسانة لها مقاومة تزيد بدرجة كبيرة عن الخرسانة الأسمنتية وتتوقف الزيادة على نوع الراتنج المستخدم وكميته فى الخلطة (أنظر شكل ٣-٢٢).

## أهم تطبيقات الخرسانة البلاستيكية

- ١- طبقة حماية سطحية لأسطح الكبارى والمصانع وأماكن الخدمات والسلام والخرسانة المسلحة و سابقة الإجهاد.
- ٢- ترميم الخرسانات التي حدث بها شروخ نتيجة الحرارة أو الإنكماش أو الأهتزازات.
- ٣- لصق الخرسانة الحديثة والقديمة أو الوحدات سابقة الصب.
- ٤- لصق الخرسانة على المعادن كطريقة للتقوية والتسليح الخارجى.



شكل (٢٢-٣) مقاومة الضغط لبعض الأنواع من الخرسانة البلاستيكية.

### ٣-٩-٢ - الخرسانة البوليميرية الأسمنتية PCC

وهي التي تصنع بخلط الأسمنت والركام ويضاف إليها ماء الخلط المضاف إليه الراتنج. أي أنها خرسانة تقليدية مع إحلال جزء من ماء الخلط بواسطة مواد راتنجية. والراتنج المضاف يكون في عبوتين: إحداهما تحتوي على المونومر والأخرى تحتوي على المصلد اللازم للتفاعل الكيميائي وإتمام عملية البلمرة (إتحاد الجزيئات) وتتم عملية البلمرة أثناء عملية التصد للخرسانة. ومن ثم تتكون شبكة مستمرة من البوليمرات تملء أغلب فراغات الخرسانة. ويجب لذلك الحذر بأن لاتعطل عملية البلمرة طور الإماهة للأسمنت. ومن أهم المونومرات الشائعة الإستخدام كإضافة للخرسانة:

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ١- فينيل اسيتات | ٢- الإكريلات          |
| ٣- فينيل كلوريد | ٤- مستحلبات البيتومين |
| ٥- المطاط       | ٦- الإيبوكسيات        |

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء الروس قد توصلوا إلى خرسانة أسمنتية بوليميرية ذات خواص عالية وذلك بإدماج فورفريل الكحول "Furfryl Alcohol" وهيدروكلوريد الإيثيلين في خليط الخرسانة مما نتج عنه خرسانة كثيفة ومعدومة الإنكماش تقريباً وذات مقاومة عالية للصدأ وذات مسامية منخفضة ومقاومة للاهتزازات. وعموماً فإن النتائج التي تم الحصول عليها نتيجة إستخدام المونومرات كإضافات للخرسانة العادية أثناء الخلط قد أعطت تأثيراً محدوداً على خواصها الميكانيكية وإن كان التأثير أكثر وضوحاً على القوام والقابلية للتشغيل.

### ٣-٩-٣ - الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليميرات PIC

وهي الخرسانة الأسمنتية المتصلدة والتي سبق صبها ويتم حقنها أو غلغلتها بواسطة مونومرات ذات لزوجة منخفضة ثم تتم البلمرة لهذه المونومرات بعد ذلك وهي داخل الخرسانة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

#### أ - الخرسانة المغلغلة كلياً :

وتستخدم لمقاومة درجات الحرارة العالية أو عند التعرض إلى المياه المالحة. وفيها يتم بدء تنشيط عملية البلمرة وذلك أما بالإشعاع Radiation أو بالحرارة Thermal method وأهم المونومرات التي تستخدم في هذه الطريقة هي:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Methyl methacrylate | - الميثيل ميثا كريات |
| Styrene             | - الستيرين           |
| Chlorostyrene       | - الكلوروستيرين      |

وقد أوضحت التجارب أن الخرسانة المغلطة بالميثيل ميثاكريلات والتي تتم بلمرتها بالإشعاع لها مقاومة ضغط تصل إلى حوالي ٣٠٠ % عند درجة تشبع بالبوليميرات مقدارها ٦,٦ % . وأوضحت النتائج أيضا أن هناك زيادة وتحسينات مناظرة لكل من مقاومة الشد ومعايير المرونة ومقاومة التجمد والذوبان ومقاومة البرى والتفادية ومقاومة الكيماويات.

### ب - الخرسانة المغلطة جزئيا:

وقد تم عمل هذه الخرسانة كأسلوب لتبسيط عملية الغلطة وتقليل التكاليف وذلك لإستيفاء التطبيقات التي تتطلب المتانة أكثر من القوة وأهم المواد المستخدمة فى هذه الطريقة هى البولى إسترسترين و الميثيل ميثاكريلات وتتأثر خواص الخرسانة الناتجة بدرجة كبيرة بعمق الغلطة بالبوليمر وبالتالي مقدار التشبع به. وبصفة عامة فإن الخرسانة المغلطة جزئيا تعطى نتائج عالية جداً وإن كانت أقل نسبيا من الخرسانة المغلطة كليا.

### ج - الخرسانة المغلطة سطحيا:

وهى شبيهة بالخرسانة المغلطة جزئيا وإن كانت المونومرات المستخدمة فى هذه الطريقة لها لزوجة منخفضة وبالتالي فهى أكثر تطاير ولها معدلات بطيئة فى الإختراق داخل الخرسانة وهذه الطريقة من الغلطة مناسبة لكبارى الطرق السريعة.

## تطبيقات الخرسانة المغلطة بالبوليمر

- ١ - خرسانة محطات تنقيه المياه المالحة (مقاومة الحرارة + المواد الكيماوية)
- ٢ - أرضيات الكبارى السابقة الإجهاد
- ٣ - الدعامات الخرسانية لأسقف مناجم الفحم
- ٤ - الأنفاق والمنشآت تحت الماء
- ٥ - قواعد المضخات والمنشآت البحرية والخرسانات الخفيفة
- ٦ - مواسير المجارى والضغط

### ٣-١٠ الخرسانة الخفيفة Lightweight Concrete

من أهم عيوب الخرسانة التقليدية ( ٢٢٠٠ إلى ٢٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup> ) كمادة إنشائية بالمقارنة مع الخشب والحديد أن الخرسانة التقليدية ثقيلة الوزن نسبياً حيث تكون نسبة الوزن الذاتى لأجزاء المبنى Own weight بالمقارنة مع الأحمال المؤثرة هي نسبة عالية في جميع الأحوال. ولذلك تم التفكير في إنتاج وإستخدام خرسانة خفيفة وزنها أقل من ٢٠٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. ولذلك فقد أمكن تصنيع خرسانة إنشائية تزن ١٤٠٠ إلى ١٩٠٠ كج/م<sup>٣</sup> بزيادة بسيطة في التكاليف وكذلك إنتاج خرسانة نصف إنشائية للبلوكات الداخلية تزن ٩٠٠ كج/م<sup>٣</sup> وتستعمل بكفاءة كحوائط داخلية. وعموماً فإن الخرسانة الخفيفة هي تلك التي يقل وزنها عن ٢٠٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. والغرض من إستخدامها هو تقليل وزن المنشأ وبالتالي تقليل تكاليف الأساسات وكذلك لأغراض العزل الحرارى والصوتى.

#### أنواع الخرسانة الخفيفة

يمكننا تخفيض وزن الخرسانة عن طريق واحد أو أكثر من الطرق الآتية:

- ١- إيجاد فراغات بين حبيبات الركام (خرسانة خالية من المواد الرفيعة Finless Concrete)
- ٢- إيجاد فراغات داخل الركام (خرسانة ذات ركام خفيف Lightweight Aggregate Concrete)
- ٣- إيجاد فراغات داخل العجينة الأسمنتية (الخرسانة المهواة أو الخلوية Cellular Concrete)

#### ٣-١٠-١ خرسانة خالية من المواد الرفيعة Finless Concrete

تتكون من الأسمنت والركام الكبير فقط وأحيانا يستخدم فيها الهواء عن طريق إضافة مواد رغوية أو بإستعمال تدرجات خاصة من الركام. والركام الكبير يمكن أن يكون زلط أو أحجار مكسرة أو ركام خفيف. وينحصر تدرج الركام بين ١٠ مم ، ٢٠ مم ولا تتعدى نسبة المار من المنخل الصغير عن ٥% وهذا النوع من الخرسانة ذو كثافة تتراوح من ٣/٢ إلى ٤/٣ كثافة الخرسانة التقليدية المصنوعة من نفس الركام. وهذا النوع يحتاج إلى تصميم دقيق وخصوصاً بالنسبة لمحتوى الماء.

## ٣-١٠-٢ خرسانة الركام الخفيف Lightweight Aggregate Concrete

خرسانة الركام خفيف الوزن هي أكثر أنواع الخرسانات الخفيفة شيوعاً وإستخداماً إذ يمكن إستعمالها كخرسانة إنشائية. والركام المستخدم في الخرسانة الإنشائية الخفيفة هو في أغلب الأحوال ركام صناعي. وصناعة الركام تعتبر أحد أجزاء التصنيع للخرسانة الخفيفة ومن أمثلة الركام الخفيف:

- الطين الممد (الليكا) - الفيرموكليت - القوم (بوليسترين)

شكل (٣-٢٣) يوضح بعض أنواع الركام خفيف الوزن.

### الصفات الواجب توافرها في الركام الخفيف

- ١- يجب أن تكون حبيبات الركام متجانسة من حيث التركيب والصفات.
- ٢- ذات وزن نوعي منخفض.
- ٣- ذات مقاومة مناسبة (عامل مؤثر على مقاومة الخرسانة).
- ٤- ذات قدرة على التماسك مع حبيبات الأسمنت.
- ٥- ذات مقاومة جيدة للعوامل الجوية.
- ٦- يجب أن تحتوى الحبيبات على أكبر عدد ممكن من الفراغات الداخلية الصغيرة المنفصلة وعلى أقل عدد ممكن من الفراغات الكبيرة المتصلة.



## ٣-١٠-٣ الخرسانة المسهواة (ذات الخلايا) Cellular Concrete

وفي هذا النوع تتكون فقاعات من الغازات والهواء في وسط الخرسانة وهي في الحالة الطازجة ويظل التركيب مسامى بعد أن تشك الخرسانة. والطريقتين الرئيسيتين لإنتاج هذا النوع هما:

أ - إنتاج غازات في الخلطة بتفاعلات كيميائية

ب- إضافة مواد رغوية للخلطة.

ومن المواد الشائعة المولدة للغازات المسحوق الناعم من بودرة الألمونيوم أو بودرة الزنك (٢,٠% من وزن الأسمنت) وعند خلطها بالأسمنت تتكون فقاعات من الهيدروجين فتنفخ الكتلة مكونة عند تصلدها مادة ذات تركيب خلوي. وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة طردية بين وزن الخرسانة ومقاومتها للضغط.



شكل (٣-٢٣) بعض انواع الركام خفيف الوزن.

### ١١-٣ الخرسانة الثقيلة Heavy Weight Concrete

وهي خاصة بالوقاية من الإشعاع الذرى والنوى حيث تتناسب قدرة الخرسانة لإمتصاص هذه الإشعاعات مع وزنها أو كثافتها وبالتالي تكون حوائط وبلاطات الأرضيات والأسقف من الخرسانة الثقيلة. وتصنع الخرسانة الثقيلة من ركام من مواد ثقيلة من خامات الحديد أو خام الرصاص. وتجدر الإشارة أن خام الحديد يعطى خرسانة وزنها من ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ كج/م<sup>٣</sup> ، وقد تستخدم قطع من الحديد كركام وتصل كثافة خرسانتة الى ٥٦٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. ومن الممكن أيضاً استخدام النواتج الثانوية للفرن العالى مثل جليخ المحولات الأوكسجينية وخرده سى لإنتاج خرسانة ذات كثافة حوالى ٢٨٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. ويستخدم فى بعض الأحيان ركام من صخر السربنتين (سليكات الماغنسيوم المماهة) وبصفة عامة فلا بد لركام الخرسانة ثقيلة الوزن أن يوفى بمتطلبات الكثافة والتركيب وذلك للوقاية من الإشعاع . ويستخدم الأسمنت البورتلاندى العادى ولكن يفضل الأسمنت منخفض الحرارة فى حالة الخرسانة الكتلية ثقيلة الوزن كما لا يستخدم الأسمنت سريع التصلد. أيضاً لا تستخدم إضافات المعجلات أو إضافات الهواء المحبوس وإنما يمكن استخدام الملدنات و المؤجلات.

ونظراً لأن الركام المكون من قطع الحديد يميل دائماً إلى الانفصال عند خلطه أو صبه بالطرق التقليدية فإنه يفضل استخدام الخرسانة الثقيلة سابقة الرص Prepacked Concrete والتي تعتبر أكثر مناسبة فى هذه الحالة. وتصنع الخرسانة سابقة الرص من دفع وضخ المونة خلال فراغات ركام نظيف ومرصوص و مدموك جيداً و مشبع بالماء. وعندما تضخ المونة خلال القوالب أو الفرغ فتزيج ما بها من ماء وهواء وتملأ الفراغات وبذلك تنتج خرسانة ذات كثافة عالية بها نسبة عالية من الركام. ويميز هذه الخرسانة سهولة صبها فى بعض المناطق أو الأحوال التى يصعب فيها صب الخرسانة التقليدية.

## ٣-١٢ الخرسانة الكتلية Mass Concrete

وهي خرسانة ذات كتل كبيرة مثل خرسانة السدود والخزانات الأرضية أو أي خرسانة بحيث يكون حجمها من الكبر بحيث يتطلب ذلك أخذ الاحتياطات من تولد الحرارة الناتجة من إمهاء الأسمنت وما يتبع ذلك من إنكماش وتشريح للخرسانة. ويستخدم في الخرسانة الكتلية ركام كبير قد يصل مقاسه حوالى ١٥ سم. ونظرا لوجود حرارة تفاعل عالية من الأسمنت فإنه ينبغي أخذ بعض الاحتياطات الضرورية مثل:

- استخدام أسمنت من النوع منخفض الحرارة Low heat.
- استخدام محتوى قليل من الأسمنت خلطة فقيرة Lean mix.
- إحلال نسبة من ١٠ إلى ٢٠% من الأسمنت بمادة بوزولانية مثل غبار السلسكا أو الرماد المتطاير.
- استخدام الثلج المجروش بدلاً من جزء من ماء الخلط وتسمى هذه العملية بالتبريد السابق.
- وجود مواسير رفيعة من الصلب رقيق الجدران داخل الكتلة الخرسانية تمر خلالها دورات من الماء البارد لخفض الحرارة وتسمى هذه العملية بالتبريد اللاحق.
- الصب على طبقات قليلة الإرتفاع بحد أقصى واحد متر.
- العزل السطحى للخرسانة برقائق من البوليسترين أو اليوريثان وذلك بغرض تنظيم معدل هبوط الحرارة (وليس خفض الحرارة) بحيث يقل فرق الإجهاد الناتج من الهبوط السريع لدرجة الحرارة عند سطح الخرسانة وداخلها.

\*\*\*\*\*

## الباب الرابع

### صناعة الخرسانة

### Manufacture of Concrete

يمكن تقسيم المراحل التي تمر بها صناعة الخرسانة الى ثلاثة مراحل رئيسية هي:

#### ١ - مرحلة ما قبل الصب (الإعداد) Preparation

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| أ - إختيار المكونات وتصميم الخلطات | ب - تشوين المواد           |
| ج - إعداد الفرغ والشدات            | د - تحضير الكميات والعبوات |

#### ٢ - مرحلة الصب Fresh Concrete

- |           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| أ - الخلط | ب - النقل    | ج - الصب |
| د - الدمك | هـ - التشطيب |          |

#### ٣ - مرحلة ما بعد الصب Green Concrete

- |              |                         |                     |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| أ - المعالجة | ب - إزالة الفرغ والشدات | ج - الترميم والبياض |
|--------------|-------------------------|---------------------|

#### ١-٤ مرحلة الإعداد (قبل الصب) Preparation

##### أ - إختيار المكونات

- يتم تحديد وإختيار النوع المناسب من كل مادة فمثلاً نوع الأسمنت المناسب للعملية (بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات أو منخفض الحرارة أو ..... ) وكذلك نوع الرمل المناسب (ناعم أو خشن أو ..) وليس المقصود بكلمة المناسب هنا الناحية الفنية فقط وإنما جميع النواحي الأخرى مثل الناحية الإقتصادية مثلاً.
- المقاس المناسب للركام الكبير طبقاً لنوعية ومقاس قطاعات الخرسانة التي ستُصب (قواعد أو أعمدة أو لبشة).
- إمكانية إستخدام بعض الإضافات أم لا وفى أى مرحلة من الصب.
- عمل تصميم للخاططة المطلوبة وتحديد الكميات اللازمة من كل مادة بالوزن والحجم.

## ب - التشوين

- يراعى التأكد من توافر كل المواد اللازمة للصبية الخرسانية قبل البدء فى الصب.
- يتم تشوين المواد فى الأماكن المناسبة وبالترتيب المناسب والتي تسهل نقلها إلى مكان الصب.
- يكون التشوين لكل مادة بالطريقة المنصوص عليها فى المواصفات فمثلاً:

**الأسمنت:** يشون على أرضيات خشبية مهواه ويكون فى حماية من رطوبة الجو والأرض والمطر ويجب أن لا يستخدم فى أعمال الخرسانة المسلحة أى أسمنت بدأت تتكون به حبيبات متصلة أو كتل أو مضى على تشوينه أكثر من ثلاثة شهور. وطبقاً للكوود المصرى فيجوز استخدام الأسمنت لغاية ستة أشهر بعد التأكد من سلامته.

**الرمال:** يكون على أرضيات صلبة نظيفة وبعيداً عن المطر أو أى مواد ملوثة.

**الزلط:** يغسل لإزالة الشوائب منه ويشون على أرضيات خرسانية أو خشبية.

**الماء:** عدم الاعتماد على ماء الصنبور خشية حدوث أى عطل وإنما ينبغى تخزين الماء مسبقاً فى موقع الصب فى أوعية لا تصدأ.

**الإضافات:** تحفظ فى مكان أمين فى درجة حرارة الغرفة وبعيد عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة وتراعى جميع التعليمات الخاصة بكل مادة على حدة.

## ج - إعداد الفرغ والشدات

- يتم إختيار نوع الشدات المناسب للعملية (شدات عادية - شدات منزقة - شدات صلب).
- تكون الشدات قوية لتتحمل وزن الخرسانة والأحمال الحية أثناء الصب.
- يجب أن تركز قوائم الشدات على قواعد ثابتة.
- أن تكون القوالب محكمة لمنع تسرب اللباني من الخرسانة.
- يجب تربيط الركائز بحيث لا تؤثر عليها الصدمات الأفقية الناتجة عن حركة العمال أو المعدات الصغيرة وكذلك ضغط الرياح و الإرتجاجات الناتجة عن المعدات المستخدمة فى العمل.
- تُرش أسطح الفرغ الخشبية بالماء قبل الصب مباشرة لمنع إمتصاص الأخشاب لماء الخلط.
- يجب إعداد مسارات للعمل بحيث لا تؤثر حركتها على أبعاد وأشكال حديد التسليح.
- يفضل و ضع تخانات تفصل بين سطح القوالب و الأسياخ.
- يجب أن تنظف الفرغ من الداخل بعناية قبل رص أسياخ التسليح وقبل صب الخرسانة مباشرة وذلك بإزالة الأتربة والفضلات ويمكن أن يتم ذلك باستخدام الماء أو الهواء المضغوط.

## د- تحضير الكميات والعبوات

- الأسمنت:** يفضل أن تحتوى عبوة الخرسانة على عدد صحيح من شكاير الأسمنت ولايسمح بمعايرة الأسمنت بالحجم وفى حالة إستعمال الأسمنت السائب يجب قياس الأسمنت بالوزن.
- الركام:** يقاس بالحجم بصناديق قياس ويجب ملء الصناديق بدون دمك. ويراعى الزيادة فى حجم الرمل نتيجة الرطوبة أو البلل وفى الأعمال الإنشائية الهامة يفضل قياس الركام بالوزن.
- الماء:** يقاس باللتر أو بالكيلوجرام ويجب أن يؤخذ فى الإعتبار كمية الماء المحتمل وجودها فى الركام.
- الإضافات:** تحدد فى أغلب الأحيان بالوزن كنسبة من الأسمنت.

## ٢-٤ مرحلة الخرسانة الطازجة (الصب) Fresh Concrete

### أ- الخلط

- نوع الخلط: يلزم خلط الخرسانة ميكانيكياً إما فى الموقع أو فى عربة خلط أو من خلال محطة خلط مركزية كما هو موضح بشكل (٤-١). أما شكل (٤-٢) فيوضح عربة سعة ١٠ متر مكعب لخلط ونقل الخرسانة ، بينما تظهر فى شكل (٤-٣) صورة لخلطة موقع سعة ٠,٧٥ متر مكعب. و إذا دعت الضرورة القصوى لخلط الخرسانة يدويا فيتم ذلك بعد موافقة المهندس الإستشارى للمشروع وفى هذه الحالة يتم الخلط بتقليب المواد تقليباً جيداً بالنسب المطلوبة على طبليية مستوية صماء بواسطة الجاروف ذى الشداد ويلزم خلط الأسمنت مع الركام قبل وضع الماء ويقلب على ثلاث دفعات على الأقل ثم يضاف الماء تدريجياً بالقدر المطلوب للخلطة ويستمر التقليب والخلط حتى تتجانس الخلطة لوناً وقواماً.

خلط فى الموقع		خلط أثناء النقل		خلط فى محطة مركزية بعيد عن الموقع	
يدوى	ميكانيكى	ميكانيكى (عربة الخلط)		ميكانيكى	

- زمن الخلط: يجب أن لا يقل زمن الخلط عن دقيقتين بعد وضع الأسمنت والركام أو لا يقل عن دقيقة واحدة بعد إضافة الماء. وذلك حتى يصبح الخليط متجانس فى اللون والقوام مع مراعاة عدم زيادة سرعة الخلاط عن السرعة المحددة له حتى لا يحدث انفصال حبيبي كذلك لا يجب زيادة زمن الخلط عن ٥ دقائق لنفس السبب.



شكل (٤-١) محطة خلط مركزية لإنتاج الخرسانة.



شكل (٤-٢) عربة خلط خرسانة سعة ١٠ متر مكعب.



شكل (٤-٤) طلمبة ضخ خرسانة - ٤٢ متر.



شكل (٣-٤) خلاطة موقع سعة ٠,٧٥ م<sup>٣</sup>.



شكل (٥-٤) إستخدام عربات خلط ونقل الخرسانة و طلمبة الضخ في صب أحد مراحل كوبرى ٦ أكتوبر.

## ب- النقل و المناولة

- يلزم صب الخرسانة بعد تمام خلطها مباشرة مع مراعاة تجنب انفصال مكوناتها على أن لا تزيد المدة ما بين إضافة ماء الخلط و صب الخرسانة على ٣٠ دقيقة في الجو العادي و ٢٠ دقيقة في الجو الحار وأن يتم دمكها قبل مضي ٤٠ دقيقة في الجو العادي و ٣٠ دقيقة في الجو الحار أما إذا استلزم الأمر زيادة الفترات السابقة فإنه يلزم إضافة مؤجلات للشك عند الخلط بعد موافقة المهندس الإستشاري للمشروع وذلك حتى لا تجف الخرسانة أو يحدث لها شكا ابتدائياً وخاصة في الأماكن الحارة وحتى لا يحدث وصلات أو فواصل في الخرسانة المصبوبة.

- يجب عدم حدوث أى إهتزازات للخرسانة أثناء النقل.

- ويكون النقل على حسب درجة المشروع وحجمه كما يلي:

□ نقل الخرسانة على سطح الأرض باستخدام القواديس - عربات اليد - العربة القلابة.

□ نقل الخرسانة على مستويات عالية وذلك برفع القواديس باستخدام الونش.

□ نقل الخرسانة على مستويات تحت الأرض وذلك بالجاذبية باستخدام مجارى مائلة أو فى

أنابيب.

□ حديثاً يوجد مضخات للخرسانة Concrete Pump بمعدلات مختلفة تتناسب مع حجم

المشروع. شكل (٤-٤) يوضح أحد المضخات ذات زراع بطول ٤٢ متر بينما يوضح شكل

(٤-٥) إستخدام المضخات فى صب خرسانة أحد الكبارى.

□ يجوز تفريغ الخرسانة على طبليبة صماء توطئة لنقلها يدويا مع مراعاة عدم تفريغ خلطة

جديدة على الطبليبة إلا بعد تمام نقل الخلطة السابقة.

## ج- الصب

يجب مراعاة الإحتياطات الآتية أثناء عملية الصب:

- فى حالة صب الحوائط والأعمدة التى يتجاوز إرتفاعها ٢,٥ متر فلا يجوز صبها بكامل

الإرتفاع ويجب عمل شباك فى أحد جوانب القالب على إرتفاعات لا تزيد عن ٢,٥ متر ويتم

الصب من هذه الفتحات حيث يتم تقفيلها أولاً بأول مع مراعاة دمك الخرسانة ميكانيكياً.

- فى حالة صب بلاطة أو لبشة خرسانية بإرتفاع كبير يراعى أن تصب على طبقات سمكها

يتراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم.

- يلزم مراعاة تحديد أماكن إيقاف الصب و سطح نهاية الصب (بلاطات وكمرات وأعمدة)

مسبقاً قبل بدء الصب. وينبغى أن يكون إيقاف الصب فى الأماكن التى عندها عزم الإنحناء

يساوى صفر أو بأقل قيمة ممكنة. ويراعى ترك سطح الخرسانة عند نهاية الصب مانلاً

خشناً فى البلاطات والكمرات وأفقياً خشناً فى الأعمدة. ولا يفضل وقف الصب عند المقاطع التى

عندها قوى قص عالية.

- يجب فى كل منطقة من مناطق الصب البداية بصب الكمرات الرئيسية ثم الكمرات الثانوية ثم

الأسقف.

## - إذا زادت درجة الحرارة على ٣٦ درجة مئوية في الظل يجب مراعاة الإحتياطات الآتية:

- تظليل تشوينات الركام الكبير والصغير ويمكن تبريد الركام الكبير باستخدام رشاشات مياه.
- إذا كان الأسمنت سائياً في صوامع فإنه يجب دهانها من الخارج بمادة عاكسة لأشعة الشمس أما إذا كان في أكياس فترص تحت سقيفة مهواة.
- يبرد الماء قبل إستعماله في خلط الخرسانة باستخدام الثلج أو بأى وسيلة أخرى.
- دهان الخلطات من الخارج بمواد عاكسة لأشعة الشمس أو تغطية الحلة بطبقة من الخيش مع رشها بالماء.
- رش القوالب بالمياه قبل الصب مباشرة.

- الصب على خرسانة قديمة : ينبغي أن يترك سطح الخرسانة القديمة خشن وغير مستوى وقبل الصب عليه ينظف من الأتربة ويزال الركام غير المتماسك كما ينظف حديد التسليح بفرشة سلك ثم يُندى سطح الخرسانة ويُصب عليه لباني الأسمنت ويُفضل أن يُرش أو يُدهن سطح الخرسانة القديمة بمادة راتنجية تعمل على لحام الخرسانة القديمة مع الخرسانة الحديثة.

- صب الخرسانة الكتلية : ينبغي الصب على طبقات قليلة الإرتفاع بحد أقصى واحد متر مع إستخدام أسمنت منخفض الحرارة (لوهيت) وكذلك يمكن وضع مواسير داخل الخرسانة تمر خلالها دورات من الماء البارد لخفض درجة الحرارة.

- صب الخرسانة تحت الماء : يوجد طرق عديدة لصب الخرسانة تحت الماء منها:

### ١- طريقة القادوس (ترميو) Tremie

و فيها تُصب الخرسانة من خلال قادوس أو قمع متصل بماسورة قطرها من ١٠ إلى ١٥ سم تصل إلى القاع المطلوب صب الخرسانة عليه بحيث يراعى أن حافة الماسورة السفلية تكون غاطسة في الخلطة الخرسانية على أن تُرفع الماسورة أثناء الصب بمعدل لايسمح بخروج الماسورة من الخلطة حتى لا تتسرب المياه بداخلها كما بشكل (٤-٦).

### ٢- طريقة ضخ الخرسانة Concrete Pumping

وهي تطوير لطريقة القادوس حيث تصب الخرسانة بالضحخ عن طريق مواسير ممدودة إلى قاع مكان الصب.

### ٣- طريقة الدلو Bucket


وهو عبارة عن وعاء على شكل متوازي مستطيلات أو إسطوانة مفتوحة من أعلى ومجهزة من أسفل ببوابة قابلة للفتح والغلاق. يملء الدلو بالخرسانة ويغطي سطحه بطبقة من القماش المشمع ثم ينزل برفق في الماء حتى مكان الصب ويفرغ ثم يرفع.

### ٤- طريقة الركام المحقون Grouted Aggregates

تعبأ الشدات بالركام ثم يحقن بالأسمنت اللباني بواسطة أنابيب تمتد إلى قاع الفرع حيث يدفع الأسمنت الماء خارج الفرع ويحل محله مائناً الفراغات بين حبيبات الركام.

### ٥- طريقة أكياس الخرسانة Sacked Concrete

وفيها يتم وضع خرسانة ذات قوام جاف (مغلقة) في أكياس (أجولة) من الجوت سعة كل منها واحد متر مكعب تقريباً وتربط الأكياس جيداً ثم ترص في مكان الصب في صفوف مترابطة كما في حالة بناء الحوائط بحيث تكون الأكياس في النهاية كتلة واحدة متماسكة متداخلة.



شكل (٤-٦) صب الخرسانة تحت الماء بطريقة القادوس.

## د- الدمك Compaction


الغرض من عملية الدمك هو تقليل الفراغات والفجوات داخل الخرسانة والتأكد من تمام إنسياب الخلطة الخرسانية حول حديد التسليح وملء القالب تماماً إلى المنسوب المطلوب. وطرق الدمك هي:

دمك ميكانيكي			دمك يدوي
هزازات سطحية	هزازات الفرغ	هزازات داخلية	قضيب الدمك
Surface Vibrators	Formwork Vibrators	Internal Vibrators	Tamping Rod

ويوضح شكل (٧-٤) صورة هزاز ميكانيكي داخلي يعمل بالكهرباء ، بينما يوضح شكل (٨-٤) استخدام الهزاز في دمك الخرسانة. و يجوز الدمك يدوياً إذا لم ينص على إستعمال الوسائل الميكانيكية. وينبغي أن يقوم بالدمك شخص متخصص وله خبرة في الدمك. يجب الإستمرار في الدمك حتى ينتهي خروج فقائيع الهواء أو تظهر طبقة رقيقة من عجينة الأسمنت على السطح النهائي للخرسانة ولا يسمح بالدمك بعد ذلك لأنه يسبب النضح Bleeding. كما ينبغي عدم لمس الهزاز الداخلي لحديد التسليح أثناء الدمك. ويراعى أن لا يتسبب الدمك بأى حال من الأحوال عن قفلة الخرسانة السابق صبها أو زحزحة أسياخ التسليح من مكانها. شكل (٨-٤) ، (٩-٤) يوضحان نوعين من الخرسانة أثناء الصب حيث نجد الخرسانة فى الصورة الأولى جافة نسبياً و تحتاج إلى إستخدام الهزاز الميكانيكى وقتاً كبيراً نسبياً. بينما نجد أن الخرسانة فى الصورة الثانية لها من السيولة والإنسيابية ما يجعلها ربما لا تحتاج إلى إستخدام الهزاز.

## ه- التشطيب Finishing

- معاملة السطح طبيعياً للحصول على سطح معمارى ناعم وذلك بإستخدام الواح ذات اسطح مستوية وملساء لعمل الفرغ الخاصة وقد تكون من الأبلاكاج أو الإسبستوس أو الكونتر أو.....
- يمكن تجهيز الفرغ بفواصل معينة للحصول على سطح يوحى أنه مبنى من الحجر.
- من الممكن عمل رسومات هندسية مثل الدوائر أو أوراق الشجر على طول ممرات الحدائق.
- يمكن أيضاً تمشيط الخرسانة أو إظهار الركام الكبير بها ويتم ذلك غالباً فى المرحلة الخضراء من الخرسانة.



شكل (٧-٤) هزاز خرسانة بمحرك زمبة يعمل بالكهرباء.



شكل (٩-٤) صب خرسانة عالية السيولة والإنسيابية لاحتياج إستخدام الهزاز



شكل (٨-٤) صب خرسانة جافة نسبياً تحتاج إستخدام الهزاز وقت أكبر.

## ٣-٤ مرحلة ما بعد الصب Green Concrete

### أ- معالجة الخرسانة Curing

إن مقاومة الخرسانة للضغط وقوة إجمالها ومقاومتها لنفاذ الماء وثبات حجمها يزداد بمرور الوقت (شكل ٤-١٠) بشرط أن تكون الظروف مهيئة لإستمرار التفاعل الكيماوى بين الماء والأسمنت وذلك بحفظ درجة معينة ومناسبة من الرطوبة أو منع الماء من التبخر والمعالجة بإختصار تتم عن طريق:

- ١- إما منع تبخر ماء الخرسانة بتغطيتها أو قفل مسامها بعمل غشاء أو طبقة مانعة للتبخر.
- ٢- أو إضافة الماء بإستمرار للتعويض عن الماء الذى يتبخر.

ومن المواد المستعملة فى المعالجة:

- ١- الماء.
- ٢- الخيش المرطب.
- ٣- الأغشية المانعة للتسرب مثل: لفائف البلاستيك والورق المانع لتسرب الماء.
- ٤- مركبات أو إضافات المعالجة التى تعمل على سد مسام الخرسانة.
- ٥- مواد أخرى مثل الرمل الطبيعى والتبن والقش ونشارة الخشب والركام الناعم.


وطرق المعالجة كثيرة نذكر منها:

- ١- الغمر بالماء على شكل برك (فى الأسطح الأفقية والأرضيات).
- ٢- الرش بالماء - (حفظ السطح رطبا بين مواعيد الرش مع عدم السماح له بالجفاف).
- ٣- التغطية بالخيش المرطب.
- ٤- التغطية باللفائف المانعة لتسرب الماء.
- ٥- المعالجة بإستعمال المركبات الكيماوية (العازلة للرطوبة - السدودة).
- ٦- المعالجة بالبخر Steam Curing:

تحت ضغط عادى (ضغط الجوى) وتستغرق ١٠-١٦ ساعة .

تحت ضغط عادى وتستغرق ٧-٨ ساعات.

والمعالجة بالبخر تستخدم فى مصانع الخرسانة الجاهزة وهى عملية معقدة ومكلفة ولكنها تؤدى إلى السرعة فى عملية الإماهة والتصلد للإسراع من الإنتاج وتجنب مشاكل التخزين وتفيد فى عمل خلطات ذات محتوى ماء قليل فتزيد المقاومة وتقل نسبة الإنكماش وتكون ذات مقاومة أعلى للكبريتات.



شكل (٤-١٠) تأثير المعالجة على مقاومة الخرسانة.

### ب- إزالة الفرم والشدات

إن المدة الواجب إنقضاؤها بين صب الخرسانة وفك الشدات تتوقف على درجة الحرارة وطول البحر ونوع الأسمنت المستخدم وأسلوب المعالجة والحمل الذي سيتعرض له المنشأ بعد الفك. ويشترط أن لا ينتج عن الفك حدوث أى ترخيم أو شروخ أو تشوهات غير مسموح بها. ويجب مراعاة أن لا تتعرض الخرسانة للإهتزازات أو الصدمات أثناء الفك. وفي حالة استعمال أسمنت بورتلاندى عادى فيمكن إزالة الفرم والشدات الخشبية بعد مدة لاتقل عن القيم الآتية:

□ الجوانب والأعمدة المعرضة لقوى ضغط محورى فقط يمكن فكها بعد ٢٤ ساعة.

□ الكمرات والبلاطات بعد مدة = ٢ل + ٢ يوم

حيث ل = طول بحر الكمرة أو البحر الأصغر للبلاطة بالمتر. بحيث لاتقل المدة عن أسبوع.

□ الكوابيل بعد مدة = ٤ل + ٢ يوم

حيث ل = بروز الكابولى بالمتر. بحيث لاتقل المدة عن أسبوع.

□ عندما تكون الفرم والركائز حاملة لأحمال إضافية كما فى حالة الطابق الذى يحمل وزن

الطابق التالى حديث الصب فلا يجوز فك القوائم إلا بعد إنقضاء ٢٨ يوماً مع إتخاذ كافة

الإحتياطات التى تضمن إرتكاز القوائم على أرضية تتحمل الأثقال عليها بأمان وبعد التأكد

من أن مقاومة الخرسانة بعد ٢٨ يوم قد أوفت بإشترطات المشروع.

□ في حالة إستعمال أسمنت بورتلاندى غير عادى أو فى الحالات التى تنخفض فيها درجات الحرارة عن ١٥ درجة مئوية فيجب الحذر وتأجيل فك القرم والشدات الخشبية مدة مناسبة بالإضافة إلى المدد المشار إليها عاليه.

## ج- الترميم والبياض

- يشتمل الترميم على:

إزالة الزوائد - ملء الفجوات وأماكن التعشيش - تنظيف السطح الخارجى للخرسانة.

- طريقة ملء الفجوات:

يتم تنظيف أماكن العيوب وإزالة المونة والركام الضعيف  
تُبلل الفجوات بالماء تم تُفرش بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١:١ بالوزن  
تُصب مونة الترميم والمكونة من أسمنت ورمل بنسبة ٣:١ بالوزن بحيث تكون بارزة قليلا  
عن سطح الخرسانة وتترك مدة ٢ ساعة تقريبا ثم يسوى السطح على السطح المحيط به.  
يفضل إستخدام مونة الجراوت مباشرة فى مثل هذه الأعمال).

- أما معالجة السطح الخارجى فتتم بطرق عديدة منها:

١- تنظيف السطح الخارجى بإستخدام الخيش والمونة الغنية بالأسمنت وذلك لملء  
الثقوب الصغيرة و إعطاء سطح الخرسانة لون متجانس.

٢- الغسيل بالأسمنت.

٣- الطرطشة: وذلك برش طبقة من مونة الأسمنت والرمل الناعم على سطح الخرسانة.

٤- البياض بالمحارة: وذلك بعمل طبقة من مونة الأسمنت والرمل بسمك ١:٢ سم ثم تمشط  
أو تنعم.

\*\*\*\*\*

## الباب الخامس

# تصميم الخلطات الخرسانية

## Concrete Mix Design

### ١-٥ مقدمة

تصميم الخلطات الخرسانية يعنى تحديد القيم النسبية لمكوناتها Proportioning بما يتفق مع المتطلبات المرغوبة لعمل معين. ويكون ذلك باستخدام نسب ثبتت فاعليتها من الخبرة وتسمى بالنسبة الوضعية Empirical Proportioning وقد يكون بطرق حسابية مبنية على أساس فنى تتضمن خواص المواد المستخدمة والخواص المطلوبة فى الخرسانة المتصلدة (مثل مدى المقاومة للأحمال أو المقاومة للبرى) والإشترطات التى تتطلبها خطوات صناعة الخرسانة مثل السهولة المناسبة للصب Placing والتسوية النهائية (التشطيب Finishing) لسطح الخرسانة. وذلك مع مراعاة التكاليف الإقتصادية حسب نوع العمل الإنشائى المطلوب. وهذه الطرق الحسابية تهدف الى استخدام المواد الموجودة Available Materials لنحصل منها على خرسانة ذات خواص مطلوبة فى الحالتين الطازجة والمتصلدة وذلك بأقل التكاليف Required Qualities at Minimum Cost ويمكن إعتبار أن مقاومة الخرسانة للضغط تبين مدى جودة Quality الخرسانة المتصلدة كما تعبر قيمة الهبوط Slump عن مدى جودة الخرسانة الطازجة.

ويعتبر تحديد نسب الخلطة الخرسانية من أهم العوامل التى تؤثر على جودة الخرسانة وعلى إقتصاديات المشروع. فمن الممكن الحصول على خرسانات متباينة فى جودتها وثمنها بالرغم أن جميعها تتكون من نفس المواد. ويعتمد الإقتصاد النسبى للخلطات الخرسانية على أثمان مكوناتها وعلى أجور العمال وتكاليف النقل لتلك المكونات. ويعتبر الأسمنت أحد المكونات الأساسية للخرسانة والذى تؤثر نسبة وجوده فى الخلطة تأثيراً كبيراً على تكاليفها نظراً لثمنه بالنسبة لباقي المكونات.

### ٢-٥ كيفية بيان نسب مكونات الخرسانة Expressing Proportions

□ تُبَيِّن مكونات الخرسانة من المواد الحبيبية Granular Materials وهى الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير عادة على هيئة نسب Ratios بالوزن أو بالحجم فمثلاً عندما يقال خلطة ١ : ٢ : ٤ معناها:

الأسمنت      الرمل      الزلط

أى تحتوى على جزء من الأسمنت وجزئين من الرمل وأربعة أجزاء من الزلط. وتفضل أن تكون تلك النسب بالوزن لعدم إمكان التحديد الدقيق لكمية الأسمنت بالحجم وأيضا الركام نتيجة تغير الكمية التى يستوعبها حجم معين بتغيير مدى الدمك Compaction المستخدم. كما أن الركام الصغير قد يتغير حجمه بتأثير ظاهرة زيادة الحجم Bulking بالرطوبة.

□ وقد تُبَيَّن المواد الحبيبية كنسبة بين الأسمنت والركام الخليط Cement/Aggregates Ratio فمثلاً خلطة ١ : ٦ أى جزء واحد أسمنت وستة أجزاء ركام بالوزن وتبين هذه النسبة مدى غنى أو إفتقار الخرسانة Rich or Lean Mix فالخلطة ١ : ٤ تعتبر خلطة غنية أما الخلطة ١ : ٨ فتعتبر خلطة فقيرة.

□ وقد تُبَيَّن نسب المواد الحبيبية بما يحوية المتر المكعب للخرسانة الطازجة من الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير على أن يُبين الأسمنت بالوزن والركام بالحجم تسهيلاً لتحضير الكميات عند الخلط فمثلاً بخلطة .

أسمنت	رمل	زلط
٣٠٠ كيلوجرام	٠,٤ متر مكعب	٠,٨ متر مكعب

ومجموع هذه الكميات يعطى تقريباً بعد خلطها بالماء حوالى متر مكعب من الخرسانة الطازجة

□ كما يمكن ان يُعَبَّر عن الأسمنت بعدد الشكاير للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة وهذا العدد يسمى معامل الأسمنت Cement Factor فمثلاً خلطة يحتوى المتر المكعب منها على ٦ شكاير أسمنت (الشيكارة وزنها ٥٠ كيلو جرام) وخلطة أخرى غنية يحتوى المتر المكعب منها على ٨ شكاير أو خلطة فقيرة يحتوى المتر المكعب منها على ٤ شكاير:

أسمنت	رمل	زلط
٦ شكاير	٠,٤ م <sup>٣</sup>	٠,٨ م <sup>٣</sup>

□ وتُبيَّن كمية الماء اللازمة للخلطة على هيئة نسبة من الأسمنت بالوزن فمثلاً خلطة بها نسبة الماء الى الأسمنت = ٠,٥ بالوزن ، فإذا علم وزن الأسمنت فى المتر المكعب للخرسانة الطازجة أمكن تعيين وزن الماء اللازم له لإجراء الخلط وبالتالي يمكن تعيين حجم ذلك الماء باللتر. وأحياناً قد تُبَيَّن كمية ماء الخلط اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة مباشرة فمثلاً خلطة:

أسمنت	رمل	زلط	ماء
٣٠٠ كج	٠,٤ م <sup>٣</sup>	٠,٨ م <sup>٣</sup>	١٥٠ لتر

أي أن المتر المكعب من الخرسانة الطازجة لهذه الخلطة يلزم له ٣٠٠ كج أسمنت (٦ شكاير) و ١٥٠ لتر ماء. وتحسب الكميات المطلوبة من المواد لأي خلطة تبعا لعدد الأمتار المكعبة الكلية من الخرسانة الطازجة.

□ وتبين كمية الإضافات - إن وجدت - على أساس أنها نسبة مئوية من وزن الأسمنت المستخدم بالخلطة فمثلا خلطة:

أسمنت      رمل      زلط      ماء

٣      ٣      ٣      ٣

بها ٢ % ملدنات تعنى أن وزن الملدنات المستخدم =  $٣٠٠ \times ٠,٠٢ = ٦$  كيلو جرام للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة.

### ٣-٥ العلاقة بين الركام والعجينة الأسمنتية Aggregate-Paste Relationship


تتركب الخرسانة من عجينة أسمنتية (نشطة) وركام (خامل) وتعتمد مقاومة الخرسانة على مقاومة العجينة حيث أن مقاومة الركام كبيرة جداً بالنسبة لمقاومة العجينة. ولذلك فإن إنهيار الخرسانة التقليدية يكون دائماً في العجينة ويمر الشرخ حول الركام. فإذا أمكننا إنتاج عجينة ذات مقاومة عالية جداً تقترب من مقاومة الركام فإننا نحصل على خرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete والتي يكون الإنهيار فيها مفاجئاً حيث يمر الشرخ بالركام (وليس حوله) ويشطره كما في شكل (٥-١).

ومن الجدير بالذكر أن تشغيلية الخرسانة تنتج من تأثير تشحيم العجينة للركام وتتأثر بمقدار سيولة العجينة. كما تعتمد نفاذية الخرسانة للسوائل على وجود واستمرار العجينة الأسمنتية. وبالإضافة إلى ذلك فإن إنكماش الكتلة الخرسانية الدائم يكون ناتجاً من العجينة الأسمنتية وليس الركام.

والعجينة الأسمنتية تكون عبارة عن معلق Suspension للأسمنت في الماء (شكل ٥-٢). وكلما خفت درجة تركيز المعلق كلما زادت المسافة بين حبيبات الأسمنت وكلما قلت بالتبعية بنية العجينة. وهذا يوضح أن مقاومة الضغط للخرسانة دالة عكسية مع نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س). وعندما تبدأ عملية الإماهة للأسمنت فيتكون الجل من الماء ومن مادة سطح حبيبات الأسمنت والذي قد يصل حجمه إلى ضعف حجم الأسمنت الناتج منه. وهكذا مع استمرار الإماهة يستمر تكون الجل حول كل حبيبة حتى يتصل الجل ببعضه مكوناً بنية العجينة.



شكل (٥-١) الكسر في الخرسانة عالية المقاومة يمر خلال الركام وليس حوله.



شكل (٥-٢) علاقة العجينة الأسمنتية بالركام.

## ٤-٥ طرق تصميم الخلطات الخرسانية Mix Design Methods

### أولاً : الطريقة الوضعية Empirical Method

تحدد هذه الطريقة نسباً لمكونات الخرسانة نتيجة الخبرة Experience السابقة للإستعمال بنجاح. وقد أثبتت هذه الطريقة ملائمتها وصلاحياتها للعمليات الصغيرة Small Jobs نظراً لسهولة تشغيلها حيث تعطى المواد الصلبة (الأسمنت ، الرمل ، الزلط) على هيئة نسب بالوزن أو الحجم وقد تحدد كمية الماء اللازم أو تترك لمراعاتها أثناء الخلط بحيث نحصل على خلطة لدنة Plastic سهلة التشغيل Workable. ونسب مكونات الخرسانة بالوزن المستخدمة عادة في المنشآت طبقاً لنوع الخرسانة أو طبقاً لمقاومة الخرسانة للضغط هي كما يلي :

الأسمنت الرمل الزلط أي الأسمنت الركام

خلطة غنية ذات مقاومة عالية

خلطة متوسطة

خلطة فقيرة ذات مقاومة منخفضة

وذلك على أساس أن الركام مناسب والماء أقل ما يمكن لجعل الخلطة ذات قوام Consistency مناسب لتكون لدنة. والنسب الوضعية المستخدمة في جمهورية مصر العربية هي:

أسمنت	رمل	زلط
س كج	٢٠,٤ م	٢٠,٨ م

مع كمية الماء المناسبة والمعقولة وتتراوح قيمة الماء كنسبة من الأسمنت (م/س) من ٠,٤ إلى ٠,٧ بالوزن ويحدد كميتها طبيعة العمل. أما كمية الأسمنت "س" فيحددها نوع العمل والخلطة اللازمة له هل هي غنية أو فقيرة حيث تتراوح "س" من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ كيلوجرام أي من ٤ إلى ٨ شكاير للمتر المكعب من الخرسانة. ويحدد كمية الأسمنت وكمية الماء المهندس المسئول عن مواصفات العملية تبعاً لطبيعتها .

□ وعيوب هذه الطريقة تتلخص في النقاط الآتية:

- ١- نسبة الماء / الأسمنت (م/س) غير محددة ومتروكة لظروف العمل.
- ٢- النسبة المذكورة لا تعطى متراً مكعباً في جميع الحالات وقد يصل الحجم أحياناً إلى ١,٢ م<sup>٣</sup>.
- ٣- نسبة الرمل / الزلط شبه ثابتة وهي ١ : ٢ مع ملاحظة إهمال نوع الركام وتدرجه والمقاس الإعتباري الأكبر له وكذلك إهمال معايير النعومة للرمل.
- ٤- لا يمكن الحصول على بيانات صحيحة لخواص الخرسانة الناتجة وكذلك لا يمكن توقع قيمة دقيقة لمقاومة الضغط لهذه الخرسانة.



وفى هذه الطريقة يلزم تحديد كلاً مما يأتى طبقاً للإشترطات المطلوبة فى مقاومة الخرسانة المتصلدة Strength والإشترطات المطلوبة فى مدى تشغيل Workability الخرسانة الطازجة:

- ١- كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة.
- ٢- نسبة الماء إلى الأسمنت بالوزن (م/س) أو كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة.
- ٣- نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير فى الركام المستخدم.
- ٤- الوزن النوعى للأسمنت والركام الكبير والركام الصغير.

وتحدد البيانات سالفه الذكر من واقع الخبرة Experience ومن النتائج العملية Practice ومن الإختبارات المعملية Laboratory Tests أى أننا نحدد قيمة C ، W/C ، G/S وكذلك نحدد الأوزان النوعية  $G_c$  ،  $G_s$  ،  $G_g$  ثم تُطبق المعادلة سالفه الذكر لتعيين وزن كل من الرمل والزلط. وإذا أريد بيان النسب بين المكونات الحبيبية للخرسانة بالوزن للأسمنت وبالجم للركام يلزم معرفة الوزن الحجمى لكل من الرمل والزلط (أى وزن المتر المكعب) وذلك من واقع الخبرة والتجارب.

□ وتتضح تلك الطريقة فى المثال التالى :

المطلوب تصميم خلطة خرسانية بحيث تكون الخرسانة الطازجة لدنة القوام Plastic وبحيث تكون الخرسانة المتصلدة ذات مقاومة للضغط بعد ٢٨ يوم تساوى ٢٤٠ كج/سم<sup>٢</sup>. مع مراعاة أن الركام الخليط المستخدم يمر منه نسبة ٤٠% من المنخل القياسى ١٦/٣ مع العلم بأن:

الوزن النوعى للأسمنت = ٣,١٥.

الوزن النوعى للركام (الرمل أو الزلط) = ٢,٦٥.

الوزن الحجمى للركام (الرمل أو الزلط) = ١٧٠٠ كج/سم<sup>٣</sup>.

## الحل

أ - تُعين نسبة الركام الصغير ( الرمل ) إلى الركام الكبير ( الزلط ):

يعتبر المار من المنخل القياسى ١٦/٣ هو الرمل والمحتجز عليه هو الزلط. إذن يتبين أن النسبة المئوية للرمل فى الركام الخليط تساوى ٤٠% وبالتالي الزلط يساوى ٦٠%.

ملاحظة: هذه النسبة قد تفرض طبقاً للخبرة والسوابق العملية - والنسبة الشائعة الإستخدام

قد تفرض مباشرة على أساس ٣٣% للرمل أى نسبة الرمل إلى الزلط تساوى ١ : ٢

ب - تفرض كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة على أساس مقاومة الخرسانة المتصلدة بعد ٢٨ يوم أو على أساس أى متطلبات أخرى خاصة بمتانة الخرسانة أو الظروف التى تعمل فيها.

ومن الخبرة العملية يمكن إستخدام هذه العلاقة:

كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب = مقاومة للضغط بعد ٢٨ يوم (كج/سم<sup>٢</sup>) + ٥٠ إلى ١٠٠

إذن كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب = ٢٤٠ + ٦٠ = ٣٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.

ج - تُعين كمية الماء اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة طبقاً لمحتوى الأسمنت في الخلطة والمقاس الإعتباري للركام المستخدم وكذلك درجة القابلية للتشغيل المطلوبة. وهذه الكمية قد تفرض مباشرة طبقاً للخبرة أو بالإستعانة بالجدول (١-٥).

في هذا المثال نفرض أن (م/س) = ٠,٥  
إذن كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة = ١٥٠ لتر.

### جدول (١-٥) العلاقة بين كمية ماء الخلط ومحتوى الأسمنت.

قيمة (م/س) لمحتوى أسمنت (كج) لكل متر مكعب خرسانة					المقاس الإعتباري للركام (مم)
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	

د- يحسب تصميم الخلطة الخرسانية كما يلي :

وزن الزلط = (٤٠ / ٦٠) وزن الرمل = ١,٥ وزن الرمل

$$\text{Absolute Volume} = \frac{300}{3.15} + \frac{S}{2.65} + \frac{1.5S}{2.65} + \frac{150}{1.0} = 1000 \text{ litres}$$

وزن الرمل = ٨٠٠ كج.

وزن الزلط = ١٢٠٠ كج.

□ نسب الخلطة الخرسانية بالوزن :

أسمنت	رمل	زلط	ماء
٣٠٠ كج	٨٠٠ كج	١٢٠٠ كج	١٥٠ كج
١	٢,٦٧	٤	٠,٥


□ نسبة الخلطة الخرسانية بالحجم :

أسمنت	رمل	زلط	ماء
$\frac{٣٠٠}{٥٠}$ شكايرة	$\frac{٨٠٠}{١٧٠٠}$ م <sup>٣</sup>	$\frac{١٢٠٠}{١٧٠٠}$ م <sup>٣</sup>	١٥٠ لتر
٦ شكاير	٠,٤٧ م <sup>٣</sup>	٠,٧١ م <sup>٣</sup>	١٥٠ لتر

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين نسبة الركام الصغير ( الرمل ) إلى الركام الكبير ( الزلط ) يمكن أن يتم على أسس أخرى هامة منها :

### أ- طريقة الكثافة القصوى Optimum Unit Weight Method

وفيها يتم عمل خلطات من الركام الجاف فقط تحتوى على نسباً مختلفة من الرمل إلى الركام الخليط فمثلاً : صفر % ، ١٠ % ، ٢٠ % ، ... ١٠٠ % مع تعيين وحدة الوزن لكل منها ثم نوقع القراءات على منحنى ويمكن من هذا المنحنى إيجاد نسبة الرمل التى ستكون عندها وحدة الوزن نهاية قصوى أى الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة. ويتضح ذلك من شكل (٥-٣) الذى يبين أن نسبة الرمل ٣٦ % تعطى أقصى وحدة وزن للركام الخليط.



شكل (٥-٣) الكثافة القصوى للركام الخليط

### ب- طريقة المساحة السطحية للركام Surface Area Method

الأساس العلمى فى هذه الطريقة هو الربط بين كمية عجينة الأسمنت فى الخلطة الخرسانية والمساحة السطحية للركام الذى تغلف أسطحه لإتمام عملية الإلتصاق بين حبيباته ومعنى ذلك بأنه فى الخلطات الخرسانية ذات الركام الصغير المقاس فإنه يحتاج لزيادة كمية الأسمنت بسبب زيادة المساحة السطحية لهذا الركام. وإحدى طرق التعبير المذكورة هى إستخدام المساحة السطحية للركام الخليط ومقاومة الضغط للخرسانة وذلك بمعرفة مقاومة الضغط المطلوبة للخرسانة أو قد تفرض المساحة السطحية للركام الخليط بقيمة تتراوح من ٢٤ إلى ٢٦ سم<sup>٢</sup>/جم التى تعطى غالباً أكبر قيمة للمقاومة. وبالتالي نحدد التدرج المطلوب أو نسبة الرمل فى الركام الشامل.

## ٥-٥ تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة Design of HSC Mixes

الخلطات الخرسانية عالية المقاومة تتميز بوجود عدد كبير من المواد التي ينبغي إختيار الكميات والنسب المثلى منها للوصول إلى خرسانة ذات خواص مرغوبة خاصة من ناحية القابلية للتشغيل والمقاومة والمعمرية (المتانة). وتصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة يعتمد على نوعية وجودة المواد بدرجة أكبر من إعماده على نسب الخلطة. ولقد سبق أن تناولنا الخصائص المطلوب توافرها في مكونات الخرسانة عالية المقاومة وذلك في باب الخرسانات الخاصة. وفيما يلي شرح موجز لخطوات تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة

### ١- يتم تقرير استخدام مادة غبار السليكا في الحالات الآتية:

- إذا كانت المقاومة المطلوبة للخرسانة أكبر من ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- عندما تكون الخرسانة قليلة النفاذية ضرورية ومرغوبة.
- في حالة خرسانة الضخ حتى لا يحدث انفصال حبيبي.
- عندما تكون الخرسانة معرضة لمواد كيميائية خاصة الكلوريدات.

### ٢- يمكن فرض محتوى غبار السليكا طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة كما هو موضح بالجدول الآتي:

	/
٥ إلى ١٠%	٧٠٠ إلى ٨٠٠
١٠ إلى ١٥%	٨٠٠ إلى ٩٠٠
١٥ إلى ٢٠%	٩٠٠ إلى ١٠٠٠
٢٠ إلى ٢٥%	أكبر من ١٠٠٠

ملحوظة : يفضل أخذ الحد الأعلى لنسبة غبار السليكا عندما يكون الزلط هو المستخدم في الخلطة أما في حالة استخدام الدولوميت أو الجرانيت فيفضل أخذ الحد الأدنى لنسبة غبار السليكا.

### ٣- يتم تحديد نوع الأسمنت المستخدم طبقاً لتقرير التربة الخاص بالعملية أو اللوح التنفيذية

للمنشأ وعادة ما يكون إما أسمنت بورتلاندى عادى أو أسمنت بورتلاندى فائق النعومة أو أسمنت مقاوم للكبريتات. وبصفة عامة فإن كفاءة مادة غبار السليكا تكون أكبر في حالة استخدام الأسمنت البورتلاندى العادى بالمقارنة بباقي أنواع الأسمنت. ولا يُنصح باستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات إلا في حالة وجود نسبة عالية من أملاح الكبريتات في التربة أو في المياه الجوفية. أما في الأحوال العادية أو الأحوال التي تكون فيها مقاومة الكلوريدات أهم من مقاومة الكبريتات فينصح باستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى.

٤- يحدد محتوى الأسمنت في المتر المكعب خرسانة طبقاً لمحتوى غبار السليكا المستخدم كمايلي:

محتوى الأسمنت كج/م <sup>٣</sup>	نسبة غبار السليكا المضاف كنسبة من وزن الأسمنت
٤٥٠	١٥ إلى ٢٠%
٤٧٥	٥ إلى ١٥%
٥٠٠	عدم وجود غبار السليكا

- يتم إختيار نوع الملدنات (Superplasticizers) بحيث يكون من النوع المطابق للمواصفات الأمريكية ASTM C494 Type F. وفي حالة الحرارة الشديدة أو في حالة طول مدة صب وصناعة الخرسانة فيفضل نوع الملدنات المطابق للمواصفات الأمريكية ASTM C494 Type G

٦- يمكن فرض نسبة الملدنات (Superplasticizers) طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة وذلك بعد عمل إختبار تأكيدى على خلطة تجريبية صغيرة للتأكد من توافق المادة مع الأسمنت المستخدم والحصول على المقاومة و القابلية للتشغيل المطلوبتين.

نسبة الملدنات كنسبة من وزن الأسمنت + غبار السليكا	مقاومة الضغط للخرسانة كج/سم <sup>٢</sup>
١,٠ إلى ١,٥%	٤٠٠ إلى ٥٠٠
١,٥ إلى ٢,٠%	٥٠٠ إلى ٦٠٠
٢,٠ إلى ٢,٥%	٦٠٠ إلى ٧٠٠
٢,٥ إلى ٣,٥%	أكبر من ٧٠٠

٧- يتم استخدام الزلط كركام كبير فى الخلطة الخرسانية إذا كانت مقاومة الضغط المطلوبة لا تتجاوز ٧٥٠ أو ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وفى حالة خرسانة ذات مقاومة أكبر من ذلك فمن الضرورى إستخدام كسر حجر قوى (دولوميت أو جرانيت).

٨- يفضل أن لا يزيد المقاس الإعتبارى الأكبر للركام الكبير عن ٢٠ مم. والركام مقاس ١٤ مم أو حتى ١٠ مم يعطى مقاومة أفضل بشرط أن يكون الركام متدرج وسليم وقوى. وتفرض النسبة بين الركام الكبير والرمل وفقاً لأى طريقة كما فى حالة الخرسانة التقليدية (عادية المقاومة).

٩- تفرض نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية (أسمنت + غبار سليكا) من المعادلة التجريبية الآتية مع مراعاة أن لا يقل وزن الماء عن ٠,٢٢ من وزن المواد الأسمنتية. علماً بأن هذه المعادلة مستنتجة على أساس خرسانة تحتوى على ملدنات وتعطى خلطة لدنة القوام (هبوط = ٨

إلى ١٢ سم). وقد تم إستنتاج هذه المعادلة بتحليل نتائج أكثر من ١٥٠ خلطة خرسانية ذات مقاومة تتراوح من ٥٠٠ إلى ١١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

$$w/cm = \frac{\log \left\{ \frac{\alpha (1000 - C - SF)}{f_c} \right\}}{3.0 * \log (\beta)}$$

:

$w/cm$  النسبة بين وزن الماء ووزن المواد الأسمنتية (الأسمنت + غبار السليكا)  
 $f_c$  هي مقاومة الخرسانة كج/سم<sup>٢</sup>  
 $C$  هي وزن الأسمنت في المتر المكعب من الخرسانة - كج  
 $SF$  هي وزن غبار السليكا في المتر المكعب من الخرسانة - كج  
 $\alpha$  عامل يتوقف على نوع الركام الكبير المستخدم ويساوي ١٣ ، ١٤ ، ١٥ للزلط والجرانيت والدولوميت على الترتيب.  
 $\beta$  عامل يتوقف على نوع الأسمنت ويساوي ١٣,٠ ، ١٢ ، ١٠,٥ للأسمنت البورتلاندى العادى والأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت فانق النعومة على الترتيب.

والجدول الآتى يعطى بعض القيم لنسبة الماء إلى المواد الأسمنتية ( $w/cm$ ) وذلك لتحقيق مقاومة ضغط بعد ٢٨ يوم = ١٠٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> بإستخدام محتوى أسمنت = ٤٧٥ كج/م<sup>٣</sup>.

					/	=
%	%	%	%	%	/	=
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-

١٠- **يتم تطبيق معادلة الحجم المطلق** بنفس الطريقة المتبعة سابقاً فى حالة الخرسانة عادية المقاومة وذلك لحساب أوزان المكونات المختلفة فى المتر المكعب من الخرسانة مع مراعاة فرض قيم الأوزان النوعية للمواد المختلفة إذا لم تتوافر بيانات عنها كما يلى:

الأسمنت = ٣,١٥      غبار السليكا = ٢,١٥      الملدنات = ١,١٥  
الزلط والرمل = ٢,٦٥      الدولوميت = ٢,٧      الجرانيت = ٢,٧

### مثال:

المطلوب تصميم خلطة خرسانية عالية المقاومة وتحديد الكميات اللازمة لعمل واحد متر مكعب من الخرسانة إذا علم أن:

- مقاومة الضغط المطلوبة = ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>
- الهبوط باستخدام المخروط القياسي = ١٠ سم
- نوع الأسمنت المستخدم هو أسمنت مقاوم للكبريتات
- الركام المستخدم عبارة عن رمل طبيعي حرش و دولوميت مقاس ٤ مم ، والتدرج الحبيبي لكل من الرمل والدولوميت كما يلي:

٠,١٥	٠,٣	٠,٦	١,١٨	٢,٣٦	٤,٧٥	١٠	٢٠	فتحة المنخل - مم
-	-	-	-	-	٦	٨٥	١٠٠	دولوميت
صفر	١٠	٥٠	٦٥	٨٠	٩٤	١٠٠	-	رمل

## تصميم الخلطة

١- نسبة غبار السليكا المناظر لمقاومة ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> مع استخدام الدولوميت = ١٠% من وزن الأسمنت.

٢- محتوى الأسمنت المناظر لنسبة ١٠% من غبار السليكا = ٤٧٥ كج/م<sup>٣</sup>.  
 ∴ وزن غبار السليكا = ٤٧٥ × ١٠% = ٤٧,٥ كج/م<sup>٣</sup>.

٣- نسبة الملدنات المطلوبة = ٣% من وزن المواد الأسمنتية وتكون من النوع ASTM-Type G

∴ وزن الملدنات في المتر المكعب = ٠,٠٣ × (٤٧,٥ + ٤٧٥) = ١٥,٦٧٥ كج

٤- بتطبيق معادلة  $w/cm$  مع مراعاة أن قيمة  $\alpha = ١٥$  وقيمة  $\beta = ١٢$  نحصل على نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية = ٠,٢٩٤

∴ وزن الماء في المتر المكعب = ٠,٢٩٤ × (٤٧,٥ + ٤٧٥) = ١٥٣,٦ كج

٥- يتم خلط الركام الكبير مع الركام الصغير بحيث يحقق أن ٣٠% من وزن الركام الخليط يمر خلال المنخل رقم ٤,٧٥. إذن باستخدام النتائج في جدول التدرج نجد أن:

٠,٩٤ وزن الرمل + ٠,٠٦ وزن الدولوميت = ٠,٣٠ (وزن الرمل + وزن الدولوميت)

∴ وزن الرمل = ٠,٣٧٥ وزن الدولوميت.

٦- بتطبيق معادلة الحجم المطلق:

$$\frac{475}{3.15} + \frac{47.5}{2.15} + \frac{0.375 W}{2.65} + \frac{W}{2.7} + \frac{15.675}{1.15} + \frac{153.6}{1.0} = 1000$$

حيث  $W$  هي وزن الدولوميت.

بحل المعادلة نحصل على وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كج

∴ وزن الرمل = ٠,٣٧٥ × ١٢٨٩ = ٤٨٣ كج

٧- و يكون وزن المكونات المختلفة اللازمة لعمل واحد متر مكعب خرسانة هي:

- وزن الأسمنت المقاوم للكبريتات = ٤٧٥ كج

- وزن غبار السليكا = ٤٧,٥ كج

- وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كج

- وزن الرمل = ٤٨٣ كج

- وزن الملدنات ASTM C494 Type G = ١٥,٦٧٥ كج

- وزن الماء = ١٥٣,٦ كج

---

## ٦-٥ بعض الخلطات الخرسانية ذات المتطلبات الخاصة

### Concrete Mixes With Special Requirements

قد يكون مطلوباً في بعض الأحيان تصميم خلطة خرسانية لها خواص معينة أو تحقق شروطاً معينة تكون ضرورية من الناحية التصميمية أو التنفيذية فمثلاً قد يطلب أن تكون الخلطة ذات مقاومة عالية أو أن يكون لها قوام إنسيابي أو أن تحتفظ الخلطة بقوامها اللدن لمدة طويلة (قد تصل إلى ساعتين). والأمثلة الآتية هي نتائج عملية لبعض الخلطات التي تم تنفيذها في معامل كلية الهندسة بالمنصورة.

### الخلطة رقم ١

#### المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- يشترط عدم استخدام أية إضافات.
- الهبوط في حدود ١٠ سم.

#### الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٤٣ (٢١٥ لتر ماء في المتر المكعب خرسانية).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ مم).

#### النتائج:

- الهبوط = ١٠ سم.
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٣٢٢ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٤٠٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٤٢٧ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٢

### المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- يمكن إستخدام إضافات.
- الهبوط في حدود ١٠ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

### الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٤٥٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٢٦ (١١٧ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ مم).
- إستخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

### النتائج:

- الهبوط الأولى = ١٤ سم - الهبوط بعد ساعة = ١٠ سم.
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٣٧٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٤٤٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٤٩٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٣

:

- مقاومة الضغط = ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- الهبوط في حدود ٨ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

### الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٣٠ (١٥٠ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الدولوميت = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش ودولوميت مقاس ١٦ مم).
- إستخدام ٤% ملدنات ASTM type G.

### النتائج:

- الهبوط الأولى = ١٢ سم - الهبوط بعد ساعة = ٩ سم.
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٥٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٧٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٧٤٧ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٤

**المطلوب:**

- مقاومة الضغط = ٥٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- الهبوط في حدود ٨ سم.

**الخلطة المقترحة:**

- أسمنت بورتلاندى عادى ٤٥٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٣٢ (١٤٤ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ سم).
- استخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

**النتائج:**

- الهبوط = ٨ سم
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٤٦٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٥٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٥٧٥ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٥

**المطلوب:**

- مقاومة الضغط = ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- الهبوط في حدود ٥ سم.

**الخلطة المقترحة:**

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- غبار السليكا ١٥% من وزن الأسمنت (٧٥ كج فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٢٥ (١٢٥ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل = ٢٥% من الركام الشامل.
- دولوميت مقاس ١٠ مم = ٢٥% من الركام الشامل.
- دولوميت مقاس ١٦ مم = ٥٠% من الركام الشامل.
- استخدام ٣,٥% ملدنات ASTM type G.

**النتائج:**

- الهبوط = ٥ سم

- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٧١٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٨٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٦

### المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- الهبوط في حدود ١٠ سم.

### الخلطة المقترحة الأولى بدون إضافات:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٢٧٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٧٠ (١٨٩ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ سم).

### النتائج:

- الهبوط = ١٠ سم
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ١٢٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٢٢٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٢٣٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

### الخلطة المقترحة الثانية باستخدام إضافات:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٢٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٥٩ (١١٨ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ سم).
- استخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

### النتائج:

- الهبوط = ١٠,٥ سم
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ١٥٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٢٠٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٢٢٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

انحر سائو - أ. د. محمود إمام

## الباب السادس

### ضبط جودة الخرسانة إحصائياً

### Statistical Quality Control


#### ١-٦ التغير في مقاومة الخرسانة

غالباً فإن مقاومة الخرسانة المنتجة في الموقع تكون متغيرة من خلطة إلى خلطة وأيضا خلال الخلطة الواحدة. ويرجع هذا التغير إلى عوامل عديدة منها:


- ١ - إختلاف جودة وخواص المكونات (أسمنت - ركام - ماء - إضافات).
- ٢ - التغير في نسبة الماء بالخلطة.
- ٣ - التغير في خطوات صناعة الخرسانة (طريقة الخلط - النقل - الصب - الدمك - المصنعية).
- ٤ - التغير في درجة الحرارة أو عملية المعالجة.
- ٥ - التغير نتيجة أخطاء في صناعة قوالب الصب.
- ٦ - وجود أخطاء أثناء الإختبار (سرعة الماكينة - عدم مركزية العينة - الماكينة غير معايرة).

#### ٢-٦ منحني التوزيع التكراري

الغرض من ضبط جودة الخرسانة إحصائياً هو تحليل النتائج للوقوف على مدى تجانس وجودة الخرسانة و مطابقتها للمواصفات. فعندما يكون عدداً كبيراً من النتائج (مقاومة الضغط) فإنه يكون من المفيد تنظيم مجموعة البيانات على شكل توزيع تكراري (هستوجرام) كما في شكل (١-٦) حيث يمثل المحور الأفقي قيمة المقاومة (عبارة عن فترات فاصلة) ويمثل المحور الرأسى عدد العينات (التكرار) عند كل مقاومة معينة.



شكل (٢-٦) منحني التوزيع التكراري



شكل (١-٦) هستوجرام التكرار

عندما يصل عرض الفترة إلى قيمة صغيرة جداً ( $\cong$  صفر) ويكون عدد العينات كبير جداً ( $\cong \infty$ ) فإن:



الهيستوجرام يتحول إلى منحنى يعرف بإسم منحنى التوزيع التكراري **Distribution Curve**.

وعندما تكون النتائج على أبعاد متساوية من القيمة المتوسطة و يكون أكبر عدد من العينات له قيمة مساوية للمتوسط فإن:



التوزيع يكون طبيعي ويعرف المنحنى بإسم منحنى التوزيع التكراري الطبيعي **Normal Distribution Curve** ويكون شكله على شكل الجرس **Bell Shape** كما في شكل (٦-٢).  
وخصائص منحنى التوزيع التكراري الطبيعي تعتمد على قيمتي المتوسط ( $f_m$ ) والانحراف المعياري ( $\sigma$ ).


$$f_{\max} = f_m \pm k \sigma$$

$$f_{\min}$$

حيث  $k$  هي معامل الإحتمالات ويعبر عن إحتمال وقوع مقاومة معينة خارج الحدود ( $f_m \pm k \sigma$ ) و  $\sigma$  هي الانحراف المعياري. أما  $f_m$  فتمثل القيمة المتوسطة. وقيمة الانحراف المعياري تعرف على أنها جذر متوسط مربع قيمة الانحرافات

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}} \quad \text{or} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$n > 20$    $n \leq 20$



جدول (٦-١) قيمة معامل الإحتمالات

k	احتمال وقوع مقاومة معينة خارج ( $f_m \pm k \sigma$ )	احتمال وقوع مقاومة معينة خارج ( $f_m - k \sigma$ )
٣,١	٠,٢%	٠,١%
٢,٣٣	٢%	١%
١,٦٤	١٠%	٥%
١,٢٨	٢٠%	١٠%
١,٠	٣١,٨%	١٥,٩%

شكل (٦-٣) خصائص منحنى التوزيع الطبيعي.

## ٣-٦ المقاومة المتوسطة والمقاومة المميزة

### ١-٣-٦ المقاومة المميزة (رتبة الخرسانة) $(f_{cu})$ Characteristic Strength

هي قيمة إجهاد كسر المكعب الخرساني القياسي الذي من غير المحتمل أن يقل عنه أكثر من ٥% من عدد نتائج إختبارات تحديد المقاومة أثناء التنفيذ (درجة ثقة=٩٥%). والمقاومة المميزة هي المقاومة التي يجرى على أساسها المهندس الإنشائي حساباته.

### ٢-٣-٦ متوسط المقاومة المستهدف $(f_m)$ Target Mean Strength

تصمم خلطة الخرسانة بتحديد محتويات مكوناتها بحيث يكون متوسط المقاومة المستهدف مساويا لمجموع المقاومة المميزة  $(f_{cu})$  مضافاً إليه هامش أمان  $(M)$  يكفل الحصول على المقاومة المميزة المطلوبة

$$f_m = f_{cu} + M$$


ويمكننا تخيل قيمة  $(f_m)$  ،  $(f_{cu})$  على منحنى التوزيع التكرارى كما يلى:

\* فى حالة أن يكون مطلوب درجة ثقة Confidence ٩٥% فإن  $k = 1.64$  ويكون

$$f_m = f_{cu} + 1.64 \sigma$$

\* فى حالة أن يكون مطلوب درجة ثقة Confidence ٩٠% فإن  $k = 1.28$  ويكون

$$f_m = f_{cu} + 1.28 \sigma$$



شكل (٦-٤) المقاومة المميزة والمقاومة المتوسطة.

## ٤-٦ مستويات التحكم في الجودة

استخدم الانحراف المعياري ( $\sigma$ ) كمقياس لدرجة ضبط الجودة للخرسانة حيث أنه كلما زادت قيمة  $\sigma$  دل ذلك على ضعف التحكم في الجودة والعكس صحيح ويمثل جدول (٦-٢) قيم  $\sigma$  المناظرة لدرجة التحكم في الجودة:

جدول (٦-٢) مستويات التحكم في جودة الخرسانة طبقاً لمعهد أبحاث الخرسانة الأمريكي.

درجة التحكم	ممتازة	جيدة جداً	جيدة	مقبولة	رديئة
$\sigma$ كج/سم <sup>٢</sup>	أقل من ٢٨	٣٥-٢٨	٤٢-٣٥	٤٩ - ٤٢	أكبر من ٤٩

ونظراً لأن قيمة الانحراف المعياري تعتمد على قيمة المقاومة فقد وجد أنها تكون كبيرة نسبياً في حالة الخرسانة عالية المقاومة وبالتالي يكون من الأفضل استخدام معامل الاختلاف ( $v$ ) بدلاً من الانحراف المعياري ( $\sigma$ ) في تحديد مستوى التحكم في الجودة كما في جدول (٦-٣).

$$v = \frac{\sigma}{f_m}$$

$$f_m = f_{cu} + k v f_m \quad \rightarrow \quad f_{cu} = f_m (1 - kv)$$

$$f_m = \frac{f_{cu}}{1 - kv}$$

فإذا كانت درجة الثقة ٩٥ % فإن قيمة  $k$  تكون ١,٦٤.

أما إذا كانت درجة الثقة ٩٠ % فإن قيمة  $k$  تكون ١,٢٨.


تدريب: أحسب كلاً من قيمتي الانحراف المعياري ( $\sigma$ ) ومعامل الاختلاف ( $v$ ) للمجموعتين الآتيتين وعلق على النتائج.

المجموعة الأولى خرسانة تقليدية: ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ كج/سم<sup>٢</sup>

المجموعة الثانية خرسانة عالية المقاومة: ١٠٠٠ ، ١٠٥٠ ، ١١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>

جدول (٦-٣) مستويات التحكم في جودة الخرسانة طبقاً لقيمة معامل الاختلاف.

درجة التحكم	ممتازة	جيدة	مقبولة	ضعيفة
$v$ %	أقل من ١٠	١٥ - ١٠	٢٠ - ١٥	أكبر من ٢٠



### شكل (٥-٦) تأثير معامل الإختلاف على شكل منحنى التوزيع.

ومن الجدير بالذكر أن شكل منحنى التوزيع التكرارى يتأثر كثيراً نتيجة التغير فى قيمة معامل الإختلاف (v) حيث يزداد تدبيراً كلما قل التغير فى قيمة مقاومة الضغط وبالتالي قلت قيمة (v) كما بالشكل (٥-٦).

## ٥-٦ الحكم على نتيجة إختبار الخرسانة

وعموماً فإن الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية قد أعتبر الخرسانة مستوفية لرتبة الخرسانة المميزة المطلوبة أثناء التنفيذ إذا تحقق مايلى:

١- إذا كان عدد مكعبات الضغط للخرسانة أكثر من ٢٠ عينة فيشترط أن لا تزيد عدد نتائج إختبارات المكعبات التى تقل عن المقاومة المميزة المطلوبة على قراءة واحدة لكل عشرين قراءة (٥٪) كما يشترط أن لا يزيد الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة (المدى) على ٢٥٪ من متوسط جميع القراءات.

٢- إذا كان عدد مكعبات الضغط للخرسانة أقل من ٢٠ مكعب فيشترط أن لا تقل أية نتيجة إختبار عن المقاومة المميزة المطلوبة كما يشترط أن لا يزيد الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة (المدى) على ٢٥٪ من متوسط جميع القراءات.

## ٦-٦ تطبيقات

## ١-٦-٦ تصميم الخلطة الخرسانية اللازمة لمشروع جديد

هنا يكون المطلوب هو حساب قيمة المقاومة المتوسطة  $f_m$  التي تحقق قيمة معينة للمقاومة المميزة  $f_{cu}$  (بمعنى قيمة المقاومة التي من المحتمل أن لا يقل عنها إلا نسبة معينة) وذلك بدلالة درجة التحكم المتوقع في الجودة.

مثال ١: أوسط (المقاومة المتوسطة المطلوبة لتصميم خلطة خرسانية) (وإن كانت قيمة المقاومة المميزة التي صمم عليها المشروع هي ٢٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup> (لا يقل عنها أكثر من ٥٪ من النتائج) وذلك في حالتى ورجة تحكم في الجودة جيدة ومقبولة.

## الحل

أ- حالة تحكم جيدة ( $v=0.125$ )

$$f_m = \frac{f_{cu}}{1 - 1.64v} = \frac{250}{1 - 1.64 (0.125)} = 314.5 \text{ kg / cm}^2$$

ب- حالة تحكم مقبولة ( $v=0.175$ )

$$f_m = \frac{f_{cu}}{1 - 1.64v} = \frac{250}{1 - 1.64 (0.175)} = 350.6 \text{ kg / cm}^2$$

## ٢-٦-٦ تعيين قيمة المقاومة المميزة

إذا كانت قيمة المقاومة المتوسطة لعدد من العينات معروفة عند درجة معينة من التحكم في الجودة فما هي قيمة المقاومة المميزة التي يتم تصميم المشروع إنشائياً عليها (التي يتوقع أن لا يقل عن قيمتها إلا نسبة معينة من النتائج).

مثال ٢: (وإن كان متوسط مقاومة الضغط لخلطة خرسانية هو ٢٧٥ كجم/سم<sup>٢</sup> وكان (الإحصائيات) (المعيارى) مساوياً ٢٠ كجم/سم<sup>٢</sup>). فما هي قيمة المقاومة التي يتوقع أن لا يقل عن قيمتها أكثر من ١٠٪ من النتائج (٩٠٪ ورجة ثقة).

## الحل

$$f_{cu} = f_m (1 - kv) \quad \text{or} \quad f_{cu} = f_m - k \sigma$$

في حالة درجة ثقة ٩٠٪ فإن قيمة  $k$  تساوى ١,٢٨

$$f_{cu} = 275 - 1.28 (20) = 249.4 \text{ kg/cm}^2$$

### ٦-٦-٣ الحكم على صلاحية خرسانة منشأ

يمكن الحكم على صلاحية خرسانة منشأ قائم بالفعل وذلك بحساب قيمة التغير في مقاومة الضغط (التي يمكن قياسها باستخدام الإختبارات غير المتلفة مثل مطرقة شميدت) وحساب المقاومة التي تحقق درجة ثقة ٩٥% ثم مقارنتها بقيمة المقاومة المميزة التي تم التصميم عليها بالفعل وبالتالي الحكم بقبول أو رفض الخرسانة.

**مثال ٣: عند الحكم على صلاحية خرسانة اللبشة العاوية لدرسة إبترائية بالرقيلية تم قياس مقاومة الضغط لعمود ١٧ مكعب مختلف وكانت المقاومة كما يلي:**

٢١٨ - ١٨٤ - ١٧٧ - ٢١٥ - ١٨٦ - ١٧٣ - ٢٠٩ - ١٤٢ - ١٥٣ - ١٨٧ - ١٨١ - ١٩٣ - ١٤٧ - ٢١٣ - ٢٣١ - ٢٠٠ - ٢٢١.

**نما هي قيمة المقاومة الفعلية للخرسانة (ورجة ثقة ٩٥%) وهل تقبل الخرسانة أم تُرفض (إذا كانت المقاومة المميزة التي تم التصميم على أساسها هي ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>) ؟**

### الحل

ابتداءً فإن الخرسانة مرفوضة ولا تحقق الشروط التي صُممت من أجلها وذلك لوجود أكثر من نتيجة قيمتها أقل من قيمة المقاومة المميزة التي تم التصميم على أساسها وهي ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وذلك ضمن عدد عينات أقل من عشرين عينة. أما لحساب قيمة المقاومة الفعلية للمجموعة فينبغي حساب قيمة الإحتراف المعياري كما يلي:

$$\sigma = \sqrt{\frac{11172}{17}} = 25.6 \text{ kg/cm}^2$$

$$v = 25.6 (100) / 190 = 13.5 \%$$

$$f_{cu} = f_m (1 - kv)$$

$$f_{cu} = 190 (1 - 1.64 \times 0.135) = 147.9 \text{ kg/cm}^2 < 200$$

∴ الخرسانة ترفض ويمكن إعاوة حسابات التصميم على أساس مقاومة مميزة ١٤٧,٩ فقط بدلاً من ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

المفردات	الإحتراف	مربع الإحتراف
٢١٨	٢٨+	٧٨٤
١٨٤	٦-	٣٦
١٧٧	١٣-	١٦٩
٢١٥	٢٥+	٦٢٥
١٨٦	٤-	١٦
١٧٣	١٧-	٢٨٩
٢٠٩	١٩+	٣٦١
١٤٢	٤٨-	٢٣٠٤
١٥٣	٣٧-	١٣٦٩
١٨٧	٣-	٩
١٨١	٩-	٨١
١٩٣	٣+	٩
١٤٧	٤٣-	١٨٤٩
٢١٣	٢٣+	٥٢٩
٢٣١	٤١+	١٦٨١
٢٠٠	١٠+	١٠٠
٢٢١	٣١+	٩٦١
المتوسط = ١٩٠	صفر	المجموع = ١١١٧٢

## ٧-٦ التحليل الإحصائي لمجموعة البيانات المفردة

### ١-٧-٦ مقاييس المركزية

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{n} \quad \text{أ - المتوسط Average}$$

مميزاته : هو أكثر المقاييس شيوعاً - سهل الفهم - يأخذ جميع البيانات في الاعتبار.  
عيوبه : يتأثر بالقيم المتطرفة.

مثال :  $19, 20, 21 \Leftrightarrow$  المتوسط = 20  
 $4, 19, 20, 21 \Leftrightarrow$  المتوسط = 16  
 $19, 20, 21, 76 \Leftrightarrow$  المتوسط = 34

### ب - الوسيط Median

هو القيمة التي عندها عدد البيانات الأقل منها يساوى عدد البيانات الأكبر منها أو هو قيمة الحد الذى ترتيبه  $(\frac{N+1}{2})$ .

مميزاته : لا يتأثر بالقيم المتطرفة - يمكن فهمه بسهولة.  
عيوبه : يحتاج إلى ترتيب البيانات تنازلياً أو تصاعدياً حتى يمكن حسابه .

مثال :  $5, 9, 10, 12, 15 \Leftrightarrow$  الوسيط = 10  
 $10, 11, 13, 17, 19 \Leftrightarrow$  الوسيط = 13

### ج - المنوال Mode

المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً فى المجموعة.

مميزاته : لا يتأثر بالقيم المتطرفة - يمكن فهمه بسهولة (مثل الوسيط).  
عيوبه : فى كثير من الأحيان لا يوجد منوال حيث لا يتكرر العدد أكثر من مرة وفى حالات أخرى يكون هناك أكثر من منوال.

## ٦-٧-٢ مقياس التشتت

أ - المدى = القيمة القصوى - القيمة الصغرى.

ب- الانحراف المعياري ( $\sigma$ ) هو الجذر التربيعي لمتوسط مربع انحراف المفردات عن المتوسط.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

و الانحراف المعياري له نفس وحدات المفردات ويتأثر بقيم المفردات.

ج- معامل الإختلاف هو مقياس للتشتت النسبي أو الإنحراف النسبي.

$$v = \frac{\sigma}{\bar{X}}$$

**مثال : احسب قيم  $\sigma$  ,  $v$  للمجموعتين الآتيتين:**

- ١- خرسانة معتادة ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ كج/سم<sup>٢</sup>.  
٢- خرسانة عالية المقاومة ١٠٠٠ ، ١٠٥٠ ، ١١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

### الحل

المجموعة الأولى: المتوسط =  $(220 + 210 + 200) \div 3 = 210$  كج/سم<sup>٢</sup>


$$\sigma = \sqrt{\frac{(10)^2 + (-10)^2 + (0)^2}{3}} = 8.16 \text{ kg/cm}^2$$

$$v = \frac{8.16}{210} \times 100 = 3.89 \%$$

المجموعة الثانية: المتوسط =  $(1100 + 1050 + 1000) \div 3 = 1050$  كج/سم<sup>٢</sup>

$$\sigma = \sqrt{\frac{(50)^2 + (-50)^2 + (0)^2}{3}} = 40.82 \text{ kg/cm}^2$$

$$v = \frac{40.82}{1050} \times 100 = 3.89 \%$$



### شكل (٦-٦) أشكال الإلتواء المختلفة

#### ٦-٧-٣ أشكال التوزيعات التكرارية


أ- الإلتواء : يكون الإلتواء صفراً إذا كان التوزيع متماثل حول الوسط الحسابي ويكون التوزيع موجب الإلتواء عندما يكون الوسط < الوسيط < المنوال ويكون التوزيع سالبا الإلتواء عندما يكون الوسط > الوسيط > المنوال

$$\text{معامل الإلتواء} = \frac{3(\text{المتوسط} - \text{الوسيط})}{\sigma}$$

#### ب - التفرطح

معامل التفرطح للتوزيع المعتدل = ٣  
المفرطح > ٣  
المدبب < ٣

$$\text{معامل التفرطح} = \frac{\sum (x - \bar{x})^4}{\sigma^4}$$



### شكل (٦-٧) أشكال التوزيعات التكرارية من حيث التفرطح.

**مثال : أحسب قيم المدلولات التى يمكن منها تقييم نتائج مقاومة الضغط للمجموعات التالية من عينات الخرسانة : المجموعة الأولى (٤١٠ - ٤١٢ - ٣٩٥ - ٤١٥ كج/سم<sup>٢</sup>) المجموعة الثانية (٣٨٥ - ٤٠٢ - ٣٠٥ - ٥٤٠ كج/سم<sup>٢</sup>) ثم احسب قيمة المقاومة التى تحقق درجة ثقة ٩٠٪ بالنسبة للمجموعة الثانية.**

### الحل

المجموعة الثانية	المجموعة الأولى	المفردات مرتبة
٥٤٠ ، ٤٠٢ ، ٣٨٥ ، ٣٠٥	٤١٥ ، ٤١٢ ، ٤١٠ ، ٣٩٥	
٤٠٨	٤٠٨	المتوسط كج/سم <sup>٢</sup>
٢٣٥ (٥٧,٦٪ من المتوسط)	٢٠ (٤,٩٪ من المتوسط)	المدى كج/سم <sup>٢</sup>
١٣٢ ، ٦- ، ٢٣- ، ١٠٣-	٧+ ، ٤+ ، ٢+ ، ١٣ -	الإتحرافات كج/سم <sup>٢</sup>
٨٤,٦	٧,٧	الإتحراف المعيارى كج/سم <sup>٢</sup>
٢٠,٧	١,٩	معامل الإختلاف %
رديئة	ممتازة	درجة التحكم فى الجودة
٢٦٩	٣٩٥	المقاومة المميزة كج/سم <sup>٢</sup>

القيمة التى تعطى درجة ثقة ٩٠٪ فى المجموعة الثانية:

$$f_{cu} = f_m (1 - kv) = 408 (1 - 1.28 * 0.207) \cong 300 \text{ kg/cm}^2$$

\*\*\*\*\*

## ٨-٦ توزيع البيانات

إذا كان عندنا مجموعة من البيانات كثيرة العدد نسبياً ومطلوب إستخلاص المدلولات الفنية والحكم على هذه المجموعة ومدى تجانسها فإنه يمكن توزيعها على هيئة شرائح أو فئات بإتباع الخطوات الآتية:

- ١- نوجد المدى الذى يقع داخله جميع القراءات (المدى = أكبر قيمة - أقل قيمة)
- ٢- نحدد عرض الشريحة الذى يجعل عدد الشرائح دائماً =  $10 \pm 2$

$\frac{\text{المدى}}{\text{عدد الشرائح - 1}} = \text{أو عرض الشريحة}$	$1 + \frac{\text{المدى}}{\text{عرض الشريحة}} = \text{عدد الشرائح}$
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

مثال: إذا كان المدى = ١٦٠ كج/سم<sup>٢</sup> فإن عرض الشريحة = ١٦٠ ÷ (عدد الشرائح - ١) إذن ممكن نأخذ عدد الشرائح = ٩ وعرضها ٢٠ كج/سم<sup>٢</sup> أو نأخذ عدد الشرائح = ١١ وعرضها ١٦ كج/سم<sup>٢</sup>


أما إذا كان المدى = ١٦٣ كج/سم<sup>٢</sup> ففي هذه الحالة يمكننا توزيع الـ ٣ فى أول شريحة وآخر شريحة بمعنى أننا عندنا شريحة زيادة دائماً لمثل هذه الفروق (نضع نصف شريحة فى الأول ونصف شريحة فى النهاية) وسنرى ذلك فى مثال شامل فيما بعد.

٣- نعمل جدول مختصر وفيه نضع جميع الأرقام على صورة شرائح أو فئات


رقم الشريحة	حدود الشريحة	المتوسط	التكرار
١	٢٤٥ - ٢٥٥	٢٥٠	٤
٢	٢٥٥ - ٢٦٥	٢٦٠	٦
:	:	:	:
:	:	:	:
٩	٣٢٥ - ٣٣٥	٣٣٠	٢

٤- يترجم الجدول السابق إلى الرسومات البيانية الآتية:


- أ - لوحة قضبان التكرار (بين المتوسط والتكرار)
- ب- مضع التكرار أو المنحنى التكرارى ( " " " )
- ج- هيستوجرام التكرار (بين حدود الشريحة والتكرار)
- د- المنحنى التكرارى التجميعى ( " " " " " )




ب- هيستوجرام التكرار



أ- لوحة قضبان التكرار




د- المنحنى التكراري



ج- مضع التكرار

شكل (٦-١) الأشكال البيانية المختلفة للتوزيعات التكرارية.



شكل (٦-٩) المنحنى التكرارى التجميعى.

**مثال: إذا كان لدينا عدد ٢٥٠ قراءة لمقاومة الضغط وكان أقل القراءات هو ٢٥١ كج/سم<sup>٢</sup> وأكبرها ٣٤٨ كج/سم<sup>٢</sup> حدد عدد الشرائح المناسب وحدود أول شريحة وآخر شريحة حتى يمكننا تحليلها إحصائياً.**

### الحل

$$\text{عدد الشرائح} = 1 + \frac{\text{المدى}}{\text{عرض الشريحة}}$$

$$\text{المدى} = 348 - 251 = 97 \text{ كج/سم}^2$$

هنا نفترض جداولاً أن المدى = 100 بدلاً من 97 وذلك فى حالة تنظيم الشرائح فقط .  
بمعنى أن المدى = (250-350) بحيث نضع أى فرق فى نصف الشريحة الأولى ونصف الشريحة الأخيرة.

$$\text{عدد الشرائح} = 1 + \frac{100}{\text{عرض الشريحة}}$$

والعدد = 11 شريحة

∴ نأخذ عرض الشريحة = 10 كج/سم<sup>٢</sup>

- بداية أول شريحة = أصغر قيمة (مفترضة) - نصف عرض شريحة

$$= 250 - 5 = 245 \text{ كج/سم}^2$$

∴ حدود الشريحة الأولى = 245 إلى 255

- نهاية الشريحة الأخيرة = أكبر قيمة (مفترضة) + نصف عرض شريحة

$$= 350 + 5 = 355 \text{ كج/سم}^2$$

∴ حدود الشريحة الأخيرة = 345 إلى 355

\*\*\*\*\*

**مثال: لضبط جودة خرسانة صهريج مياه أخذت عينات من الخرسانة أثناء مراحل التنفيذ**

**وإختبرت مقاومة الضغط للعينات القياسية فكانت وفقاً للجدول الآتى:**


رقم الفئة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
حدود الفئة	٢١٥	٢٢٥	٢٣٥	٢٤٥	٢٥٥	٢٦٥	٢٧٥	٢٨٥	٢٩٥	٣٠٥
كج/سم <sup>٢</sup>	٢٢٥	٢٣٥	٢٤٥	٢٥٥	٢٦٥	٢٧٥	٢٨٥	٢٩٥	٣٠٥	٣١٥
التكرار	١٦	٣١	٥٢	٨١	١٠٥	٩٨	٦٧	٣٦	٢٢	١٥

إرسم كلاً من هيستوجرام التكرار ومنحنى التكرار التجميعى ومنحنى التوزيع التكرارى ثم إستخلص المدلولات التى يمكن منها معرفة مستوى إنتاج هذه الخرسانة ومدى إنتظامها ودرجة جودتها. إحسب أيضاً قيمة المقاومة عند درجة ثقة ٩٠% ، ٩٥%.


## الحل

أولاً نكون الجدول الآتى:


الحد الأدنى للشريحة	٢١٥	٢٢٥	٢٣٥	٢٤٥	٢٥٥	٢٦٥	٢٧٥	٢٨٥	٢٩٥	٣٠٥	٣١٥
عدد القراءات أقل من الحد الأدنى	صفر	١٦	٤٧	٩٩	١٨٠	٢٨٥	٣٨٣	٤٥٠	٤٨٦	٥٠٨	٥٢٣
عدد القراءات %	صفر	٣,١	٩	١٨,٩	٤٣,٣	٥٤,٥	٧٣,٢	٨٦,٠	٩٢,٢	٩٧,١	١٠٠



هستوجرام التكرار



المنحنى التكراري



منحنى التوزيع التكراري التجميعي.

ثانياً مقاييس المركزية:

حيث	X	متوسط الفئة	$\bar{X} = \frac{\sum nx}{N}$ ١- المتوسط
	n	تكرار الفئة	
	N	العدد الكلي للعينات	

$$263,08 \text{ كج/سم}^2 = \frac{220 \times 16 + 230 \times 31 + \dots + 310 \times 15}{523}$$

٢- الوسيط = ٢٦٢ كج/سم<sup>٢</sup> (من منحنى التكرار التجميعي)

٣- المنوال = ٢٦٠ كج/سم<sup>٢</sup> (من جدول التكرار أو هيستوجرام التكرار)

ومن هنا يتضح أن المنحنى موجب الإلتواء حيث أنه يميل قليلاً جداً ناحية القيم الأقل من المتوسط.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum n(x - \bar{x})^2}{N - 1}} \quad ١- الانحراف المعياري$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{16(220 - 263.8)^2 + 31(230 - 263.8)^2 + \dots + 15(310 - 263.8)^2}{523 - 1}} = 20.5 \text{ kg/cm}^2$$

$$٢- \text{معامل الإختلاف} = \frac{\text{الانحراف المعياري}}{\text{المتوسط}} = \frac{١٠٠ \times ٢٠,٥}{٢٦٣,٠٨} = ٧,٧٩\%$$

إذن طبقاً لتقييم ACI فإن التحكم في ضبط الجودة ممتاز

رابعاً حساب قيمة المقاومة التي تعطى درجة ثقة معينة تحليلياً وبيانياً:

أ- تحليلياً:

- درجة ثقة ٩٠%

$$f_{cu} = f_m (1 - kv) = 263.08 (1 - 1.28 * 0.0779) = 236.85 \text{ kg/cm}^2$$

- درجة ثقة ٩٥%

$$f_{cu} = f_m (1 - kv) = 263.08 (1 - 1.64 * 0.0779) = 229.47 \text{ kg/cm}^2$$

ب- بيانياً:

من منحنى التكرار التجميعي

$$f_{cu} (90\%) \cong 236 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_{cu} (95\%) \cong 229 \text{ kg/cm}^2$$

وبصفه عامة فإنه طبقاً للتقييم بكل من  $\sigma$  ،  $v$  فإن درجة التحكم في الجودة تعتبر ممتازة حيث الإتحراف المعياري ( $\sigma$ ) أقل من ٢٨ كج/سم<sup>٢</sup> و معامل الإتحراف ( $v$ ) أقل من ١٠%.

أما عن مدى إنتظام النتائج فيوجد التواء خفيف جداً في المنحنى ناحية القيم الأقل من المتوسط.

\*\*\*\*\*

## الباب السابع

# خواص وإختبارات الخرسانة الطازجة

## *Properties and Testing of Fresh Concrete*

### ١-٧ مقدمة Introduction

تمر الخرسانة من لحظة إضافة الماء لها وحتى إنتهاء عمرها الافتراضى بالمراحل الثلاثة الآتية:

#### **أ- الخرسانة الطازجة Fresh Concrete**

وهى الخرسانة التى تبدأ من لحظة إضافة الماء إلى مكونات الخرسانة الجافة وحتى لحظة حدوث زمن الشك الابتدائى. وتمتاز هذه المرحلة بالقدرة على الخلط والنقل والصب.

#### **ب- الخرسانة الخضراء Green Concrete**

وهى الخرسانة المتكونة فى الفترة من بداية شك الأسمنت وحتى بداية تصلد الخرسانة أى فى حدود ٢٤ ساعة. وفى هذه المرحلة لا يُسمح للخرسانة بالخلط والنقل والصب لأنها تكون قد شكت كما إنها لا تقوى على تحمل أى نوع من الإجهادات.

#### **ج- الخرسانة المتصلدة Hardened Concrete**

وهى تبدأ بتصلد الخرسانة (أى عند عمر ٢٤ ساعة) وحتى نهاية عمرها الافتراضى وتمتاز هذه المرحلة بأنها بداية زيادة المقاومة الرئيسية للخرسانة (مقاومة الضغط) وقدرتها على مقاومة الأحمال بمرور الزمن.

وتتوقف خواص الخرسانة على التركيب البنائى لها والذى بدوره يتوقف على نوع المواد المكونة للخرسانة وكميتها وكذلك النسب بينها وأيضاً مدى تجانس هذه المواد وتوزيعها وكيفية تماسكها مع بعضها وكذلك تتوقف خواص الخرسانة أيضاً على الظروف التى تتم فيها عملية تصلد الخرسانة. كما تتوقف جودة الخرسانة أيضاً على بعض خواص الخلطة الخرسانية والتى تجعلها قابلة للتشغيل والتشكيل والصب والدمك بأقل جهد ممكن. وبصفة عامة فإن خواص الخرسانة وهى فى حالتها الطازجة والمتصلدة يجب أن تحقق المواصفات والشروط الخاصة لكل نوع من الخرسانة على حده.

## ٧-٢ تحضير عينات اختبارات الخرسانة الطازجة

يجب أن تكون العينة الكلية المأخوذة من الخرسانة الطازجة ممثلة تماماً للخلطة كما يجب أن لا يقل حجمها عن ٣٠ لتر (٠,٠٣ متر مكعب) وتتكون هذه العينة من كميات مأخوذة من أماكن متفرقة من الخلطة. وتحضر العينة من الخلطة المجهزة في موقع العمل Job site بالخلط اليدوي أو من الخلطة المجهزة بالخلط الميكانيكي - وفي الحالة الأولى تجمع أجزاء العينة الكلية من أماكن متفرقة موزعة توزيعاً منتظماً في الخلطة مع تجنب حروف الخلطة حيث يحتمل تواجد الانفصال الحبيبي للخرسانة Segregation. أما في حالة الخرسانة المخلوطة خلطاً ميكانيكياً فيفرغ الخلاط على دفعات متساوية تقريباً وتحضر أجزاء العينة من ثلاث كميات على الأقل تؤخذ أثناء تفرغ الخلاطة.

وتنقل العينة بعد ذلك إلى مكان الإختبار وتخلط خلطاً تاماً على سطح غير منفذ للماء بجاروف أو مايمثله لضمان تجانسها وبذلك تكون العينة معدة للإختبار مباشرة. ويجب مراعاة حماية عينة الإختبار من التأثيرات الجوية مثل الشمس والرياح والأمطار والأتربة وذلك في الفترة بين تحضير العينة وإجراء الإختبارات التي يجب أن لا تزيد عن ١٥ دقيقة ويراعى أن تسجل مع كل عينة البيانات التالية:

- ♦ تاريخ ووقت أخذ عينة الإختبار.
- ♦ الطريقة المستخدمة في خلط الخرسانة.
- ♦ نسب مكونات المواد المكونة لخلطة الخرسانة.
- ♦ مكان الخلط.
- ♦ درجة الحرارة والظروف الجوية.

ويلاحظ أن خواص الخرسانة الطازجة المطلوبة لمنشأ خرساني معين تحدد طبقاً لطبيعة المنشأ وكذلك أبعاد القطاعات الخرسانية وكثافة أسياخ التسليح وتكنولوجيا تصنيع الخرسانة من حيث طريقة الخلط والنقل والصب والدمك والمعالجة.

## ٧-٣ الخواص الرئيسية للخرسانة الطازجة

للخرسانة الطازجة أربعة خواص رئيسية هي:

- |             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| Consistency | □ | ١ - قوام الخلطة الخرسانية |
| Workability |   | ٢ - قابلية التشغيل        |
| Segregation |   | ٣ - الانفصال الحبيبي      |
| Bleeding    | □ | ٤ - النزيف (النضج)        |

## ١- القوام Consistency

### □ تعريف القوام:







- يعبر قوام الخرسانة الطازجة عن درجة بلل الخرسانة Degree of Wetness فمثلاً يقال خرسانة جافة القوام Dry أو صلبة القوام Stiff أو لدنة القوام Plastic أو مبتلة القوام Wet أو رخوة القوام Sloppy.
- ويمكن القول بأن قوام الخرسانة يعبر عن السيولة النسبية للخرسانة Relative Fluidity أى أنه يبين النسبة بين كمية ماء الخلط وكمية المواد الجافة بالخرسانة.

### □ الغرض من تحديد القوام:

هو ضمان الحصول على خرسانة ذات درجة سيولة أو لدونة تتناسب مع مختلف الأعمال الإنشائية. كما أنه من أهم وأبسط الخواص التى تساعد على التأكد من إنتظامية خلطات الخرسانة الطازجة وتجانسها وضبط جودتها وذلك قبل الصب مباشرة.

### □ العوامل التى تؤثر على القوام:

- نسبة مكونات الخرسانة: من ماء ورمل وزلط وأسمنت حيث يزداد الهبوط بزيادة محتوى الماء فى الخلطة. أو بزيادة نسبة الأسمنت. أو لصغر نسبة الرمل إلى الزلط (أنظر شكل ٧-١).
- نعومة الأسمنت (المساحة السطحية للأسمنت) حيث يزداد الهبوط بزيادة المساحة السطحية للأسمنت وحتى حوالى ٢٠٠٠ سم<sup>٢</sup>/جم ثم تقل بعد ذلك بشرط ثبوت جميع العوامل الأخرى فى الخلطة الخرسانية كما هو مبين بالمنحنى شكل (٧-١).
- المقاس الإعتبارى الأكبر للركام حيث يزداد الهبوط بزيادة ذلك المقاس ويقل كلما صغر حجم الحبيبات.
- الزمن بين الإنتهاء من خلط الخرسانة وبين إجراء إختبار الهبوط حيث يقل الهبوط بزيادة ذلك الزمن كما بشكل (٧-١).
- حرارة الجو: حيث يقل الهبوط كلما زادت حرارة الجو (نتيجة تبخر جزء من ماء الخلط).
- الإضافات: تعمل الإضافات على تحسين قوام الخرسانة بدرجات متفاوتة وأهم هذه الإضافات الملدنات Superplasticizers هى مواد سائلة تضاف إلى الخلطة بنسبة ١ - ٣% من وزن الأسمنت.



شكل (٧-١) العوامل التي تؤثر على قوام الخرسانة.

## □ طرق تعيين القوام:

يوجد ثلاثة طرق رئيسية لتعيين قوام لخرسانة هي:

- \* هبوط الخرسانة بعد إزالة قالب التشغيل Slump Test.
- \* إنسياب الخرسانة الطازجة بعد تعرضها لإهتزازات ترددية Flow Test.
- \* اختراق جسم معدني للخرسانة تحت تأثير وزنة Ball Penetration Test.

### أولاً: اختبار الهبوط Slump Test

- الغرض من الاختبار: تحديد قوام الخلطة الخرسانية بتعيين مدى هبوطها بعد تشكيلها على هيئة مخروط ناقص وذلك إما في المعمل أو في موقع التنفيذ. وذلك للتأكد من نسب مكونات الخلطة الخرسانية حيث أن أي تغيير في نسبة الأسمنت أو كمية الماء والركام يؤثر على قيمة الهبوط. ويعتبر هذا الاختبار من أبسط وأفضل الوسائل لضبط الجودة في محطات الخلط وفي مواقع التنفيذ.

- قالب الإختبار: عبارة عن مخروط ناقص ومصنوع من معدن متين بسمك ١,٥ مم على الأقل مفتوح من أعلى ومن أسفل ، قطر فتحته العليا ١٠ سم والسفلى ٢٠ سم وإرتفاعه ٣٠ سم كما بشكل (٧-٢).

- قضيب الدمك: وهو سيخ من الصلب بقطر ١٥ مم وطول ٦٠ سم.



شكل (٧-٢) قالب اختبار الهبوط وقضيب الدمك.

- طريقة إجراء الاختبار:

- ينظف السطح الداخلى للقالب بحيث لا توجد به أى مياه عالقة أو آثار خرسانية.
- يوضع القالب على سطح أفقى أملس غير مُنفذ للماء على أن يثبت جيداً.
- يملأ القالب على ثلاث طبقات إرتفاع كل منها يساوى ثلث إرتفاع القالب تقريباً على أن تدمك كل طبقة بواسطة قضيب الدمك ٢٥ مرة موزعه تقريباً على السطح وبشرط أن ينفذ القضيب إلى الطبقة التى تحتها.
- بعد الانتهاء من دمك الطبقة العليا للقالب يسوى سطحها مع حافة القالب.
- يرفع القالب بعد ملئها مباشرة فى إتجاه رأسى وببطء وعناية كما بشكل (٣-٧).
- يقاس مقدار الهبوط Slump بعد رفع القالب مباشرة وهو الفرق بين إرتفاع القالب وإرتفاع مركز عينة الخرسانة الطازجة كما بشكل (٤-٧). يتم توصيف القوام إما جاف أو صلب أو لدن أو مبتل أو رخو وذلك طبقاً لقيمة الهبوط كما هو موضح بجدول (١-٧).
- أما جدول (٢-٧) فيوضح قيم استرشادية للقوام ودرجة الدمك فى بعض الإنشاءات المختلفة.

**ملاحظات:**


- يجب أن لا يزيد المقاس الإعتبارى الأكبر للركام المستخدم عن ٤٠ مم.
- يجب أن لا تزيد الفترة بين إنتهاء الخلط وبداية إجراء الإختبار عن دقيقتين.
- تحدث ثلاثة أشكال مختلفة لحالة الهبوط فقد يكون هبوطاً حقيقياً True Slump أو هبوط قص Shear Slump أو إنهيار Collapse كما بشكلى (٥-٧) و (٦-٧).
- يراعى اعادة الإختبار على عينة أخرى فى حالة حدوث إنزلاق جانب Slipping فى العينة أو إنهيار Collapse. إذا تكرر ذلك فى حالة إعادة الإختبار فيقاس الهبوط مع تسجيل ذلك مع النتيجة.

**جدول (١-٧) قيم الهبوط المناظرة لدرجات قوام الخرسانة المختلفة.**


الهبوط (مم)	صفر-٢٠	٤٠-١٠	١٢٠-٣٠	٢٠٠-١٠٠	٢٢٠-١٨٠
قوام الخلطة الخرسانية	جاف	صلب	لدن	مبتل	رخو
Consistency	Dry	Stiff	Plastic	Wet	Sloppy




شكل (٧-٣) رفع القالب بعد ملئه في إتجاه رأسى.



شكل (٧-٤) قياس الهبوط لتحديد قوام الخرسانة الطازجة.



شكل (٧-٥) أشكال الهبوط المختلفة.




شكل (٧-٦) نموذج للهبوط الحقيقي.

جدول (٧-٢) القوام ومحتوى الأسمت ومقاس الركام المناسب للأنواع المختلفة من الإنشاءات.

الهبوط (مم)	درجة الدمك	نوع العنصر الإنشائي
صفر - ٢٥	دمك ميكانيكي	خرسانة كتلية.
٢٥ : ٥٠	دمك ميكانيكي	القواعد الخرسانية خفيفة التسليح ومتوسطة التسليح. قطاعات خرسانية خفيفة التسليح.
٥٠ : ١٠٠	دمك ميكانيكي دمك يدوي	قطاعات خرسانية متوسطة وعالية التسليح. قطاعات خرسانية خفيفة التسليح.
١٠٠ : ١٢٥	دمك خفيف	قطاعات خرسانية كثيفة التسليح.
١٢٥ : ٢٠٠	دمك خفيف	أساسات عميقة وخرسانة قابلة للضحخ مع استخدام إضافات كيميائية (ملدنات أو ملدنات فائقة)


و تجدر الإشارة أنه في حالة الخرسانة ذات درجة السيولة العالية أو التي يزيد فيها الهبوط عن ٢٢ سم مثل الخرسانة ذاتية الدمك فإنه يتم قياس انسياب الهبوط وهو القطر المتوسط للخرسانة المناسبة بعد رفع مخروط الهبوط. وفي الخرسانة ذاتية الدمك فيشترط أن لا يقل انسياب الهبوط عن ٦٠ : ٧٠ سم كما بشكل (٧-٧).



شكل (٧-٧) انسياب الهبوط في الخرسانة ذاتية الدمك.

## ثانياً: اختبار الانسياب Flow Test

يختص هذا الاختبار بتعيين النسبة المئوية لانسياب الخرسانة والتي تُعبر عن حالة القوام وذلك بإجراء إهتزاز ترددي لمخروط ناقص من الخرسانة موضوع على لوح معدني وتسجيل مدى إنتشار أو انسياب الخرسانة كنسبة مئوية من القطر الأصلي لقاعدة المخروط.



شكل (٧-٨) جهاز الانسياب لتحديد القوام.

### الأجهزة :

- قالب الإختبار : وهو عبارة عن قالب معدني على شكل مخروط ناقص ويكون هذا القالب مفتوحاً من أعلى ومن أسفل بمستويين عموديين على محور المخروط.
- قرص الانسياب (Flow Table) ويثبت القرص على قاعدة جاسئة بإرتفاع من ٤٠-٥٠ سم بوزن ١٥ كج على الأقل.

### طريقة إجراء الإختبار:

- ١- ينظف القرص جيداً بالماء ثم يجفف بعناية حيث لا يبقى به أثر لماء التنظيف.
- ٢- يوضع القالب مثبتاً في وسط القرص وذلك بالضغط على مقبضية باليد.
- ٣- يُملأ القالب على طبقتين إرتفاع كل منهما يساوي نصف الإرتفاع تقريبا على أن تدمك كل طبقة بواسطة قضيب الدمك القياسي ٢٥ مرة موزعة تقريبا بالتساوي على سطح المقطع المستعرض للقالب بشرط أن ينفذ القضيب إلى الطبقة التي تليها (يراعى أن يكون نصف عدد ضربات الدمك في إتجاه مائل إلى الخارج والنصف الثاني في إتجاه رأسى).

- ٤- بعد الانتهاء من دمك الخرسانة للطبقة العليا للقالب يسوى سطحها مع حافة القالب بالمسطرين مع مراعاة ملء القالب تماماً.
- ٥- تُزال الخرسانة الزائدة التي سقطت على قرص الإختبار عند تسوية السطح ثم ينظف جيداً حول قالب الإختبار.
- ٦- يُرفع القالب المعدنى بعد ملئه مباشرة من الخرسانة بانتظام فى إتجاه رأسى.
- ٧- يُرفع القرص ويخفض بمعدل منتظم لمسافة ١٢,٥ مم (٢/١ بوصة) وذلك ١٥ مرة فى مدى حوالى ١٥ ثانية.
- ٨- تقاس قاعدة الخرسانة المناسبة نتيجة الرفع والخفض المذكورة ويكون القياس لقطر القاعدة فى ٦ إتجاهات مختلفة ثم يؤخذ متوسط هذه القراءات ليمثل قطر الإنسياب لقاعدة المخروط الخرسانى بعد إنسياب الخرسانة.
- ٩- تحسب النسبة المئوية لإنسياب الخرسانة (الأقرب ٥ مم) بإعتبارها النسبة المئوية لزيادة قطر الإنسياب عن قطر القاعدة الأصلى كمايلى:

$$\text{النسبة المئوية للإنسياب} = \frac{\text{قطر الإنسياب (سم)} - ٢٥}{٢٥} \times ١٠٠$$

(حيث أن قطر القاعدة الأصلى للمخروط الخرسانى يساوى ٢٥ سم)

ويعتبر اختيار الإنسياب اختباراً معملياً فى معظم الحالات نظراً لعدم سهولة تواجد الجهاز فى موقع العمل. ويمثل الجدول الآتى النسب المئوية للإنسياب عند درجات القوام المختلفة.

جدول (٧-٣) العلاقة بين قوام الخلطة والإنسياب.

النسبة المئوية للإنسياب	صفر-٢٠%	١٥-٦٠%	٥٠-١٠٠%	٩٠-١٢٠%	١١٠-١٥٠%
قوام الخلطة الخرسانية	جاف	صلب	لدن	مبتل	رخو
Consistency	Dry	Stiff	Plastic	Wet	Sloppy

### **ثالثاً: إختبار كرة الإختراق (كيلي) Ball Penetration Test**

وهذه الطريقة يحدد بها قوام الخرسانة ببسر ودقة كافيين وهو إختبار مشابه للهابط إلا أنه أسهل منه وأسرع منه. و يتكون الجهاز أساساً من ثقل على شكل نصف كرة نصف قطرها ١٥ سم ووزنها ١٣,٦ كج يتصل بها يد عليها مقياس مدرج والكل ينزلق من فتحة داخل إطار كما في شكل (٧-٩) ويمكن وضع هذا الإطار على سطح الخرسانة المراد قياس قوامها كما أن هذا الإطار يصلح في نفس الوقت لإستخدامه كمستوى ثابت للمقارنة وقت الإختبار ويلاحظ أن جميع أجزاء الجهاز تصنع من الصلب أو أى معدن مشابه.

#### **طريقة إجراء الإختبار:**

يمكن وضع الخرسانة في وعاء أو يمكن إجراء الإختبار والخرسانة في مكانها داخل الفرغ بعد صبها مباشرة ، وفي الحالتين يجب ألا يقل سمك الخرسانة عن ١٥ سم وأن يكون لها سطحاً مستوياً بأقل بعد يساوى ٣٠ سم. ويجب جعل سطح الخرسانة مستوياً وناعماً.

يوضع الجهاز بعناية فوق سطح الخرسانة مع رفع اليد إلى أعلى وجعل الإطار يرتكز برفق فوق السطح ثم تترك اليد لتتزلق داخل الإطار. تُقرأ مسافة إختراق الثقل داخل الخرسانة مباشرة على اليد المدرجة لأقرب ٥ مم. يؤخذ متوسط عدة قراءات في أماكن متفرقة. وتفيد هذه الطريقة في بيان ومقارنة قوام الخرسانة عند صبها مباشرة داخل الفرغ.



شكل (٧-٩) جهاز كرة كيلي لقياس القوام.

## ٢- القابلية للتشغيل Workability

### تعريف:

القابلية للتشغيل هي خاصية الخرسانة الطازجة التي تبيّن سهولة التي يمكن بها صب ومناولة الخلطة الخرسانية كما تبيّن درجة تجانسها ومقاومتها للانفصال الحبيبي.


العوامل التي تؤثر على القابلية للتشغيل للخرسانة:

### ١- الركام:

- مقاس الركام: زيادة نسبة الرمل تزيد من الإحتكاك وبالتالي تزيد صلابة الخلطة (شكل ٧-١٠).
- شكل حبيبات الركام: الحبيبات المدورة أكثر قابلية للتشغيل بينما الحبيبات الزاوية والمفلطحة والغير منتظمة صعبة التشغيل.
- حالة السطح: تقل درجة التشغيل بسبب خشونة السطح مثل حالة الأحجار المكسرة.
- المسامية: تقلل زيادة المسامية من حركة الحبيبات وتزيد من الإحتكاك الداخلى بينها وتقل التشغيلية.
- المقاس الإعتبارى الأكبر: إزدياد حجم الحبيبات يقلل من القابلية للتشغيل ويمكن ذلك يكون معتمداً على كيفية صب الخرسانة وطبيعة المنشأ. (أفضل مقاس للخرسانات المسلحة هو ١٥ إلى ٣٠ مم و فى حالة خرسانة الطرق ٥٠ الى ٧٠ مم).

### ٢- الأسمنت:

- نوعه: حيث تؤثر طرق صناعة الأسمنت على التشغيلية نتيجة تغير درجة التشحيم فى كل نوع.
- نعومته: زيادة نعومة الأسمنت يزيد من درجة تشغيل الخرسانة ولكن تكاليف طحن وتنعيم الأسمنت مكلفة جداً بحيث لا توازى المكسب فى زيادة درجة التشغيل.
- خواص العجينة: نسبة الركام إلى الأسمنت حيث تؤثر هذه النسبة على القابلية للتشغيل بدرجات متفاوتة تعتمد على عدة عوامل مختلفة مثل المساحة السطحية ونصف قطر الركام والحجم.



شكل (٧-١٠) تأثير نسبة الركام الصغير في الركام الشامل على القابلية للتشغيل.

### ٣- الماء:

في الخلطات الفقيرة بالأسمنت فإن زيادة الماء لا يؤثر تأثيراً كبيراً على القابلية للتشغيل أما في الخلطات الغنية فإن زيادة الماء لها تأثير كبير وحساس على القابلية للتشغيل.

### ٤- نسبة الماء/الأسمنت:

صغر نسبة م/س تعطى خرسانة جافة وزيادة هذه النسبة لدرجة معينة ينتج عنها خرسانة لها درجة تشغيل أفضل ولكن الزيادة الكبيرة في نسبة الماء ينتج عنها خرسانة ذات تشغيلية رديئة نظراً لسيولتها كما بشكل (٧-١١).

### ٥- الإضافات:

تعمل الإضافات على تحسين درجة التشغيل للخرسانة بدرجات متفاوتة وأهم هذه الإضافات هي:

- الملدنات Superplasticizers وهي مواد سائلة تضاف إلى الخلطة بنسب ١ : ٣% من وزن الأسمنت.

- مواد مسحوق ناعما وتعمل على تشحيم الخلطة مثل بودرة الحجر الجيري.

- مواد جيلاينية تضاف إلى الخلطة.

### ٦- الهواء المحبوس:

يعمل الهواء المحبوس في الخرسانة على تحسين القابلية للتشغيل وذلك إذا كانت نسبة تتراوح من ٣% إلى ٧%.



## □ طرق تعيين القابلية للتشغيل:

يوجد عدة طرق لتعيين قابلية الخرسانة للتشغيل ومن أهم هذه الطرق:

\* اختبار عامل الدمك  
\* طريقة في بي

Compacting Factor Test  
Vebe (VB) Test

### أولاً: إختبار عامل الدمك Compacting Factor Test

يجرى هذا الإختبار لتحديد درجة قابلية تشغيل الخرسانة الطازجة وهذا الإختبار مبني على أساس أن الجهد اللازم لدمك الخرسانة يعبر عن مدى القابلية للتشغيل. ويبين الشكل الموضح الجهاز المستخدم في هذا الإختبار.

طريقة إجراء الإختبار:

- توضع الخلطة الخرسانية في المخروط العلوى بواسطة الجاروف ويسوى سطحها مع حافة المخروط.
- يفتح الباب الموجود في أسفل المخروط العلوى بحيث يسمح بهبوط الخرسانة تحت تأثير وزنها فقط إلى المخروط السفلى.
- تكرر نفس الخطوات بالنسبة للمخروط السفلى فتمر الخرسانة إلى الإسطوانة.
- بعد الإنتهاء من ملء الإسطوانة يسوى سطحها وتنظف جوانبها وحوافها الخارجية ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المألئة للإسطوانة وهو وزن الخرسانة المدموكة جزئياً = و.
- يعاد ملء الإسطوانة من نفس الخلطة الخرسانية على طبقات على أن تدمك كل طبقة يدوياً أو ميكانيكياً حتى تملأ تماماً بالخرسانة ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المألئة للإسطوانة وهو وزن الخرسانة المدموكة كلياً = ك.

$$\text{عامل الدمك} = \frac{\text{وزن الخرسانة المدموكة جزئياً (نتيجة هبوطها)}}{\text{وزن الخرسانة المدموكة كلياً (نتيجة دمكها)}} = \frac{و}{ك}$$

وبمعرفة عامل الدمك يمكن تحديد درجة القابلية للتشغيل كما في جدول (٧-٤). ويعتبر إختبار عامل الدمك إختباراً معملياً وغير مناسب لموقع العمل إلا في المنشآت الكبيرة. وتستخدم هذه الطريقة لقياس قابلية التشغيل لجميع الخلطات الخرسانية باستثناء الخلطات منخفضة القابلية للتشغيل والخلطات الخشنة لتعذر الحصول على نتائج دقيقة لهذه الخلطات.



شكل (٧-١٢) جهاز عامل الدمك.

جدول (٧-٤) القابلية للتشغيل معبراً عنها بعامل الدمك.

الإستعمال المناسب للخرسانة.	الهبوط (سم)	عامل الدمك	درجة التشغيلية
الطرق المستخدم فيها الهز بالماكينات العادية أو اليدوية	٢,٥ - صفر	٠,٧٨	منخفضة جداً
الطرق المستخدم فيها الهز بالماكينات اليدوية أو الهز اليدوي إذا كان الركام مستديراً أو زاوياً. الخرسانة الكتلية فى الأساسات بدون اهتزازات أو الخرسانة المسلحة التى يها تسليح خفيف بواسطة الدمك بالهز.	٥ - ٢,٥	٠,٨٥	منخفضة
الأسقف المدموكة باليد أو الخرسانة المسلحة ذات التسليح الثقيل والمدموكة باليد أو بالإهتزازات.	١٠ - ٥	٠,٩٢	متوسطة
لقطاعات ذات التسليح الشديد جداً غير المناسب للهز.	١٧,٥ - ١٠	٠,٩٥	عالية

## ثانياً : طريقة في بي Vebe (VB) Test

وهذا الاختبار تعديل لاختبار إعادة التشكيل بحيث ألغيت الإسطوانة الداخلية به وتم الدمك بالهز بدلاً من الرج والشكل (٧-١٤) يوضح رسماً لهذا الجهاز. ويفترض أن إعادة التشكل قد اكتملت عندما يغطي اللوح الزجاجي الخرسانة تماما وعندما تتلاشى كل الفراغات في الخرسانة ويحدد هذا بالنظر الذي يعتبر أحد عيوب إجراء الإختبار. ويتم الدمك بواسطة منضدة إهتزاز بها حمل غير متمركز ويدور بسرعة ٣٠٠٠ لفة في الدقيقة وبعجلة قدرها ٣ ج إلى ٤ ج حيث ج هي عجلة الجاذبية الأرضية. وبفرض أن كمية الطاقة اللازمة لتمام الدمك تمثل درجة التشغيلية للخليط معبراً عنها بالزمن اللازم بالثانية لإعادة التشكل الكامل. وفي بعض الأحيان يعمل تصحيح قدره  $V_2/V_1$  حيث  $V_2$  هو حجم الخرسانة بعد الإهتزاز و  $V_1$  هو حجمها قبل الإهتزاز. وهذا الجهاز أميز من جهاز عامل الدمك حيث قد تلتصق بعض الخرسانة الجافة في القواديس وهو مناسب جداً في حالة إختبار الخرسانة الجافة أو الخرسانة التي بها ألياف. وقد يستخدم أيضاً للتعبير عن القوام.



شكل (٧-١٤) جهاز في بي.

### ٣- الانفصال الحبيبي Segregation

الانفصال الحبيبي هو انفصال مكونات أي خليط غير متجانس (مثل الخرسانة) بحيث يصبح توزيع هذه المكونات غير منتظم. ويوجد نوعان من الانفصال الحبيبي للخرسانة:

- ١- انفصال الحبيبات الكبيرة من الركام نتيجة لكونها أكثر ترسباً. وذلك يكون في الخلطات الجافة جداً وخاصة الفقيرة في الأسمنت.
- ٢- انفصال الأسمنت اللباني ويحدث ذلك في الخلطات المبتلة جداً.

#### □ أسباب حدوث الانفصال الحبيبي:

- ١- الخلط: عند زيادة زمن الخلط عن الزمن اللازم والمناسب فقد يحدث انفصال نتيجة قوة الطرد المركزية لحلة الخلاط والذي ينتج عنه أن الركام الصغير يلتصق بالجدار والكبير يهبط إلى أسفل. ولتلافي ذلك يجب عدم زيادة زمن الخلط عن الزمن المحدد لذلك. كذلك يجب عند تفريغ الخلاط أن لا تزيد مسافة التفريغ عن ١,٠ متر.
- ٢- النقل: عند نقل الخرسانة إلى موضع الصب يمكن حدوث انفصال نتيجة الرج و التآرج لعربات النقل وخاصة في الخلطات المبتلة.
- ٣- الصب: يجب مراعاة عدم الصب من إرتفاعات عالية.
- ٤- الدمك: الدمك الزائد قد يسبب انفصلاً حبيبياً.

#### □ لملافة الانفصال الحبيبي:

- ١- ينبغي العناية بتصميم الخلطة الخرسانية وضبط مكوناتها عن طريق زيادة المواد الناعمة مثل الأسمنت والركام الصغير وكذلك تقليل نسبة م/س مما يؤدي إلى تماسك أكبر للخلطة الخرسانية.
- ٢- استخدام إضافات تقليل ماء الخلط Superplasticizers.
- ٣- مراعاة عمليات الصناعة من خلط و نقل و صب كما سبق شرحه.
- ٤- استخدام إضافات تحسين اللزوجة Viscosity Enhancing Admixtures.

## ٤- النضح Bleeding

النضح هو تكون طبقة من الماء على سطح الخرسانة المصبوبة حديثاً بعد دمكها و تسويتها.

### □ أسباب حدوث النضح:

كثرة الدمك الذى يؤدي إلى هبوط المكونات الثقيلة (الركام) إلى أسفل وصعود العجينة الأسمنتية إلى أعلا وكذلك زيادة ماء الخلط. وأضرار النضح تتلخص فى الآتى:

١- إحتواء الطبقة العليا على نسبة عالية من الماء مما يسبب وجود فراغات فى تلك الطبقة نتيجة تبخر الماء وبالتالي ضعف مقاومة الخرسانة.

٢- عند صعود الماء إلى أعلا قد يحمل معه جزيئات ناعمة من الأسمنت تكون طبقة هشة على السطح بعد تبخر الماء وجفافه ولذلك يلزم إزالة هذه الطبقة قبل الإستمرار فى الصب.

٣- تراكم طبقة رقيقة من الماء تحت سطوح الركام الكبير والحديد مما يؤدي إلى فراغات وضعف قوة التماسك بين الخرسانة و حديد التسليح.

### □ لملافة ظاهرة النضح:

يجب إستعمال كمية ماء خلط مناسبة وعدم إستعمال خلطات مبتلة جداً أو بها نسبة قليلة من المواد الناعمة مثل الأسمنت والرمل. كما إن إستخدام نسبة من الملدنات فى الخلطة يؤدي إلى تحسين خواص الخرسانة ويعمل على تقليل ماء الخلط وتلاشى ظاهرة النضح.

\*\*\*\*\*

## الباب الثامن

### خواص واختبارات الخرسانة المتصلدة

### Properties and Testing of Hardened Concrete

#### ٨-١ مقاومة الضغط Compressive Strength


إن مقاومة الضغط هي أهم خواص الخرسانة المتصلدة على الإطلاق وهي تعبر عن درجة جودتها وصلابتها ، ومقاومة الضغط هي المقاومة الأم للخرسانة حيث أن معظم الخواص والمقاومات الأخرى مثل الشد و الانحناء والقصر والتماسك مع حديد التسليح تتحسن وتزيد بزيادة مقاومة الضغط والعكس صحيح. لذلك يجرى اختبار الضغط بغرض التحكم في جودة إنتاج الخرسانة في موقع المشروع كما يستخدم هذا الاختبار في أغراض التصميم الإنشائي لتحديد المقاومة المميزة Characteristic Strength وإجهاد التشغيل Working Stress للخرسانة في الضغط الذي يؤخذ كنسبة من المقاومة القصوى للضغط. كما يفيد اختبار الضغط في تحديد صلاحية الركام وماء الخلط للتعرف على تأثير الشوائب التي قد توجد بهما على مقاومة الضغط للخرسانة. والواقع حالياً أن مقاومة الضغط لخرسانة المنشآت التقليدية تتراوح بين ٢٥٠ - ٣٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> أما بالنسبة للمنشآت الخاصة والوحدات سابقة التجهيز فمقاومة الضغط تزيد عن ذلك وتصل إلى ٤٠٠ - ٥٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> والوحدات الخرسانية سابقة الإجهاد يجب أن تكون ذات مقاومة للضغط تزيد عن ٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وقد تصل إلى ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>. وقد سبق الإشارة في الأبواب السابقة عن إمكانية صناعة الخرسانة عالية المقاومة (مقاومة الضغط أكبر من ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>) والتي نأمل أن تأخذ طريقها إلى الواقع العملي في مصر في المستقبل القريب.

#### ٨-١-١ العوامل المؤثرة على مقاومة الضغط

تتأثر مقاومة الضغط بعوامل عديدة ومتنوعة يلخصها الرسم البياني شكل (٨-١) في أربعة مجموعات رئيسية هي:

- المواد المكونة ونسب الخلط.
- طرق صناعة الخرسانة من خلط ونقل وصب ودمك.
- ظروف المعالجة.
- العمر وظروف الاختبار.


وفيما يلي شرح بإيجاز لبعض هذه العوامل.




شكل (٨-١) العوامل التي تؤثر على المقاومة.

## أولاً: تأثير الأسمنت

الأسمنت هو المكون الرئيسي الفعال الذي تتوقف عليه مقاومة الخرسانة وأهم العوامل المؤثرة في الأسمنت هي كميته ونعومته وتركيبه الكيميائي. فنجد أن مقاومة الخرسانة تزيد بزيادة محتوى الأسمنت وذلك حتى محتوى معين يقل عنده معدل الزيادة في المقاومة ثم تتوقف الزيادة في المقاومة بعد ذلك وربما تقل. وهذا المحتوى يختلف باختلاف نسب مكونات الخلطة وكذلك يتوقف على وجود أو عدم وجود إضافات كيميائية أو معدنية. وعموماً فقد وجد أن المحتوى الأقصى للأسمنت الذي يعطى أعلى مقاومة لضغط للخرسانة يقع بين ٤٥٠ و ٥٥٠ كج/م<sup>٣</sup> (شكل ٢-٨). أما بالنسبة لنعومة الأسمنت فهي تؤثر تأثيراً كبيراً على مقاومة الخرسانة وخاصة في الأعمار المبكرة حتى ٢٨ يوم. بعد ذلك يقل معدل الزيادة في المقاومة تدريجياً بتقدم عمر الخرسانة حتى يكاد ينعدم عند الأعمار المتأخرة جداً كما هو موضح بشكل (٣-٨).




شكل (٣-٨) تأثير نعومة الأسمنت.



شكل (٢-٨) تأثير محتوى الأسمنت.


أما بالنسبة لتأثير التركيب الكيميائي للأسمنت فيعتمد ذلك بصورة كبيرة على نسب المكونات الرئيسية الأربعة للأسمنت وهي سيليكات ثنائي الكالسيوم C2S وسيليكات ثلاثي الكالسيوم C3S وثالث ألومينات الكالسيوم C3A ورابع ألومينات حديد الكالسيوم C4AF. أما العنصرين الأولين C2S و C3S فهما الذين يتحكمان في المقاومة ويتراوح مجموع نسبتيهما حوالي ٧٥% . وعموماً فإن الأسمنت الذي يحتوى على نسبة عالية من C3S يكتسب مقاومة أسرع من الأسمنت المحتوى على نسبة عالية من C2S حيث أن C3S هو المركب المسنول عن المقاومة المبكرة للأسمنت. أما العنصر الثالث في الأسمنت و هو ثالث ألومينات الكالسيوم فهو المسنول عن انبعاث حرارة عالية أثناء الخلط وهو المتسبب في وجود الخواص غير المرغوبة في الأسمنت مثل حدوث التغيرات الحجمية و التشققات و التدهور عند التعرض للكبريتات. إلا أن هذا العنصر موجود في الأسمنت بحكم تواجده في المواد الخام. أما العنصر الرابع وهو رابع ألومينات حديد الكالسيوم فهو عنصر خامل تقريباً ويحل محل العناصر النشطة في الأسمنت وبالتالي فلا يرغب في تواجده بنسبة عالية. وبالتحكم في نسبة المكونات الرئيسية للأسمنت وكذلك نعومته يمكننا صناعة الأنواع المختلفة من الأسمنت مثل الأسمنت سريع التصلد والأسمنت البورتلاندى العادي والأسمنت فائق النعومة والأسمنت المقاوم للكبريتات ..... إلخ. والشكل رقم (٨-٤) يوضح تأثير نوع الأسمنت حيث نجد أن الأسمنت السريع التصلد يظهر مقاومة مبكرة عالية ولكن بعد ثلاثة شهور تقريباً تكون المقاومة مساوية لتلك التى نحصل عليها من الأسمنت البورتلاندى العادي. جدول (٨-١) وشكل (٨-٥) يوضحان المكونات الكيميائية لأنواع الأسمنت المختلفة وكذلك تأثيرها على خواص الأسمنت.



شكل (٨-٤) تأثير نوع الأسمنت على مقاومة الضغط.

## جدول (٨-١) خواص الأنواع المختلفة للأسمنت.


نوع الأسمنت	معدل زيادة المقاومة	الحرارة المنبعثة	الاتكماش بالجفاف	مقاومة التشرخ	المقاومة للكيميائيات كبريتات أحماض
بورتلاندى عادى	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	منخفض
بورتلاندى سريع التصلد	عالي	عالي	متوسط	منخفض	منخفض
بورتلاندى منخفض الحرارة	منخفض	منخفض	فوق المتوسط	عالي	متوسط
مقاوم للكبريتات	منخفض/متوسط	منخفض/متوسط	متوسط	متوسط	عالي
بورتلاندى حديدي	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	فوق المتوسط




شكل (٨-٥) التركيب الكيميائي للأنواع المختلفة من الأسمنت.

## ثانياً: تأثير الركام

الركام هو المادة المألثة بالخرسانة والتي يُفترض أنها خاملة كيميائياً. وعموماً فإن مقاومة الخرسانة تتوقف على التماسك بين العجينة الأسمنتية والركام المستخدم حيث ينبغي أن تغلف العجينة الأسمنتية بكفاءة أسطح الركام المستخدم ومن ثم نجد أن نوع الركام وشكله ونعومته ومساحته السطحية وطبيعة سطحه من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مقاومة الخرسانة. شكل (٦-٨) يوضح تأثير نوع الركام على مقاومة الضغط حيث نجد أن الحجر الجيري أو الدولوميت يعطى مقاومة أكبر من الزلط. كذلك يبين شكل (٧-٨) أن مقاومة الضغط تزيد بزيادة قيمة معيار النعومة للركام الشامل. أما المساحة السطحية للركام فتؤثر تأثيراً كبيراً على مقاومة الضغط حيث نجد أنه عند مساحة سطحية حوالى ٢٥ سم<sup>٢</sup>/جم فإننا نحصل على المقاومة القصوى التي تقل تدريجياً إذا زادت المساحة السطحية أو قلت عن ذلك كما هو موضح بشكل (٨-٨). ومساحة الركام السطحية تعتمد على نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير وكذلك على نعومة أو خشونة الركام المستخدم.




شكل (٧-٨) تأثير معيار نعومة الركام




شكل (٦-٨) تأثير نوع الركام.

### ثالثاً: تأثير ماء الخلط و الدمك

إن تأثير نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س) هو بلا شك من أهم العوامل التي تؤثر ليس فقط على مقاومة Strength الخرسانة بل أيضاً على متانتها Durability. وعموماً فإن تقليل الماء في الخلطة إلى درجة معينة هو أساس الحصول على الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete أو الخرسانة عالية الأداء High Performance Concrete. وقد سبق الحديث في الباب الأول من هذا الكتاب عن تأثير نسبة (م/س) على الخرسانة وكذلك كيفية التحكم في نسبة الماء في الخرسانة باستخدام الإضافات الكيميائية (الملدنات). وقد وجد أنه عند درجة دمك محددة للخرسانة الطازجة فإن هناك نسبة معينة من (م/س) تكون عندها مقاومة الخرسانة نهائية عظمى. وعموماً فإن مقاومة الخرسانة تتأثر تأثراً كبيراً بدرجة دمكها كما هو موضح في شكل (٨-٩) حيث أن الدمك الغير جيد يؤدي إلى وجود فراغات هوائية في الخرسانة تعمل على تقليل المقاومة وتدهور الخرسانة.



شكل (٨-٩) تأثير الدمك.



شكل (٨-٨) تأثير المساحة السطحية للركام.


### رابعاً: تأثير العمر والمعالجة

إن زيادة مقاومة الخرسانة مع الزمن Strength Gain يتوقف بدرجة كبيرة على الظروف المحيطة بها وكذلك على ظروف المعالجة من حيث مدتها ودرجاتي الرطوبة والحرارة. فكلما زادت فترة معالجة الخرسانة في الرطوبة كلما زادت مقاومتها. كما أن الخرسانة المعالجة في الهواء تظهر مقاومة أقل كثيراً من الخرسانة المعالجة تحت الماء. إن الخرسانة المعالجة في الهواء مع تعرضها لدورات الجفاف يقيد عملية الإماهة وربما يوقفها ومن ثم تتوقف الزيادة في المقاومة. ولقد أوضحت الاختبارات طويلة المدى على الخرسانة المعالجة في الماء تحت درجة الحرارة العادية أن عملية الإماهة مستمرة حتى أعمار تصل سنوات عديدة ولكن بمعدل متناقص. ويتضح من شكل (٨-١٠) أن الخرسانة المعالجة في الماء تظهر مقاومة أعلى بمقدار مرتين أو أكثر من مقاومة الخرسانة الغير معالجة. ولقد أوضحت الاختبارات أيضاً أن العينات الخرسانية المعالجة في الهواء ومختبرة في جو جاف تُظهر مقاومة أكبر من العينات المناظرة التي عُرضت للهواء نفس المدة ولكنها شُبعت بالرطوبة قبل الاختبار مباشرة. وعموماً فإن المعدل الذي تتحسن به المقاومة Rate of Strength Gain يكون كبيراً في الأعمار المبكرة خاصة في الأسابيع الأربعة الأولى ويقل تدريجياً مع تقدم العمر. ولذلك تم اعتبار المقاومة بعد ٢٨ يوم هي المقاومة القياسية للخرسانة.

ولقد أجريت اختبارات عديدة على أنواع مختلفة من الخرسانة لدراسة مقاومة الضغط عند أعمار مختلفة وإيجاد العلاقة بينها. والواقع أن هناك علاقات كثيرة تربط مقاومة الخرسانة في الأعمار المختلفة بمقاومتها عند ٢٨ يوم إلا أن جميع هذه العلاقات تقريبية وتعطى قيم استرشادية فقط. وفي جميع الأحوال ينبغي اختبار الخرسانة بعد ٢٨ يوم حتى نتأكد تماماً من قيمة مقاومة الخرسانة الفعلية. وتجدر الإشارة أن اختبار الضغط بعد ٢٨ يوم لا يعطى قناعة تامة عن حقيقة مقاومة الضغط لبعض أنواع الخرسانة وخاصة تلك المحتوية على إضافات كيميائية مثل معجلات أو مؤخرات الشك وكذلك تلك المحتوية على مواد بوزولانية مثل غبار السيليكا وفي هذه الحالة ينبغي قياس المقاومة بعد ٥٦ يوم أو ٩٠ يوم على الأقل وذلك حتى تعطى صورة حقيقية عن المقاومة. وعموماً فإن الكود المصري قد أعطى بعض القيم الاسترشادية (جدول ٨-٢) للعلاقة بين مقاومة الضغط في الأعمار المختلفة ومقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم وذلك في حالة الخرسانة المصنوعة في الظروف العادية والغير محتوية على إضافات.

جدول (٨-٢) قيم استرشادية لنسبة مقاومة الضغط في أعمار مختلفة.

عمر الخرسانة (يوم)	٣	٧	٢٨	٩٠	٣٦٥
أسمنت بورتلاندى عادى	٠,٤	٣/٢	١	١,١٨	١,٣٣
أسمنت بورتلاندى سريع التصلد	٠,٥٥	٦/٥	١	١,١١	١,١٨




شكل (٨-١٠) معدل زيادة مقاومة الخرسانة مع الزمن في ظروف معالجة مختلفة.

### خامساً: تأثير شكل العينات على مقاومة الضغط

هناك ثلاثة أشكال شائعة للعينات الخرسانية التي تستخدم في اختبار الضغط وهي: المكعبة والاسطوانية و المنشورية كما بشكل (٨-١١) وقد لوحظ معملياً أن المقاومة المقاسة لخلطة معينة من الخرسانة تختلف باختلاف شكل العينات المختبرة. كما دلت التجارب على أنه لنفس الشكل من العينات تختلف المقاومة المقاسة معملياً باختلاف مقاس العينات المختبرة.

ولقد أجريت عدة أبحاث معملية بغرض الوصول إلى شكل ومقاس موحد ومناسب للعينات الممكن استخدامها في اختبار الضغط إلا أنه لا توجد حتى الآن طريقة نظرية أو رياضية لإعطاء حل جازم لهذه المشكلة وبذلك ظلت المواصفات الدولية مختلفة فيما بينها في اختيار الشكل والمقاس المناسب لعينات اختبار الضغط فنجد أن المواصفات القياسية البريطانية تنص على استخدام العينات المكعبة مقاس  $15,8 \times 15,8 \times 15,8$  سم بينما تنص المواصفات القياسية الأمريكية على استخدام العينات الاسطوانية مقاس  $30 \times 15$  سم ومن ناحية أخرى تنص المواصفات القياسية السويسرية على استخدام العينات المنشورية مقاس  $30 \times 15 \times 15$  سم في حين أن بعض دول وسط أوروبا تشترط اختبار مجموعة عينات مكعبة بالإضافة إلى عينات منشورية من نفس الخلطة الخرسانية. ونظراً للاختلاف الواضح بين المواصفات القياسية الدولية بشأن شكل ومقاس عينات اختبار الضغط فإن الأبحاث العلمية أولت هذا الموضوع اهتماماً كبيراً لمحاولة ربط المقاومة المستنتجة من أحد الأشكال بالمقاومة المستنتجة من الأشكال الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه نظراً لتزايد استخدام الخرسانة عالية المقاومة في وقتنا الحاضر فقد ظهر الميل لاستخدام عينات صغيرة مثل المكعب  $10 \times 10 \times 10$  سم والاسطوانة  $20 \times 10$  سم وذلك حتى تناسب ساعات ماكينات الضغط المتاحة.



شكل (٨-١١) الأشكال المختلفة من العينات الخرسانية المستخدمة في الضغط.

ولقد بينت الاختبارات أن العلاقة بين مقاومة الضغط للمكعب ومقاومة الضغط للاسطوانة غير ثابتة لأنها تتغير نتيجة اختلاف مقاومة الخرسانة ومقاس الركام الكبير وعوامل أخرى. ويعتبر تولد قوى الاحتكاك بين سطحي عينة الاختبار ورأس ماكينة الضغط من العوامل المؤثرة على تغير العلاقة بين مقاومة الضغط للعينة المكعبة و الاسطوانية و المنشورية حيث تؤثر قوى الاحتكاك على المقاومة الظاهرية للعينات المكعبة. بينما يحدث الانهيار في العينات الاسطوانية و المنشورية دون تأثير واضح لقوى الاحتكاك وبالتالي نجد دائماً أن مقاومة الضغط للعينة المكعبة أكبر من مقاومة الضغط للعينة الاسطوانية أو المنشورية. وسوف تتضح طبيعة تأثير هذا الاحتكاك على نتائج اختبارات الضغط فيما بعد. وتمتاز العينات الاسطوانية الشكل بأن توزيع الإجهادات على سطحها يكون منتظماً وبذلك تعطى إنعكاساً واضحاً لخواص الخرسانة. وإذا أخذنا المكعب القياسي (15×15×15) كأساس للمقارنة فإن الاختلاف في نتائج اختبار العينات المكعبة و الاسطوانية و المنشورية يكون كما هو موضح بالجدول (8-3). غير أن النسبة الموضحة للمقاومة في الجدول (8-3) تختلف باختلاف عمر الخرسانة عند اختبارها كما تختلف أيضاً باختلاف مقاومة الخلطة المختبرة وكذلك تتوقف على طبيعة المواد المكونة للخرسانة فنجد مثلاً أن نسبة مقاومة المنشور إلى مقاومة المكعب تزيد كلما كانت الخرسانة المختبرة بها نسبة أكبر من الرمل والمواد الناعمة.

جدول (8-3) قيم استرشادية لمعامل التصحيح لنتائج مقاومة الضغط طبقاً للكود المصري ٢٠٠١.


معامل التصحيح	الأبعاد (سم)	شكل القالب
٠,٩٧	١٠×١٠×١٠	مكعب
١,٠٠	١٥×١٥×١٥ أو ١٥,٨×١٥,٨×١٥,٨	مكعب
١,٠٥	٢٠×٢٠×٢٠	مكعب
١,١٢	٣٠×٣٠×٣٠	مكعب
١,٢٠	٢٠×١٠	اسطوانة
١,٢٥	٣٠×١٥	اسطوانة
١,٣٠	٥٠×٢٥	اسطوانة
١,٢٥	٣١,٦×١٥,٨×١٥,٨ أو ٣٠×١٥×١٥	منشور
١,٣٠	٤٧,٤×١٥,٨×١٥,٨ أو ٤٥×١٥×١٥	منشور
١,٣٢	٦٠×١٥×١٥	منشور

### سادساً: تأثير المقاس على مقاومة العينات


وجد أن مقاومة الخرسانة للضغط تختلف بالنسبة للعينات المتشابهة في الشكل والمختلفة في الأبعاد ، فكلما زادت الأبعاد تقل مقاومة الضغط المقاسة معملياً كما بشكل (٨-١٢). ولقد أدت هذه الظاهرة بالباحثين إلى محاولة عمل توحيد قياسي على أبعاد عينات اختبار الضغط سواء كانت مكعبة أو اسطوانية أو منشورية الشكل. وبالنسبة للعينات الاسطوانية الشكل نجد أن المقاومة المقاسة تتغير تبعاً لتغير مقياس الاسطوانة كما أنها تتغير أيضاً تبعاً لاختلاف نسبة ارتفاع الاسطوانة إلى قطرها (ع/ق) ، ويوضح جدول (٨-٤) عامل التصحيح لمقاومة الضغط الذي يضرب في المقاومة التي يحصل عليها من العينات الاسطوانية غير القياسية وذلك بغرض حساب المقاومة المطلوب الحصول عليها من العينات القياسية المأخوذة من نفس الخلطة والتي يعادل ارتفاعها ضعف قطرها. و يتضح من جدول (٨-٤) أن المقاومة التي نحصل عليها من العينات التي لها (ع/ق) أقل من ٢ تكون أكبر من المقاومة القياسية مما يستدعى ضربها بعامل تصحيح يقل بقيمته عن الواحد الصحيح تبعاً لنسبة (ع/ق).

جدول (٨-٤) عامل تصحيح المقاومة المناظر لنسب (ع/ق) المختلفة للاسطوانة (ASTM C 457)

نسبة الارتفاع إلى القطر (ع/ق)	٢,٠	١,٧٥	١,٥٠	١,٢٥	١,١٠	١,٠٠	٠,٧٥	٠,٥٠
عامل تصحيح المقاومة	١,٠	٠,٩٨	٠,٩٦	٠,٩٤	٠,٩٠	٠,٨٥	٠,٧٠	٠,٣٠



ضلع المكعب - سم




قطر الاسطوانة - مم


شكل (٨-١٢) تأثير مقاومة الخرسانة بتغير مقياس العينة.

## سابعاً: نوع قالب الصب

هناك عدة أنواع من القوالب يمكن إستخدامها لصب عينات إختبار الضغط سواء للعينات المكعبة أو الإسطوانية أو المنشورية الشكل. إلا أن أكثر هذه الأنواع شيوعاً هي القوالب المعدنية ثم تأتي قوالب البلاستيك والكرتون وقوالب ورق الشمع البرافيني. ويؤثر نوع مادة القالب المستخدم على مقاومة الضغط المقاسة معملياً تبعاً لقابلية القالب لإمتصاص الماء وقابليته لتسريب الماء الأسمنتي من خلال الجدران أو إحتمال حدوث تغير في شكل القالب Deformation خلال زمن تصدق الخرسانة. ومع أن القوالب المعدنية تُعتبر أفضل الأنواع لتجهيز عينات الإختبار إلا أن النوعين الآخرين يمتازان بقلّة التكاليف وسهولة الإستعمال في موقع العمل. وتُظهر العينات المصبوبة في قوالب من البلاستيك مقاومة أقل من تلك التي تُظهرها مثيلاتها المصبوبة في القوالب المعدنية. وجدير بالذكر أن المواصفات القياسية تنص على إستخدام القوالب المعدنية لتجهيز عينات إختبار الضغط إلا أنه قد يلزم في بعض الظروف إستخدام أنواع أخرى من القوالب وفي هذه الحالة تصحح المقاومة المقاسة بضربها بعامل التصحيح المناسب. شكل (٨-١٣) يبين شكل القالب المكعب المعدني أثناء تربيط جوانبه بينما يبين شكل (٨-١٤) القالب المناظر من البلاستيك أثناء تفريغ العينة الخرسانية منه بضغط الهواء.



شكل (٨-١٤) قالب مكعب بلاستيك.



شكل (٨-١٣) قالب مكعب معدني.

## ثامناً: ظروف التحميل


تتأثر المقاومة المقاسة لعينات اختبار الضغط بظروف التحميل المؤثرة عليها مثل طبيعة نهايات كل من عينة الاختبار وماكينة الضغط وكذلك الاحتكاك الناشئ بين سطحي العينة وماكينة الاختبار. وفيما يلي توضيح موجز لتأثير هذه الظروف على نتائج اختبار الضغط.

### ١ - طبيعة نهايات العينة

فى بعض الأحيان يُغطى السطح السفلى والعلوي لعينة اختبار الضغط بواسطة وسائد لمحاولة التغلب على خشونة عدم استواء سطح التحميل وتختلف المقاومة المقاسة للعينات ذات الوسائد عن تلك المقاسة للعينات العادية بدون وسائد حيث وُجد أن العينات ذات الوسائد تُظهر مقاومة أعلى من مقاومة العينات العادية القياسية وذلك لأن الوسائد تعمل على توزيع الحمل بانتظام على كامل مقطع العينة المختبرة. ويعتمد اختلاف المقاومة المقاسة على نوع مادة الوسادة وعلى طريقة صبها فوق سطحي العينة. وتوصى بعض الدراسات باستعمال طبقة رقيقة من عجينة الأسمنت كوسائد لأسطح تحميل عينات الضغط حيث أنه كلما كانت الوسادة رقيقة كانت نتائج الاختبار ممثلة للواقع. ويلاحظ أن استواء سطحي التحميل أو سطحي وسادتي التحميل يؤثر تأثيراً واضحاً على المقاومة المقاسة لعينة الاختبار حيث أن أي نسبة من الانحناء الناشئ فى هذين السطحين تسبب نقصاً كبيراً فى المقاومة الظاهرية للعينة.

### ٢ - طبيعة أطراف ماكينة الاختبار

توضع عينات الضغط عند اختبارها بين فكي ماكينة الضغط اللذين يشكلان لוחي التحميل المعدنيين. ويجب أن تكون مساحة لوح التحميل المعدني مساوية على الأقل أو أكبر من مساحة سطح العينة المعرض للتحميل. ومن المعروف أنه كلما كانت العينة كبيرة أو ذات مقاومة عالية جداً فإنه يلزمها ألواح تحميل معدنية سميكة حتى لا تكون هذه الألواح مرنة بالنسبة للأحمال الكبيرة التي ستؤثر عليها مما قد يسبب تركيز الإجهادات على سطح العينة. أما إذا كانت عينة الاختبار صغيرة وألواح التحميل المعدنية سميكة نوعاً ما فإنه يمكن اعتبار هذه الألواح جاسئة تماماً بالنسبة للأحمال الصغيرة التي سوف تتعرض لها وبذلك تستطيع هذه الألواح أن تعطى أحمالاً موزعة بانتظام على سطح عينة الاختبار.



شكل (٨-١٥) تأثير الإحتكاك بين العينة والماكينة.

### ٣- الاحتكاك بين سطحي العينة وماكينة اختبار الضغط

عند تحميل الأسطح الأفقية لعينة الإختبار تنضغط هذه العينة رأسياً أو تنكمش بسبب إجهادات الضغط الواقعة عليها بينما تحاول جوانب العينة أن تتمدد أفقياً إلا أن حركة التمدد الجانبي هذه سوف تقاوم بواسطة الإحتكاك الذي ينشأ في هذه اللحظة بين لوحى التحميل المعدنين والسطحين الأفقيين لعينة الإختبار. وتتولد قوى الإحتكاك هذه بقيمة قصوى عند أطراف سطحي العينة وتقل قيمتها تدريجياً كلما إتجهنا إلى الداخل حتى تتلاشى تماماً كما هو موضح بشكل (٨-١٥). ولقد وجد أن الإحتكاك الناشئ بين سطحي العينة وفكي ماكينة الإختبار يؤثر تأثيراً بالغاً على نتائج الإختبارات ويلعب دوراً كبيراً في الإختلاف الملحوظ في نتائج إختبارات العينات الخرسانية ذات الأشكال والمقاسات المختلفة ويرجع هذا إلى أن قوى الإحتكاك المتولدة تحاول أن تقاوم الإنفعال الجانبي للعينة وبذلك فهي - بطريقة غير مباشرة - تقاوم الإنفعال الرأسى الناتج عن التحميل وبذلك تكسب العينة مقاومة زائدة لأحمال الضغط مما يسبب تسجيل مقاومة أعلى للعينة على تدرج ماكينة الإختبار.

ويلاحظ أن تأثير قوى الإحتكاك المتولدة بين سطحي العينة وفكي الإختبار يظهر في العينات المكعبة بوضوح بالمقارنة مع العينات المنشورية حيث أنه تنعدم إجهادات الإحاطة على جوانب المنشور في المنطقة القريبة من منتصف الإرتفاع بينما لا تنعدم هذه الإجهادات على جوانب المكعب تقريباً مما يسبب تقوية زائدة للمكعب. وتشبه إجهادات الإحاطة في حالة الإسطوانة مثلتها في حالة المنشور. وذلك يفسر ميل العينات المكعبة بصفة دائمة إلى إظهار مقاومة ضغط أعلى من المقاومة التي تظهرها عادة الإسطوانة أو المنشور. كذلك يزيد تأثير قوى الإحتكاك وإجهادات الإحاطة الناتجة عنها لنفس العينات المكعبة كلما صغر مقاس تلك العينة وبذلك تظهر العينات المكعبة صغيرة المقاس مقاومة أعلى من المقاومة التي تظهرها العينات المكعبة كبيرة المقاس.

## ٤ - معدل التحميل

عند اختبار عينات الضغط لوحظ أنه كلما أسرعنا من معدل التحميل فإن هذه العينات تُظهر مقاومة أعلى للضغط. ولذلك فإنه ينبغي أن تحمل العينات الخرسانية المكعبة بحمل ضغط بحيث لا ينتج عنه أى صدم على العينة ثم يزداد الحمل تدريجياً بمعدل ١٤٠ كج/سم<sup>٢</sup>/دقيقة حتى لحظة تسجيل العينة لأقصى حمل على ماكينة الاختبار. ولقد أظهرت بعض الدراسات العملية أن زيادة فترة التحميل بحيث تصل إلى عدة أيام تسبب نقصاً كبيراً في المقاومة المقاسة بالإضافة إلى أن الإنفعالات المقاسة للعينة تكون أكبر بكثير من المعتاد. ولما كانت الإنفعالات المقاسة على العينة تتأثر أيضاً بمعدل التحميل حيث تقل كلما زاد معدل التحميل فإنه بناءً على ذلك يزداد معايير المرونة المقاس للعينة الخرسانية كلما زاد معدل التحميل.


**تاسعاً: اتجاه التحميل**

عند اختبار العينات المكعبة فإن تحميلها في ماكينة الضغط يكون إما في اتجاه الصب أو في الاتجاه العمودي عليه ويؤثر اتجاه تحميل العينة بالنسبة لإتجاه الصب تأثيراً واضحاً على مقاومة العينة للضغط. ويلاحظ أنه بالنسبة للعينات الإسطوانية أو المنشورية الشكل فإن اتجاه التحميل يكون دائماً في إتجاه الصب بينما يكون إتجاه التحميل في العينات المكعبة عمودياً على إتجاه الصب وذلك بغرض جعل الأسطح المصقولة للمكعب ملاسمة لرأس ماكينة الاختبار. ولقد أظهرت بعض الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن أن العينات التي تُختبر بحيث يكون إتجاه التحميل المؤثر عليها مطابقاً لإتجاه الصب تُظهر مقاومة أكبر بحوالى ٨% من المقاومة التي تُظهرها العينات التي تُختبر بإتجاه تحميل عمودي على إتجاه الصب. بينما أظهرت دراسات أخرى أن الخرسانة إذا كانت غنية بالأسمنت ومخلوطة ومدموكة جيداً فإن تأثير إتجاه التحميل على مقاومة الضغط المقاسة يتلاشى تقريباً خصوصاً إذا كان التحميل مؤثراً بحيث يعطى إجهادات موزعة بانتظام على سطح العينة طوال فترة الاختبار.


وقد يرجع سبب ضعف المقاومة للمكعبات القياسية التي تُختبر في إتجاه عمودي على إتجاه الصب إلى أن مركز ثقل المكعب الخرساني في هذه الحالة يكون موزحاً عن محور التحميل بسبب ميل هذا المركز لأن يكون قريباً من الطبقات الأفقية السفلى أثناء عملية الصب مما يسبب لا مركزية في التحميل تضعف المقاومة المقاسة نظراً لتولد إجهادات الإنحناء.

## ٨-١-٢ أشكال الانهيارات المحتملة للخرسانة تحت تأثير حمل الضغط

إن الانهيارات الحادثة في العينات على اختلاف أشكالها نتيجة إختبارات الضغط نادراً ما تكون بسبب إجهادات الضغط فقط وإنما هي في الغالب انهيار قص أو انهيارات شد ضلعي. هذا بالإضافة إلى أن الإنهيارات التي تحدث في عينات الإختبار تختلف في أشكالها كلية عن الإنهيارات الممكن حدوثها في الأعضاء الخرسانية في المنشأ. ومن خلال الدراسات المعملية يمكن ملاحظة أن عينات إختبار الضغط القصيرة نسبياً مثل المكعبات والإسطوانات القياسية تتأثر بإجهادات الإحاطة الجانبية الواقعة عليها من إحتكاك نهايتها مع رأس الماكينة فتتأثر على شكل مخروط ناقص كما هو موضح بشكل (٨-١٦). وهذا الشكل المخروطي ناتج عن تأثير إجهاد الضغط المحوري مضافاً عليه إجهادات الإحاطة الجانبية. بينما يلاحظ أنه لو حاولنا ملاحظة الإحتكاك الناشئ من نهايات العينة ورأس الماكينة بواسطة طبقة من الزيت تفصل بينهما فإن إجهادات الإحاطة تقل وبالتالي تقل مركبة القوى الأفقية المؤثرة على العينة ويتحول شكل الإنهيار الحادث إلى شكل إنفلاق Splitting. وقد تحدث بعض الأخطاء أثناء التأثير بالحمل نتيجة عدم مركزية الحمل أو عدم إستواء أوجه العينة أو أي أسباب أخرى مما يؤدي إلى حدوث الإنهيار بشكل غير طبيعي أو غير صحيح كما في شكل (٨-١٧) وغالباً تكون المقاومة الحقيقية لهذه العينات أكبر من القيمة التي تقرأها الماكينة بنسبة قد تصل إلى ٣٠% .



شكل (٨-١٦) شكل انهيار صحيح لعينات إختبار في الضغط.



شكل (٨-١٧) شكل إنهيار غير صحيح لعينات اختبار فى الضغط.

### ٨-١-٣ اختبار مقاومة الضغط Compressive Strength Test

يجرى إختبار تحديد مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة عادة بعد مرور ٢٨ يوماً على صب العينات وفى بعض الأحيان بعد ٧ أيام أو بعد فترة أخرى حسب الحاجة.

عينات الاختبار :


تكون عينة الإختبار بشكل مكعب طول ضلعه ١٥,٨ سم أى مساحة الوجه = ٢٥٠ سم<sup>٢</sup> أو مكعب طول ضلعه ١٥ سم أو إسطوانة قطرها ١٥ سم وإرتفاعها ٣٠ سم.

طريقة إجراء الاختبار:

- توزن الكميات اللازمة من الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير (أو المقاسات المحجوزة على المناخل منفصلة) والماء ويراعى عند حساب الوزن أن تزيد كمية الخرسانة المخلوطة عن الخرسانة اللازمة لماء القوالب بحوالى ١٥% وذلك لتعويض أى فقد أو هالك قد يحدث أثناء الإختبار.

- يُعد قالب الإختبار وتُغطى أوجه القالب الداخلية بطبقة رقيقة من الزيت الخفيف.
- تخلط مكونات الخرسانة إما ميكانيكياً أو يدوياً خلطاً جيداً حتى يصبح لونها متجانس.
- بمجرد الإنتهاء من الخلط تُجرى إختبارات القوام (الهبوط مثلاً) وأي إختبارات أخرى تكون مطلوبة مثل إختبارات القابلية للتشغيل (عامل الدمك أو في بي) أو إختبار تحديد نسبة الهواء في الخلطة.
- بعد إختبارات الخرسانة الطازجة يُملأ القالب مباشرة بالخرسانة على ٣ طبقات وتلك كل طبقة إما بمكنة الإهتزاز أو يدوياً حتى تدمك الخرسانة دمكاً تاماً دون حدوث انفصال حبيبي.
- تغطي القوالب بعد صبها مباشرة وتوضع في مكان درجة حرارته ١٥ إلى ٢٠ درجة مئوية لفترة ٢٤ ساعة ويلاحظ أن لا تتعرض لأي إهتزازات.
- تُعلم العينات الخرسانية بعد ذلك ثم تفك من القوالب وتُغمر في الحال في ماء نقي درجة حرارته حوالي ١٥ - ٢٠ درجة مئوية وتترك حتى وقت الإختبار ويُفضل ترك مسافات بين المكعبات وبعضها في أحواض المعالجة كما يُنصح بعدم وضع المكعبات فوق بعضها.
- تختبر العينة بوضعها بماكينه الإختبار حيث يكون محورها منطبقاً مع محور رأس الماكينة وفي حالة العينة المكعبة يلزم أن يكون وجهي العينة الملامسين لسطحي رأس الماكينة هما الوجهين المقابلين للسطح الداخلي للقالب المعدني لضمان استوائهما وتوازيهما. أما في حالة العينة الإسطوانية فيلزم عمل مخدة Capping لسطح كل من نهايتي الإسطوانة بطريقة تجعل سطح النهايتين مستويين ومتوازيين. شكل (٨-١٨) يبين وضع المكعب والإسطوانة في ماكينة الضغط. ولكل إختبار تختبر ثلاث عينات وتؤخذ القيمة المتوسطة للنتائج. أما شكل (٨-١٩) فيوضح شكل الكسر في عينات خرسانية مكعبة بعد إجراء إختبار الضغط عليها.
- تعرض العينة لحمل ضغط محوري بمعدل حوالي ١٤٠ كج/سم<sup>٢</sup>/دقيقة حتى الكسر وتدون النتائج في جدول كما يلي:

رقم العينة	التاريخ	عمر الخرسانة	وزن العينة	أبعاد العينة	مساحة الوجه	حمل الكسر	مقاومة الضغط كج/سم <sup>٢</sup>
١	تاريخ الصب	٧ أيام					
٢	تاريخ الكسر						
٣							
٤	تاريخ الصب	٢٨ يوم					
٥	تاريخ الكسر						
٦							



شكل (٨-١٨) وضع للعينات المكعبة والاسطوانية في ماكينة الضغط.



شكل (٨-١٩) الكسر للعينات المكعبة في إختبار مقاومة الضغط.

## ٢-٨ مقاومة الشد Tensile Strength

### ١-٢-٨ العلاقة بين مقاومتي الشد والضغط


تتحمل الخرسانة العادية المتصلدة مقاومة الضغط بدرجة كبيرة ولذلك يجرى تصميم الخرسانة باعتبارها تقاوم إجهادات الضغط أساساً أما بالنسبة لمقاومتها لقوى الشد (سواء المباشر أو غير المباشر) فإنها تعتبر ضعيفة المقاومة للشد إذا ما قورنت بمقاومتها للضغط ويرجع هذا لكونها مادة قصفة ومع ذلك إهتم الباحثون بمقاومة الشد في الخرسانة لأن حدوث معظم التشققات والشروخ فيها ناتج عن صغر مقاومتها للشد. ومقاومة الشد في الخرسانة تتراوح ما بين ٧% إلى ١٤% من مقاومتها للضغط أى بنسبة متوسطة قدرها ١٠% وتختلف هذه النسبة تبعاً لعمر الخرسانة كما بشكل (٢٠-٨) وكذلك تعتمد هذه النسبة على رتبة الخرسانة كما بشكل (٢١-٨) ويلاحظ أنه كلما زادت مقاومة الخرسانة للضغط كلما قلت الزيادة النسبية لمقاومة الشد إلى أن تصل مقاومة الضغط إلى حوالي ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> عندها تصل مقاومة الشد إلى أقصى قيمة لها والتي تتراوح من ٦٠ إلى ٧٠ كج/سم<sup>٢</sup>. ويمكن إستخدام المعادلتين التاليتين في حساب مقاومة الشد للخرسانة:

#### ٢- للأعمار المتأخرة


$$\text{مقاومة الشد} = \frac{1}{20} = \frac{1}{20} = 5\% \text{ مقاومة الضغط}$$

#### ١- للأعمار المبكرة

$$\text{مقاومة الشد} = \frac{1}{12} : \frac{1}{8} = 10\% \text{ مقاومة الضغط}$$



شكل (٢٠-٨) اختلاف مقاومة الشد بإختلاف عمر الخرسانة.



رتبة الخرسانة (مقاومة الضغط) - كج/سم<sup>2</sup>

شكل (٨-٢١) إختلاف مقاومة الشد بإختلاف رتبة الخرسانة.

### ٨-٢-٢ طرق إختبار مقاومة الشد للخرسانة


يمكن تعيين مقاومة الشد فى الخرسانة بعد ٧ أيام أو ٢٨ يوم أو أى مدة أخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة كما يلى:

#### أولاً: إختبار الشد المباشر Direct Tensile Strength

تطورت أشكال العينات الخرسانية فى إختبار الشد المباشر كما هو موضح بشكل (٨-٢٢).

- تحضر العينات للإختبار بإجراء عمليات الخلط والصب والدمك والمعالجة بنفس الطريقة السابق ذكرها فى إختبار الضغط.
- يجرى الإختبار بمسك العينة عند نهايتها بماكينة الإختبار والتأثير بحمل الشد تدريجياً وبتبطء ويعين الحمل المسبب لكسر العينة حيث تنكسر معظمها فى المنتصف وتحسب مقاومة الشد فى هذه الحالة بقسمة الحمل الأقصى على مساحة مقطع العينة.

$$\text{مقاومة الشد المباشر} = \frac{\text{الحمل الأقصى}}{\text{مساحة المقطع}} = \frac{P_{\max}}{A} \text{ كج/سم}^2$$




شكل (٨-٢٢) أشكال العينات الخرسانية في إختبار الشد المباشر.

ونظراً لصعوبة إجراء إختبار الشد المباشر نتيجة الصعوبة النسبية في صب و فك عينة الإختبار ونظراً لوجود إجهادات ضغط مركزة بين كلابات التثبيت وعينة الإختبار وكذلك إحتمال عدم مركزية حمل الشد فإنه يتم اللجوء إلى طرق غير مباشرة لقياس مقاومة الشد.

### ثانياً: إختبار الشد غير المباشر (الطريقة البرازيلية) Indirect Tensile Strength

عينة الإختبار القياسية عبارة عن إسطوانة خرسانية قطرها ١٥ سم وطولها ٣٠ سم حيث توضع هذه الإسطوانة بين رأسى ماكينة الإختبار فى وضع أفقى وعلى جانبيها بين شريحتين من الخشب الأبلكاج أو المطاط بعرض ٢ سم ويعين حمل الضغط المسبب لكسر العينة وعند إنهيارها يسجل الحمل الأقصى.

$$\text{مقاومة الشد غير المباشر (البرازيلي)} = \frac{2 \times \text{الحمل الأقصى}}{\text{ط} \times \text{الطول} \times \text{القطر}} \text{ كج/سم}^2$$




$$\text{مقاومة الشد البرازيلي} = \frac{2P}{\pi DL} \text{ كج/سم}^2$$

حيث:

- P = الحمل الأقصى ..... كج
- D = قطر الإسطوانة ..... سم
- L = طول الإسطوانة ..... سم

شكل (٨-٢٣) اسطوانة الشد البرازيلي.


ويكون المستوى الرأسى للإنتهيار هو مستوى إجهادات الشد الرئيسية حيث تكون موزعة على ٨٠% من طوله وفي نفس الوقت توجد إجهادات ضغط تتراوح قيمتها من ١٦ إلى ١٨ مرة قدر إجهادات الشد وذلك فى المنطقتين تحت تأثير الحمل مباشرة (فى طرفى مستوى الإنتهيار). ويتميز إختبار الشد غير المباشر بسهولة الإجراء وكذلك لوجود إجهادات الشد بقيمة ثابتة ومنتظمة على حوالى ٦٠% من طول مستوى الإنتهيار كما بشكل (٨-٢٤). وعموماً تؤخذ مقاومة الشد للخرسانة مساوية لـ ٨٥% من قيمة مقاومة الشد البرازيلى.



شكل (٨-٢٤) توزيع الإجهادات فى عينة الشد البرازيلى.

ويمكن إجراء الإختبار على عينات بشكل منشور أو مكعب أو جزء من كمره كما بشكل (٨-٢٥). وفى هذه الحالة يجب تصحيح قيمة المقاومة بضربها فى عامل k يتوقف على تغير أبعاد العينة ويعين معملياً.

$$\text{مقاومة الشد البرازيلى} = k \frac{2P}{\pi DL} \text{ كج/سم}^2$$



شكل (٨-٢٥) إمكانية إجراء إختبار الشد البرازيلى على عينات مختلفة.

وعموماً فإن الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية قد أعطى بعض القيم الإسترشادية (جدول ٨-٥) للعلاقة بين مقاومة الشد فى الأعمار المختلفة ومقاومة الشد بعد ٢٨ يوم وذلك فى حالة الخرسانة المصنوعة فى الظروف العادية والغير محتوية على إضافات.

### جدول (٨-٥) قيم إسترشادية لنسبة مقاومة الشد فى أعمار مختلفة.

عمر الخرسانة (يوم)	٣	٧	٢٨	٩٠	٣٦٥
أسمنت بورتلاندى عادى	٠,٥	٠,٧١	١	١,٠٥	١,٠٥
أسمنت بورتلاندى سريع التصلد	٣/٢	٦/٥	١	١,٠٥	١,٠٥


## ٣-٨ مقاومة الانحناء Bending Strength

عندما تتعرض كمرة خرسانية للانحناء فإنه يمكن حساب مقاومة الانحناء (التي تعتبر أيضاً مقياساً لمقاومة الشد غير المباشر) وتسمى معايير الكسر في الانحناء Modulus of Rupture وتتراوح قيم إجهادات معايير الكسر في الانحناء بين ١٢% - ٢٠% من مقاومة الضغط. وبالتالي فإن مقاومة الانحناء تزيد عن مقاومة الشد للخرسانة بنسبة من ٦٠ إلى ١٠٠%. وعموماً تؤخذ مقاومة الشد للخرسانة مساوية لـ ٦٠% من قيمة مقاومة الانحناء. ومن ذلك يتضح أن مقاومة الانحناء تزيد عن مقاومة الشد البرازيلي بحوالي ٤٠%. ويجرى إختبار الانحناء لتعيين مقاومة الخرسانة المتصلدة للانحناء ودراسة سلوك الكمرات الخرسانية عند تعرضها لأحمال إنحناء وكذلك شكل الكسر الناتج عن انهيار هذه الكمرات.

### طريقة إجراء الإختبار :

توضع الخرسانة في قوالب على شكل كمرات أبعادها الداخلية ١٥×١٥×٧٠سم أو ١٠×١٠×٥٠ سم وذلك للركام الذي لا يزيد مقاسه الإعتباري الأكبر عن ٢٠ مم. تخلط الخرسانة وتملأ القوالب وتدمك وتعالج بنفس الطريقة المتبعة في الضغط ويعمل من نفس الخلطة الخرسانية عينات ضغط لإعطاء فكرة عن العلاقة بين الضغط والانحناء.

توضع الكمرة في ماكينة الإختبار على ركيزتين كما هو مبين بشكل (٨-٢٦) ويراعى أن يكون كل من قضيب الإرتكاز والتحميل بطول أكبر من عرض الكمرة كما يكون التحميل تدريجياً وبمعدل منتظم يؤدي إلى الوصول بالقيمة النهائية للحمل في مدة حوالي ٥ دقائق.



شكل (٨-٢٦) شكل الكمرة في إختبار الانحناء.

ويفضل إجراء اختبار الانحناء للخرسانة بتحميل عينة الإختبار في نقطتين **Two-Point Loading** لأن ذلك يجعل جزء الكمره الذي يحدث بداخله الكسر معرض إلى عزم خالص **Pure Bending** دون تواجد قص في ذلك الجزء الأمر الذي يجعل الكسر نتيجة مقاومة الإنحناء فقط وتعتبر نتائج الإختبار عن مدى تأثر الخرسانة بالإنحناء. ويمكن في بعض الأحيان - عند الضرورة - عمل إختبار الإنحناء بالتحميل في نقطة واحدة وهي منتصف الكمره المختبرة ولا يعطى ذلك الإختبار إنحناء خالص بل إنحناء مصحوب بتأثير القص ويكون معايير الكسر له أقل من معايير الكسر في حالة التحميل في نقطتين.

يدون حمل الكسر  $P_{max}$  وتحسب مقاومة الإنحناء (معايير الكسر) من المعادلة:


$$f_b = \frac{M_{max} \cdot Y}{I}$$

$M_{max}$  = Maximum bending moment =  $P_{max} L / 6$  (حالة حملين مركزين)

$Y = h/2$ ,

$I = \text{Moment of inertia} = bh^3/12$


ويبين شكل (٢٧-٨) الكسر في كمره خرسانية معرضة لحملين مركزين.



شكل (٢٧-٨) شكل الكسر لكمره في إختبار الانحناء.

## ٤-٨ مقاومة القص Shear Strength

لا يمكن تعيين مقاومة القص في حالة الخرسانة بقيمة صحيحة تماماً نظراً لأن قوى القص المباشرة (قوتين متساويتين ومتوازيتين تؤثران على مستويين على مسافة صغيرة جداً من بعضهما) تكون دائماً مصحوبة بعزم إنحناء أى بإجهادات شد وضغط لذلك فمن النادر إجراء اختبار مقاومة القص المباشر للخرسانة وخصوصاً أنه فى إستعمالات الخرسانة نادراً ما تتعرض للقص الخالص وإنما تتعرض للقص المصحوب بانحناء ويمكن إجراء اختبار تحديد مقاومة القص المباشر للخرسانة كما هو مبين بشكل (٨-٢٨) وهو اختبار غير دقيق النتائج. ويكون تعريض عينات الخرسانة لتأثير القص الخالص أحياناً بإجراء اختبار الإلتواء Torsion على عينة خرسانية غالباً ما تكون إسطوانية وذلك لأن الإلتواء يعطى إجهادات قص خالصة. ولكن هذا الإختبار من الصعب إجراؤه بدقة كما أن كسر العنصر الخرسانى يكون غالباً نتيجة تأثير الشد القطرى Diagonal Tension وليس بتأثير القص نظراً لأن الخرسانة ضعيفة فى الشد عنها فى القص. ولقد وجد أن مقاومة القص فى الخرسانة أكبر من مقاومتها للشد بحوالى ٢٠ إلى ٣٠% أى أنها حوالى ١٠ إلى ١٢% من مقاومة الضغط. أما إذا أجرى اختبار الإنحناء لبيان تأثير القص المصاحب لعزم الإنحناء وذلك بتقوية الكمره المختبره من جهة الشد بحديد تسليح لمنع الإنهيار بالشد الناتج من الإنحناء فإن القص المصاحب لعزم الإنحناء يظهر تأثيره بكسر العينة بواسطة إجهادات الشد القطرى الناتج من القص وليس بتأثير القص المباشر كما فى شكل (٨-٢٩). يتبين مما تقدم أن مقاومة الخرسانة للشد القطرى تعبر عن مدى مقاومة الخرسانة للقص لذلك لا يجرى اختبار القص للخرسانة إكتفاء بتعيين مقاومة الشد لها.



شكل (٨-٢٨) شكل عينة اختبار خرسانية فى القص.




شكل (٨-٢٩) انهيار قص (شد قطري) في كمر من الخرسانة المسلحة بدون كانات.

## ٥-٨ مقاومة التماسك Bond Strength

مقاومة التماسك هي مقاومة الخرسانة لإنزلاق سيخ التسليح الملتصق بها والموجود بداخلها ويعتبر تماسك أسياخ الحديد مع الخرسانة هو أساس فكرة التصميم الإنشائي للأعضاء الإنشائية من الخرسانة المسلحة ويتم هذا التماسك بواسطة:

- الإلتصاق مع الخرسانة **Adhesion**
- قوى الإحتكاك بين السيخ والخرسانة **Friction**
- التحميل على النتوءات البارزة فى الأسياخ **Bearing**

وتعتمد مقاومة التماسك على كل من خواص الخرسانة وخواص الحديد وكذلك على مساحة التلامس بينهما. ومن البديهي أن تكون مقاومة التماسك أكبر فى حالة الأسياخ ذات النتوءات عنها فى حالة الأسياخ الملساء (شكل ٨-٣٠). وتتراوح مقاومة التماسك من ٢٥ إلى ٤٥ كج/سم<sup>٢</sup> وذلك فى حالة الخرسانة ذات المقاومة العادية ( $\cong 250$  كج/سم<sup>٢</sup>) أما فى حالة الخرسانة عالية المقاومة فإن مقاومة التماسك قد تصل إلى ٨٠ كج/سم<sup>٢</sup> أو أكثر. ويجرى إختبارتعيين مقاومة التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح وذلك بتحديد الحمل المسبب لإنهيار وإنزلاق سيخ حديد التسليح داخل الخرسانة. وتوجد إختبارات عديدة لتعيين مقاومة التماسك تختلف عن بعضها فى كيفية تحميل سيخ حديد التسليح. وفيما يلى عرض سريع لبعض هذه الإختبارات.




شكل (٨-٣٠) مقاومة التماسك بين الحديد والخرسانة.

## أ - اختبار الإقتلاع (الشد) Pull Out Test

- ◆ تُصب عينة الإختبار من الخرسانة على هيئة إسطوانة أو منشور على أن يكون في محورها سيخ حديد تسليح بالقطر المعين المراد إختبار تماسكه.
- ◆ يُجرى معالجة العينة للمدة المناسبة المطلوبة وغالباً تكون ٢٨ يوماً.
- ◆ تُوضع العينة بماكينه الإختبار بالطريقة التي تجعل السيخ معرضاً للشد من أحد طرفيه فقط وذلك لإقتلاعه من الخرسانة كما هو موضح بشكل (٨-٣١) وعلى ذلك يكون لسيخ الحديد طرف محمل وطرف آخر حر.
- ◆ يُركب جهاز قياس التشكل على سيخ التسليح من ناحية الطرف المحمل أو الطرف الحر أو من الناحيتين معاً وذلك لقياس الحركة النسبية بين الحديد والخرسانة.
- ◆ يُشد سيخ حديد التسليح من الطرف المحمل تدريجياً فيحدث إنزلاق Slip للطرف المحمل ويتبين ذلك بحركة نسبية بينه وبين الخرسانة يبينها جهاز قياس التشكل وتسجل قراءات الحمل والإنزلاق للطرف الآخر المحمل.
- ◆ تلاحظ قراءات جهاز قياس التشكل عند الطرف الحر حيث لا يبين الجهاز أى قراءة إلا عند تمام إنهيارتماسك السيخ مع الخرسانة وعندما يبدأ مؤشر الطرف الحر في التحرك أى عندما يحدث أول إنزلاق للطرف الحر Initial Slip يسجل الحمل المسبب لذلك.
- ◆ تحدد من قراءات الحمل والإنزلاق للطرف المحمل قيمة الحمل المسبب لإنزلاق قيمته ٠,٢٥ مم.
- ◆ يعتبر التماسك بين الحديد والخرسانة في حالة إنهيار في إحدى الحالتين:  
إما حدوث أول إنزلاق للطرف الحر أو حدوث إنزلاق قيمته ٠,٢٥ مم للطرف المحمل.  
وعلى ذلك تحسب مقاومة التماسك أنها الحمل المسبب للإنزلاق مقسوماً على مساحة السيخ المتماسكة مع الخرسانة أى:

$$\text{مقاومة التماسك} = \frac{P}{\pi d L} \text{ كج/سم}^2$$



شكل (٨-٣١) قياس مقاومة التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح.

### ب- إختبار الدفع (الضغط) Push Out Test

يجرى الإختبار بنفس الطريقة السابقة لإختبار الإقتلاع لكن يكون تحميل حديد التسليح بالضغط بدلاً من الشد كما في شكل (٣٢-٨). ولهذا الإختبار ميزة سهولة الإجراء إلا أنه يعطى مقاومة عالية للتماسك نظراً لأن كلا من الحديد والخرسانة في حالة ضغط.

### ج- إختبار السيخ المدفون Embedded Rod Test

يجرى الاختبار بتعريض السيخ المدفون في عينة الإختبار والبارز من كل من نهايتها إلى حمل الشد من كل من طرفية ثم قياس الحركة النسبية بين حديد التسليح والخرسانة عند كل من نهايتي العينة بإستخدام جهاز قياس التشكل (شكل ٣٣-٨). ويعتبر الحمل المسبب لإتهيار التماسك هو الحمل الذى يحدث تغيير مفاجئ في قيمة الحركة النسبية بين حديد التسليح والخرسانة. وتحسب مقاومة التماسك من المعادلة المذكورة سابقاً وهذا الإختبار وإن كان يمثل الحالة الواقعية الفعلية لحديد التسليح داخل الخرسانة إلا أن من عيوبه صعوبة إمكان مقارنة نتائج.


### د- إختبار الإلتواء للسيخ Torsion Test

يجرى هذا الاختبار بتعريض سيخ حديد التسليح الموجود في محور العينة المختبرة إلى عزم إلتواء ( $M_t$ ) بعد تثبيت العينة في مكنة الإختبار وزيادة التحميل (شكل ٣٤-٨). وتسجل قيمة زاوية الإلتواء المصاحبة لكل عزم إلتواء لحديد التسليح بالنسبة للخرسانة الموجودة عند الطرف المحمل والطرف الحر لحديد التسليح ثم يعين عزم الإلتواء الذى يحدث عنده الإنزلاق ثم تحسب مقاومة التماسك من المعادلة:

$$\text{مقاومة التماسك} = \frac{2 M_t}{\pi d^2 L}$$

حيث  $d$  = قطر السيخ  
 $M_t$  = عزم الألتواء عند الإنزلاق  
 $L$  = الطول المدفون من السيخ في الخرسانة.

وهذا الاختبار محدود جداً ونادر إجرائه.



شكل (٣٤-٨) الإلتواء .

شكل (٣٣-٨) السيخ المدفون

شكل (٣٢-٨) الدفع

## هـ- اختبار الكمرة Beam Test

يجرى هذا الاختبار بتحميل كمرة خرسانية بها أسياخ تسليح فى ناحية الشد بحمل فى منتصفها أو بحمل فى نقطتين وزيادة التحميل تدريجياً كما فى شكل (٨-٣٥) فيحدث ذلك إنهيار التماسك فى المنتصف عند حمل معين ويزحف ذلك الإنهيار على طول السليح على جانبية حتى طرفيه بزيادة التحميل وتقاس الحركة النسبية بين حديد التسليح والخرسانة عند أى مقطع من مقاطع الكمرة ثم تحسب مقاومة التماسك عند أى مقطع على أساس الحمل المسبب لحدوث أول إنزلاق Slip بين الخرسانة وحديد التسليح عند هذا المقطع وذلك من المعادلة :


$$\frac{V}{Y_{ct} \sum \phi} = \text{مقاومة التماسك}$$

حيث  $V$  = قوة القص عند المقطع المستعرض

$Y_{ct} =$  العمق الفعال للكمرة  $= 0.87 d$

$\sum \phi$  = مجموع محيط أسياخ حديد التسليح

وهذا الإختبار يمثل تماماً حالة التماسك بين حديد التسليح والخرسانة ويمكن إستخدام نتائجه مباشرة فى التصميم إلا أنه أكثر تكلفة علاوة على صعوبة إجرائه. ويراعى تعرية الجزء الأوسط من أسفل للكمرة حتى يمكن قياس الإنزلاق بين الحديد والخرسانة.



شكل (٨-٣٥) إختبار الكمرة لتعيين مقاومة التماسك بين الحديد والخرسانة.



## ٦-٨ معيار المرونة Modulus of Elasticity

### ١-٦-٨ تعريف

معيار المرونة هو التغير في الإجهاد بالنسبة إلى التغير في الإنفعال المرن. وهو يُعبر عن صلابة المادة أي مقاومتها للتشكل.

و معيار المرونة دالة في مقاومة الخرسانة للضغط  $E_c = \phi (f_c)$  ونظراً لأن الخرسانة المتصلدة مادة ليست مرنة تماماً Elasto-plastic فإن العلاقة بين الإجهاد والإنفعال تكون غالباً منحني ويقل هذا الإنحناء كلما أرتفعت رتبة الخرسانة أنظر شكل (٣٦-٨). ويمكن التعبير عن معيار المرونة بأحد الصور الأربعة الآتية والتي يوضحها شكل (٣٧-٨).

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ١ - معيار التماس الأولى | Initial Tangent Modulus |
| ٢ - معيار التماس        | Tangent Modulus         |
| ٣ - معيار القاطع        | Secant Modulus          |
| ٤ - معيار الوتر         | Chord Modulus           |



شكل (٣٧-٨) الصور المختلفة لمعيار المرونة.

شكل (٣٦-٨) العلاقة بين الإجهاد والانفعال.


## ٢-٦-٨ اختبار معايير المرونة فى الضغط Modulus of Elasticity Test

يهدف هذا الإختبار لتعيين معايير المرونة للخرسانية لفائدة ذلك فى معرفة صلابة  $Stiffness$  الخرسانية وكذلك لمعرفة قيمة معايير المرونة فى حساب تشكل المنشآت الخرسانية  $Deformation$  كما يفيد فى تعيين نسبة معايير مرونة الحديد إلى الخرسانية لأهميتها فى التصميم  $n = E_s / E_c$ . وفيما يلي شرح لكيفية تعيين معايير المرونة للخرسانية وذلك طبقاً لما جاء بالمواصفات الإنجليزية B.S.S. 1881

### □ طريقة التحميل الإستاتيكي

- تُعمل خلطة خرسانية وفقاً للبيانات المطلوبة وتصب وتدمك هذه الخلطة فى قوالب إما على شكل إسطوانات بقطر ١٥ سم وإرتفاع ٣٠ سم أو منشورات بحيث تكون النسبة بين الإرتفاع إلى العرض لا تقل عن ٢ وتصب من نفس الخلطة عينات للضغط بعد ٢٨ يوماً.

- بعد المعالجة لمدة ٢٨ يوماً أو المدة المحددة يُثبت مقياسين للإنفعال على سطح العينة وفى مقابل بعضها وموازيين لمحور عينة الإختبار كما بشكل (٨-٣٨). تحمل العينة بمكنة الإختبار بمعدل ١٤٠ كج/سم<sup>٢</sup>/دقيقة حتى يصل الإجهاد إلى (س + ٧) كج/سم<sup>٢</sup> حيث س = ثلث متوسط مقاومة الضغط.



شكل (٨-٣٨) قياس معايير المرونة للخرسانية.

- يستمر التحميل بهذا الإجهاد لمدة دقيقة على الأقل ثم يقلل تدريجياً إلى ١,٤ كج/سم<sup>٢</sup> ثم تؤخذ قراءات مقياس الإنفعال ثم يعاد التحميل ثانياً وبنفس المعدل إلى أن يصل الإجهاد إلى (١,٤+س) كج/سم<sup>٢</sup> ويستمر التحميل عند هذه القيمة لحين أخذ قراءات الإنفعال ثم يقلل التحميل ثانياً وتؤخذ القراءات ثانياً عند ١,٤ كج/سم<sup>٢</sup>.

- يعاد التحميل مرة ثالثة وتؤخذ ١٠ قراءات لمقياس الإنفعال عند ١٠ زيادات للإجهاد تكون متساوية تقريباً إلى أن يصل الإجهاد إلى (١,٤ + س) كج/سم<sup>٢</sup>. يتم مقارنة قيم الإنفعال الكلى الحادث في حالتى التحميل الثانية والثالثة فإذا كان هناك إختلاف أكثر من ٥% يتم عمل دورة تحميل رابعة وهكذا حتى يصل الفرق بين دورتى تحميل متتاليتين إلى ٥% أو أقل وبذلك يمكن تحديد العلاقة بين الإجهاد والإنفعال الناتج عنه من حالة التحميل الأخيرة ويتم قياس معايير المرونة كما في الشكل.

- تدون النتائج فى جدول يوضح الزيادة فى الحمل ومقدار التشكل المناظر ثم تحسب قيم الإجهادات والإنفعالات المناظرة ومنها يمكن رسم بيانى يوضح العلاقة بين الإجهاد والإنفعال للخرسانة ثم يعين معايير المرونة للخرسانة والذي يساوى ميل هذا الخط البيانى.

الإنفعال مم/مم	الإجهاد كج/سم <sup>٢</sup>	قراءة أجهزة قياس الإنفعال			الحمل كج
		المتوسط	الجهاز الأيسر	الجهاز الأيمن	

### □ تعيين معايير المرونة بالطريقة الديناميكية

يمكن تحديد معايير المرونة ديناميكياً وذلك بتعريض عينة الخرسانة إلى إهتزازات ترددية وتحديد عدد الدورات فى الثانية الذى يحدث عندما تكون إهتزازات الخرسانة فى حالة رنين ثم حساب معايير المرونة من معادلة معينة ترفق مع جهاز الإختبار.

### ٣-٦-٨ تعيين معايير المرونة فى الإنحناء

وقد يقاس معايير المرونة للخرسانة من إختبار الإنحناء الكمرى (شكل ٨-٣٩) وذلك بتعريض كمره خرسانية لحمل مركز فى منتصفها وقياس الترخيم الحادث ثم حساب قيمة معايير المرونة كما يلى:

$$E_c = \frac{PL^3}{48\Delta I}$$

حيث:

P هو الحمل فى منتصف الكمره

L هو بحر الكمره

I هو عزم القصور الذاتى للمقطع المستعرض

$\Delta$  هو الترخيم عند منتصف الكمره Deflection

ونظراً لأن النسبة بين الإرتفاع و البحر للكمره المستخدمة فى هذا الإختبار  $\left(\frac{h}{L}\right)$  تكون

كبيرة


نسبياً فيفضل أخذ قيمة الترخيم الناتجة عن تأثير قوى القص فى الإعتبار. وعليه يمكن حساب معايير المرونة من المعادلة الآتية:

$$E_c = \frac{PL^3}{48\Delta I} \left[ 1 + (2.4 + 1.5v) \left(\frac{h}{L}\right)^2 - 0.84 \left(\frac{h}{L}\right)^3 \right]$$

حيث:

h هو إرتفاع (عمق) الكمره

v نسبة بواسون (الإنفعال العرضى / الإنفعال الطولى) وهى تتراوح من ٠,١٥ إلى ٠,٢ للخرسانة.



شكل (٨-٣٩) قياس معايير المرونة من إختبار الإنحناء.

### ٨-٦-٤ العوامل التي تؤثر على قيمة معايير المرونة

تؤثر العوامل المختلفة المؤثرة على مقاومة الضغط غالباً على معايير المرونة بنفس الطريقة تقريباً إلا أنه بمعدل أقل. وأهم هذه العوامل هي كمية الأسمنت - نسبة م/س - العمر - نوع وتدرج الركام - حالة المعالجة - درجة الرطوبة عند الإختبار - معدل التحميل. وهناك عاملان هاما يؤثران على قيمة معايير المرونة وهما:

- معايير مرونة الركام المستخدم.
- كثافة الخرسانة .

### ٨-٦-٥ بعض العلاقات لتعيين معايير المرونة

$$E_c = 14000 \sqrt{f_{cu}} \dots\dots\dots (١)$$

$$E_c = 0.136 \gamma^{1.5} \sqrt{f_{cu}} \dots\dots\dots (٢)$$

حيث  $\gamma$  هي كثافة الخرسانة طن/م<sup>٣</sup> و  $E_c$  ,  $f_{cu}$  تقاس بـ كج/سم<sup>٢</sup>.

المعادلة رقم (١) هي معادلة الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة وهي قابلة للتطبيق للخرسانة المعتادة الإستخدام في مصر والتي لاتزيد مقاومة الضغط لها عن ٤٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>. أما المعادلة رقم (٢) فهي معادلة معهد أبحاث الخرسانة الإمبريكي ACI وتأخذ كثافة الخرسانة في الإعتبار وهي قابلة للتطبيق للخرسانة ذات الكثافة من ١٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup> ويعرف معايير المرونة فيها بأنه ميل الخط الواصل من إجهاد قيمته صفر إلى إجهاد قيمته  $0.45 f_c$  (معايير القاطع).

### ٦-٦-٨ النسبة المعيارية (n) Modular Ratio

وهي النسبة بين معايير المرونة للصلب ( $E_s$ ) ومعايير المرونة للخرسانة ( $E_c$ ) وهي مفيدة في تصميم الخرسانة المسلحة بنظريات المرونة.

$$n = \frac{E_s}{E_c} \quad \text{أى أن}$$

و معايير المرونة لصلب التسليح غالباً يتراوح بين ٢٠٠٠ إلى ٢١٠٠ طن/سم<sup>٢</sup> أما بالنسبة للخرسانة فنظراً لأنها تتعرض لإجهادات متغيرة أو دائمة وأيضاً إلى إجهادات نتيجة الزحف فإن قيمة معايير المرونة غالباً تؤخذ أقل من القيمة المقاسة معملياً. فإذا فرضنا أن معايير مرونة للخرسانة = ١٤٠ طن/سم<sup>٢</sup> وللصلب = ٢١٠٠ طن/سم<sup>٢</sup> فإن النسبة المعيارية (n) = ٢١٠٠ ÷ ١٤٠ = ١٥ أما في حالة الخرسانة عالية المقاومة فقد يؤخذ معايير المرونة من ٢٠٠ إلى ٣٥٠ طن/سم<sup>٢</sup> أى أن قيمة n قد تصل إلى ١٠ أو أقل.

### ٧-٦-٨ نسبة بواسون (v) Poisson's Ratio

هي النسبة بين الإنفعال العرضي الى الإنفعال الطولى عندما يؤثر على الخرسانة إجهاد ضغط في حدود المرونة. وقيمة نسبة بواسون للخرسانة حوالى ٠,٢٠ فى حالة الحمل المؤثر ببطء أما إذا كان الحمل متزايد فتصل نسبة بواسون إلى حوالى ٠,٢٢ كذلك فإن نسبة بواسون تكون أقل نسبياً فى الخرسانة عالية المقاومة ، ونسبة بواسون لها أهميتها فى التحليل الإنشائى للبلطات المسطحة والأنتفاق ولكنها لا تؤخذ فى الإعتبار فى التصميمات العادية للخرسانة.

$$v = \frac{\epsilon_h}{\epsilon_v}$$

حيث:

v هى نسبة بواسون

$\epsilon_h$  الإنفعال العرضي

$\epsilon_v$  الإنفعال الطولى

\*\*\*\*\*